

JOTUN Mur akryl färg

Produktbeskrivning

Typ

Silkematt , vattenburen akrylfärg.

Användningsområde

Slutstrykning för betong, eternit (INTE supereternit) och cementrik puts. Produkten skall inte användas på kalkrik puts. Produkten rekommenderas enbart för utomhusbruk.

Produktdata

Emballagestorlek	3 L (BAS 2,7 L) och 10 L (BAS 9 L)
Tillgängliga baser	A, B och C. BASER SKALL INTE ANVÄNDAS OBRUTNA.
Brytning	Skall brytas över Jotun Multicolor.
Kulör	Vit
Glans	07 Silkematt
Generisk typ	Ren akrylfärg
Torrhalt	40 ± 2 volym%
Litervikt	1,34
Flampunkt	Ej tillgängligt.
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/c): 40g/l. Produkten innehåller max 40 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga innan användning. Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Färg bör betraktas som ett halvfabrikat. Resultatet beror av konstruktion, underlagets kvalitet och skick, förbehandling, temperatur, applicering osv. Be om ytterligare information.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, roller eller spruta. Påföres jämnt och fylligt.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0,53 mm (0.021")
Sprutvinkel	65°-80°
Färgtryck	15 MPa (150 kg/cm ²)

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Förbrukning per strykning

Rekommenderad 4 m²/l - 8 m²/l

Beror av underlagets sugförmåga.

Förbrukning per strykning

Våt (beräknad)

Rekommenderad 125 µm - 250 µm

Torr (beräknad)

Rekommenderad 50 µm - 100 µm

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C.

Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 10 °C 23 °C

Underlagets temperatur 10 °C 23 °C

Dammtorr 2 t. 30 min.

Övermålningsbar efter 20 t. 10 t.

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Mögel, sot och övrig smuts avlägsnas genom tvättning med JOTUN Kraftvask. Skölj av med rent vatten (fönster bör täckas). Fukthalten i underlaget får som mest vara 6 % vid behandling.

Underlag	Förarbete
Ny betong / obehandlad betong:	Formolja/slamhud avlägsnas genom blästring. Alla byggnadstekniska brister skall åtgärdas innan målningsarbetet påbörjas. Ytorna skall vara torra innan vidare behandling.
Putsade ytor:	Lös puts skall avlägsnas. Alla byggnadstekniska brister skall åtgärdas innan målningsarbetet påbörjas. Putsarbete skall utföras enligt gällande standard. Putsreparation måste vara torr och härdad innan vidare bearbetning.
Obehandlat tegel:	Innan vidare behandling skall tegel skall putsas enligt gällande standard. Putsreparation måste vara torr och härdad innan vidare bearbetning.
Tidigare målat:	Lös färg skall avlägsnas. Ytorna skall vara torra innan vidare behandling.
Cementfiberskivor:	Behandlas enligt skivleverantörens anvisningar.

Förbehandling

JOTUN Alg - och mögeldesinfektion kan påföras enligt bruksanvisning.

Grundning

JOTUN Mur grundning påföres på all bar puts.

Slutstrykning

2 x JOTUN Mur akryl färg.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.