

# Jotun Thinner No. 29

## 佐敦29號稀釋劑 (092)

### 產品描述

這是一種塗料稀釋劑。設計用於改善Jotachar產品的流動性。也可作為噴漆前後泵和工具的清潔劑。

### 典型用途

特別適用於作為Jotachar產品的稀釋劑。推薦按照特定的產品說明書或想要使用的塗料的施工指南進行使用。

当稀释剂用作清洗剂时，必须优先符合当地法规要求

在中国，清洗剂必须符合GB 38508-2020的要求

### 顏色

無色的

### 產品資料

性能	測試/標準	描述
體積固體含量	ISO 3233	0%
閃點	ISO 3679 方法 1	42 °C
密度	理論值	1 公斤/l
VOC - 美國 / 香港	US EPA 方法 24 (測試值) (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)	970 克/升
VOC- 歐盟	IED (2010/75/EU) (理論值)	970 克/升
VOC- 中國	GB/T 23985-2009 (經測試)	971 克/升

所列資料是基於工廠批量生產的產品，因顏色不同會有些許變化。

### 產品混合

單組分

在中国，清洗剂必须符合GB 38508-2020的要求

## 典型的包裝規格

	體積 (升)	容器大小 (升)
佐敦29號稀釋劑	20	20

以上包裝規格均是工廠批量生產的典型參考規格，由於各地法規不同，各地包裝規格和容量會有不同。

## 儲存

必須按照國家規定儲存。儲存環境應乾燥、陰涼、通風條件好，遠離熱源和火源。包裝容器必須保持密閉。小心處置。

### 23 °C時的保質期

佐敦29號稀釋劑 48 個月

不能超過儲存溫度 25 °C。

在有些市場，為適應當地法律規定，標識的保質期可以縮短。以上是最短保質期，之後須經檢測以確定品質是否合格。

## 注意事項

本產品僅供專業人員使用。施工人員和工人需要培訓、有經驗、有能力和設備根據佐敦的技術檔來正確的混合/攪拌和施塗油漆。施工人員和工人在使用本產品時需要使用適當的個人防護設備

## 健康和安全

請查看容器包裝上的安全告示。在通風良好的條件下使用，避免吸入漆霧，避免皮膚接觸，如不慎濺到皮膚上應立即用合適的清潔劑、肥皂和水沖洗。如不慎進入眼睛，應用水充分沖洗並立即就醫

## 色差

當使用時，主要用作底漆或防污漆的產品在批次與批次間可能有輕微的顏色變化。這類產品和環氧產品用作面漆時，在暴露於陽光的气候條件下可能有粉化。

面漆的保光保色性取決於顏色的類型，所在環境如溫度、紫外線強度等，施工質量，以及產品類型。聯繫你當地的佐敦辦公室了解進一步信息。

## 聲明

本說明書中提供的資訊完全基於我們在實驗室和實踐中所獲得的認識。佐敦的產品被視為半成品，這樣產品的使用通常都是在我們控制範圍之外。所以佐敦只給予產品本身品質的保證。為適應當

用戶應針對自身的需求及具體應用，諮詢佐敦以獲得相關產品適用性能的具體指導。

不同語言的版本間如有任何不一致之處，以英語（英國）版為準。