

JOTUN Rullspackel grov SE

Produktbeskrivning

Typ

Färdigblandat grovspackel.

Egenskaper och fördelar

Spacklet har god fyllnadsförmåga och är lättarbetat så att man enkelt och snabbt kan uppnå en perfekt yta. Det är mycket lätt att slipa. Spacklets konsistens gör att det är lämpligt att påföra med rulle för att sedan efterslätas med spackelspade.

Användningsområde

För inomhusbruk i torra rum. Lämplig för bredspackling på betong, gips och tidigare behandlade vägg- och taktytor där man önskar fylla ojämnheter på väv, stråtapet och liknande.

Produktdata

Emballagestorlek	15 L
Generisk typ	EVA-polymerdispersion med aluminiumsilikat och Dolomit.
Litervikt	1 ca.
Partikelstorlek	0.3 mm max
pH värde	ca.

Appliceringstekniska data

Appliceringsverktyg / -metoder

Spacklet kan appliceras med långhårig rulle och efterslätas med spackelspade eller traditionell spruta.

Rengöring av verktyg

Verktyg rengöres med vatten innan spacklet hunnit torka. Spackel som torkat in avlägsnas genom blötläggning i vatten. Spill på hud avlägsnas med tvål och vatten.

Förtunning

Skall inte spädas.

Sträckförmåga och skiktjocklek

Filmtjocklek per skikt (μm)

Våt (beräknad) Torr (beräknad)

Kommenterar: 1 m²/liter vid en skiktjocklek på 1 mm.

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall vara mellan 15°C-30°C vid applicering. I första hand rekommenderas normal inomhustemperatur.

Torktider

Påverkas kraftigt av applicerad skiktjocklek, underlag, temperatur, luftfuktighet och ventilation.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Brukstorr 8-10 timmar

Övermålning/Slipning 8-10 timmar

Bruksanvisning

Förarbete

Ytorna som spacklas skall vara fast bundna, rena och fria från damm och lösa partiklar.

Spackel, fogmassa

Kan spacklas i skiktjocklek upp till 6 mm. Tjockare lager förlänger torktiden markant. Det kan vara en fördel att applicera flera tunna lager för att säkra ordentlig genomhärdning. Spacklet skall vara genomtorrt innan applicering av nästa lager. Vid slipning, använd slippapper avsett för vattenburna produkter.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående. Håller i minst 1 år i öppnade behållare enligt sval och torr förvaring.

Miljömärkning



Produkten är godkänd av Miljømærkning Danmark och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.