

QUICK Bengalack Metalgrunder

QUICK Bengalack Metallgrunning

Produktbeskrivelse

Type

QUICK Bengalack Metalgrunder er en vejrbestandig metalgrunder/rusthindrende alkydmaling.

Anvendelsesområde

Anvendes inden- og udendørs som rusthindrende maling på jern, stål, zink og galvaniserede flader som fx bølgeblek og lign. Grunderen kan også anvendes på hårdt plastik. Anvendes på underlag, hvor temperaturen ikke overstiger +90°C. Grunderen kan også anvendes som topstrøg og giver da et silkemat udseende.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prislister. Enkelte farver er kun tilgængelige i 0,75 l emballage.
Kulører	
Glansgrad	Silkemat.
Tørstofindhold efter volumen	45 ± 2 volumen% Hvid
Litervægt	1.25 Hvid
Flammepunkt	36 °C
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l. Produktet indeholder max 500 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt før brug.

Påføringsværktøjer / -metoder

Flad pensel, korthåret rulle.
Malingen omrøres godt til den har en jævn konsistens. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.017-0.021"
Sprøjtevinkel	40-50°
Dysetryk	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.

Rækkeevne og filmtykkelse

Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
	Våd (beregnet)	Tør (beregnet)

Anbefalet: 8 – 10 100 – 125 45 – 56

Fortynder

Mineralsk terpentin.

Forhold under påføring

Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Kan overmales efter	Ca. 10 time(r)
Klar til brug / forsigtig brug	Min. 24 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Nyt jern og stål:	Rengør med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens , se brugsanvisning for produktet. Skyl med vand. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling.
Tidligere malet jern og stål:	Fjern al rust, løs maling, fedt og andre forureninger. Rengør med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens , se brugsanvisning for produktet. Skyl med vand. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling.
Galvaniseret stål og letmetal:	Affedtes med cellulose fortynder. Rengør med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens fortyndet 1:5 med vand eller lignende. SKYL GRUNDIGT med rent vand! Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling.
Hård plastik:	Underlaget skal være fri for fedt og andre forureninger. Rengør med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens . Skyl med vand. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling.

Grunding

2 strøg **QUICK Bengalack Metalgrunder**.

Topstrøg

QUICK Bengalack Metalgrunder kan anvendes som topstrøg, men et ekstra strøg bør da påføres (i alt 3 strøg).

Vedligeholdelse

Opbevaring

Transporteres og opbevares stående. Kan opbevares ved frostgrader.

Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 927325

Sikkerhedsregler

2-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
Fax: +45 76 30 32 41
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.