

QUICK Bengalack Rostskyddsfärg

QUICK Bengalack Metallgrundning

Produktbeskrivning

Typ

QUICK Bengalack Rostskyddsfärg (Arcanol) är en väderbeständig alkydbaserad metallgrundning/rostskyddsfärg.

Användningsområde

Används inomhus och utomhus som rostskyddsfärg på järn, stål, zink och galvaniserade ytor som korrugerad plåt och liknande underlag. Grundningen kan också användas på hårdplast. Kan användas på underlag där temperaturen inte kommer att överskrida +90 °C. Grundningen kan även användas som slutstrykning, och ger då ett silkematt utseende.

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L och 3 L. Vissa kulörer finns endast i 0,75 liters emballage.
Kulör	0,75 L: Vit, Svart, Grå, Metallgrå, Zink, Brunröd. 3 L: Vit, Svart, Grå.
Glans	Silkematt.
Volymtorrhalt	45 ± 2 volym% Vit
Litervikt	1.25 Vit
Flampunkt	36 °C
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 500 g/l. Produkten innehåller max 500 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga innan användning.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, korthårig rulle.
Omröres väl tills att färgen får en jämn konsistens. Påföres jämnt och fylligt.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0.017–0.021"
Sprutvinkel	40–50°
Färgtryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Applicering med spruta skall utföras av yrkeskunnig.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 - 10	100 - 125	45 - 56

Förtunning

Lacknafta.

Förhållanden under applicering

Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr.

Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Övermålningsbar efter	Ca. 10 t
Brukstorr / försiktig användning	Min. 24 t

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Nytt järn och stål:	Tvätta med JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1:10. Skölj med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling.
Tidigare målat järn och stål:	Avlägsna all rost, lös färg, fett och andra föroreningar. Tvätta med JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1:10. Skölj med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling.
Galvaniserat stål och lättmetall:	Avfetta med UNIVERSALFÖRTUNNING NR. 1 . Tvätta med JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1:5 med vatten. SKÖLJ NOGA med rent vatten! Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling.
Hårdplast:	Underlaget skall vara fritt från fett och andra föroreningar. Tvätta med JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion . Skölj med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling.

Grundning

2 strykningar **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg**.

Slutstrykning

QUICK Bengalack Rostskyddsfärg kan användas som slutstrykning, men påför då en extra strykning **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg** (totalt 3 strykningar).

Underhåll

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras ståendes. Kan förvaras i minusgrader.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktyg med t ex. penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

QUICK Bengalack Metallgrunning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.