

## QUICK Bengalack Aluminiumfärg

### Produktbeskrivning

#### Typ

**QUICK Bengalack Aluminiumfärg** är en silkematt alkydoljefärg med aluminiumpigment.

#### Egenskaper och fördelar

**QUICK Bengalack Aluminiumfärg** är väderbeständig och har god vatten- och kemikaliebeständighet.

#### Användningsområde

**QUICK Bengalack Aluminiumfärg** används inomhus och utomhus som slutstrykning på metallkonstruktioner, tankar, korrugerad plåt, lantbruksredskap, maskiner, cyklar, möbler osv.

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	0,75 L.
<b>Brytning</b>	Skall inte brytas.
<b>Glans</b>	Silkematt.
<b>Volymtorrhalt</b>	37 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	0.95
<b>Flampunkt</b>	Sluten degel: 36°C (96.8°F)
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 500 g/l. Produkten innehåller max 500 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Rör om noga både före och under arbetets gång. Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Platt pensel, roller med kort lugg/fördrivare.

#### Riktlinjer vid högtryckssprutning

<b>Munstyckets diameter</b>	0.015–0.021"
<b>Sprutvinkel</b>	30–50°
<b>Färgtryck</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

Applicering med spruta skall utföras av yrkeskunnig.

## Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 - 10	100 - 125	37 - 46

## Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Övermålningsbar efter	7-8 t
Brukstorr / försiktig användning	Min. 24 t

## Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, torrt och mattslipat. Avlägsna allt fett, olja, rost, löstsittande färg osv.

Underlag	Behandling
Galvaniserat stål, lättmetall och aluminium:	Nya ytor avfettas med <b>UNIVERSALFÖRTUNNING NR. 1</b> och tvättas med <b>JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> spädd 1:5 med vatten. Skölj noga. Applicera 2 strykningar <b>QUICK Bengalack Aluminiumfärg</b> . Påföres jämnt i rekommenderad filmtjocklek.
Järn stål:	Alla ytor tvättas med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> . Skölj noga. Avlägsna all lös färg och eventuell rost. Synlig rost måste stålborstas ned till bar metall. Därefter grundas ytan med <b>QUICK Bengalack Rostskyddsfärg</b> . Applicera 2 strykningar <b>QUICK Bengalack Aluminiumfärg</b> . Påföres jämnt i rekommenderad filmtjocklek.

## Lagring

Kan förvaras i minusgrader.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktyg med t ex. penselvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151  
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.