

QUICK Bengalack Aluminiumsmaling

Produktbeskrivelse

Type

QUICK Bengalack Aluminiumsmaling er en silkemat alkydmaling med aluminiumspigmenter.

Egenskaber og fordele

QUICK Bengalack Aluminiumsmaling er vejrbestandig og har modstand mod vand og kemikalier.

Anvendelsesområde

QUICK Bengalack Aluminiumsmaling anvendes inden- og udendørs som topstrøg på metal- og jernkonstruktioner, tanke, bølgeblek, landbrugsredskaber, maskiner, hegn, cykler, møbler og lignende.

Produktdata

Emballagestørrelser	0,75 l.
Toning	Skal ikke tones.
Glansgrad	Silkemat.
Tørstofindhold efter volumen	37 ± 2 volumen%
Litervægt	0.95
Flammepunkt	Lukket beholder: 36°C (96.8°F)
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l. Produktet indeholder max 500 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt både før og under arbejdet. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug.

Påføringsværktøjer / -metoder

Flad pensel, korthåret rulle/fordriver.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.015–0.021"
Sprøjtevinkel	30–50°
Dysetryk	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 - 10	100 - 125	37 - 46

Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Kan overmales efter	7-8 time(r)
Klar til brug / forsigtig brug	Min. 24 time(r)

Brugsanvisning

Underlaget skal være fast, rent, tørt og slebet mat. Fjern alt fedt, olie, rust, løstsiddende maling og lign.

Underlag	Behandling
Galvaniseret stål, letmetal og aluminium:	Nye underlag affedtes med cellulosefortynder og rengøres med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens i forholdet 1:5 med vand. Skyl godt. Påfør 2 lag QUICK Bengalack Aluminiumsmaling . Påføres ensartet i anbefalet filmtykkelse.
Jern/stål:	Alle underlag rengøres med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens . Skyl godt. Fjern løs maling og evt. rust. Synlige områder med rust stålbørstes til bart metal. Herefter grundes med QUICK Bengalack Grunder . Påfør 2 lag QUICK Bengalack Aluminiumsmaling . Påføres ensartet i anbefalet filmtykkelse.

Opbevaring

Kan opbevares ved frostgrader.

Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 927261

Sikkerhedsregler

2-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.