

# JOTUN Glasvæv Forgrundet og Forlimet N500

## Type

Produktet er en forgrundet glasvæv, som er forlimet med en specialformuleret akryldispersion lim, der bliver aktiveret ved påføring af vand.

## Egenskaber og fordele

Limen er specialudviklet til at være selvhærdende, hvilket betyder, at produktet kan overmales kort tid efter opsætningen. Produktet har gode armerende egenskaber.

## Underlag

Glasvævet bruges bedst i et specielt vandkar, som er udviklet til brug af forlimet glasvæv. Vægge med små revner, der ikke kan dækkes med maling, kan med fordel spartles og tapetseres med JOTUN GLASVÆV FORGRUNDET/FORLIMET og derefter males.

## Produktdata

**Emballagestørrelser** Iht. den til enhver tid gældende prisliste.

## Påføringsinformation

### Forhold under påføring

Rumtemperaturen bør mindst være +10°C.

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Spartling af samlinger og pletspartling, evt. fuldspartling, udføres iht. kravene for de forskellige underlag.

### Grunding

Hvis underlaget er meget sugende, grundes dette med JOTUN Microgrunder DK eller JOTUN Microgrunder Extra DK .

### Vægbeklædning

Produktet trækkes igennem vandkarret i en længde, der er 5-10 cm længere end loftshøjden. Glasvævet opsættes lodret og glattes ud med egnet tapetværktøj. Arbejd fra midten og ud mod kanterne. Skær rent ved loft og gulv med en skarp kniv.

#### BEMÆRK

Åbentiden på lim/klæbestof er ca. 30-40 min. afhængig af luftfugtighed/temperatur. Ved tvivlstilfælde, bør produktet opsættes inden for 20 min.

### Produktspecifikation

Vægt: 200 g/m<sup>2</sup> +/- 3%. Trækstyrke +/- 8-10%: MD: 700 N/50 mm / CD: 600 N /50 mm.

## Topstrøg

Påfør herefter 2 strøg maling med Jotuns anbefalede topstrøg. Malingen skal ikke påføres, før limen er tør.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

**Ikke  
tilgængelig.**<sup>1993</sup>

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.