

JOTUN Fiberfilt Forgrundet N410

Type

Overmalbar og glat fiberfilt af cellulose og polyester.

Egenskaber og fordele

Produktet har gode armerende egenskaber. Giver et støvfrit arbejdsmiljø og er et godt alternativ til glasvæv afhængig af ønsket struktur.

Anvendelsesområde

Anvendes på vægge og lofter for at få et ensartet underlag, som kan males. Vægge og lofter med små revner, der ikke kan dækkes med maling, kan med fordel spartles og tapetseres med JOTUN Fiberfilt Forgrundet og derefter males.

Produktdata

Emballagestørrelser

Iht. den til enhver tid gældende prisliste.

Vægt: 100 g/m². Trækstyrke: MD: 71 N/50 mm / CD: 50 N /50 mm. Tykkelse: 196 µm.

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Grunding

Hvis underlaget er meget sugende, grundes dette med JOTUN Microgrunder DK eller JOTUN Microgrunder Extra DK .

Spartel, fugemasse

Pletspartling og spartling af samlinger, evt. fuldspartling, udføres iht. de forskellige underlags krav.

Vægbeklædning

Rumtemperaturen bør mindst være +10°C. Skær fiberfilten i længder, der er 5-10 cm længere end loftshøjden. Underlaget påføres JOTUN Lim Standard/Ekstra. Limen er klar til brug. Limen påføres jævnt og ensartet, inden tapetseringen udføres. Fiberfilten sættes op lodret og glattes ud med egnet tapetværktøj. Arbejd fra midten og ud mod kanterne. Derefter skæres rent ved loft og gulv.

Topstrøg

2 x Jotun maling, valgfri type.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

**Ikke
tilgængelig.** ¹⁹⁹³

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.