

BUTINOX Futura Dörr och Fönsterfärg

BUTINOX Futura Dør og Vindu Maling

Produktbeskrivning

Typ

Högteknologisk produkt som har mycket god glans och kulörstabilitet och minskar risken för bevaxning av svartmögel.

Egenskaper och fördelar

BUTINOX Futura Dörr och Fönsterfärg ger en elegant och halvblank finish. Specialfärgen ger husets detaljer ett extra robust och hållbart skydd.

Användningsområde

Används i system med **VISIR Oljegrunding pigmentert**. Speciellt lämplig för hyvlat trä t ex. fönster, dörrar, garageportar, staket, trädgårdsmöbler osv. Används på nytt trä, tidigare laserat, täcklaserat eller täckfärgsmålat trä, även tryckimpregnerat.

Även lämplig för hängrännor, beslag av plast och metall som vanligtvis används på byggkonstruktioner. Bar metall grundas först med **QUICK Bengalack Rostskydds-färg**.

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 (bas 0,68) och 3 (bas 2,7) liter.
Tillgängliga baser	Vit, A, B, C och oxidröd.
Brytning	Baser skall brytas före användning.
Glans	40–50
Glans	(vid 60°)
Volymtorrhalt	37 ± 2 volym% (Vit)
Litervikt	1.27 (Vit)
pH värde	7.8 till 8.4
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130 g/l. Produkten innehåller max 80 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga innan användning. Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning.

Underlag som tidigare har varit behandlade med produkter innehållande tjära eller mineralolja kan orsaka missfärgningar.

Underlag som behandlats med linolja, linoljelasyr eller linoljefärg - kan orsaka blåsbildning vid övermålning.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, roller eller spruta.

Om produkten appliceras med roller eller spruta bör ytorna omedelbart efterstrykas med pensel.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0,011–0,019"
Sprutvinkel	30–50°
Färgtryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	6 – 10	100 – 167	37 – 62
Kommenterar:	Beroende på underlaget.		

Rengöring av verktyg

Rengöring med såpa och vatten.

Förtunning

Skall inte spädas.

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C vid användning och under torkning. Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr. Undvik applicering i direkt solljus.

Torktider

Avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek. Lägre temperatur och högre luftfuktighet förlänger tiden för övermålning.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Övermålningsbar efter	Ca. 4 timmar
-----------------------	--------------

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent och torrt.

Underlag	Behandling
Nytt trä:	Avrunda skarpa kanter med slippapper. Nytt trä skall behandlas innan, eller omedelbart efter montering med VISIR Oljegrunding pigmentert . Ändträ/kapytor bör mättas extra noga. Applicera 3 fylliga strykningar BUTINOX Futura Dörr och Fönsterfärg .

Fönster av furu och vacuum- och doppimpregnerat trä som innehåller vax eller silikon:	Avfetta först med rödsprit och slipa lätt. Avrunda skarpa kanter med slippapper. Avlägsna lösa träfibrer. Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion (följ bruksanvisningen). Desinficera med JOTUN Alg- och mögeldesinfektion . Bart trä grundas med VISIR Oljegrunding pigmentert . Kom ihåg att behandla ändträ. Applicera 3 fylliga strykningar BUTINOX Futura Dörr och Fönsterfärg .
Trä som har stått obehandlat längre en 3 veckor, och gammal nebruten lasyr eller täcklasyr:	Slipas med sandpapper. Avrunda skarpa kanter med slippapper. Avlägsna lösa träfibrer. Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion (följ bruksanvisningen). Skölj noga med rent vatten. Desinficera med JOTUN Alg- och mögeldesinfektion . Bart trä grundas med VISIR Oljegrunding pigmentert . Ändträ/kapytor bör mättas extra noga. Applicera 3 fylliga strykningar BUTINOX Futura Dörr och Fönsterfärg .
Tidigare behandlade och intakta ytor:	Blanka, hårda ytor mattas ned mekaniskt. Avrunda skarpa kanter med slippapper. Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion (följ bruksanvisningen). Desinficera med JOTUN Alg- och mögeldesinfektion . Bart trä grundas med VISIR Oljegrunding pigmentert . Applicera 2 fylliga strykningar BUTINOX Futura Dörr och Fönsterfärg .
Gammalt bart eller nedbrutet tidigare behandlat underlag:	Lös färg/lasyr/täcklasyr avlägsnas genom skrapning/slipning. Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion (följ bruksanvisningen). Skölj noga med rent vatten. Gammalt bart eller nedbrutet tidigare behandlat underlag grundas med VISIR Oljegrunding pigmentert efter förbehandlingen. Applicera 3 fylliga strykningar BUTINOX Futura Dörr och Fönsterfärg .
Galvaniserat stål och aluminium:	Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1: 5 med vatten och skölj väl, eller använd en etsande grundfärg. Äldre metallytor måste tvättas med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion (följ bruksanvisningen) och sköljas väl. Applicera 3 fylliga strykningar BUTINOX Futura Dörr och Fönsterfärg .
Korrugerad plåt, Järn och stål:	Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1:10. Skölj noga med rent vatten. Avlägsna all lös färg och eventuell rost. Behandla sedan med 2 strykningar av rostskyddande grundning (QUICK Bengalack Rostskyddsfärg). Applicera 3 fylliga strykningar BUTINOX Futura Dörr och Fönsterfärg .

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.