

VISIR Oljegrunding pigmentert EU

Produktbeschreibung

Typ

Spezielle wasserabweisende Grundierung, mit einem Fungiziden Schutz gegen Pilze und Verrottung.

Besondere Merkmale und Nutzen

Festigt lose Holzfasern und bereitet einen guten Untergrund für eine weitere Beschichtung. Produkt enthält Fungizide gegen holzerstörende Pilze und Oberflächen-Microorganismen.

Enthält UV-schützende Pigmente und verleiht einen holzähnlichen Farbton. Festigt die Oberfläche und macht sie wasserabweisend. Verlängert die Haltbarkeit des Anstrichsystems.

Empfohlener Anwendungsbereich

Für alle neuen und verwitterte Hölzer im Außenbereich, die deckend beschichtet werden sollen. Bei Temperaturen unter +5°C, **JOTUN Tregrunding** verwenden.

Anwendungsbedingungen

Erdreich muss während der Beschichtung abgedeckt werden. Darf nicht in der Nähe von Oberflächenwasser verwendet werden. Abfließen in Oberflächengewässer muss verhindert werden. Darf nicht eingesetzt werden auf Flächen, die im direkten Kontakt stehen mit Wasser und Erdreich. Darf nicht verwendet werden auf Oberflächen, die im direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermittel stehen. Maximaler Verbrauch (4 m²/l) darf nicht überschritten werden. Das Produkt ist nicht für Spritzapplikation geeignet.

Produktdaten

Verpackungsgrößen	1 L, 3 L und 10 L
Farbtöne	Annähernde Holzarbeiten.
Generischer Typ	Grundierung auf Basis spezieller Alkydöle.
Festkörpervolumen	40 ± 2 Volumen%
Spezifisches Gewicht	1
VOC für gebrauchsfertige Mischung	EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie a/h): 30 g/l. Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

Anwendungsdaten

Bemerkungen

Vor der Verarbeitung gut durchrühren.

Same as 467!!! Führen Sie einen Probeanstrich durch. Unter transparenten Lasuren wird **JOTUN Tregrunding** empfohlen.

Untergründe, die früher mit Leinöl oder leinöhlhaltigen Lasuren behandelt wurden, müssen bis zum rohen Holz gereinigt/geschliffen werden. Leinöl kann bei Neubeschichtung zu Blasenbildung führen.

Zur sicheren Handhabung des Produktes wird das Tragen von Schutzhandschuhen empfohlen. Aufgrund von möglichen Farbverunreinigungen wird empfohlen, die Schutzhandschuhe von Zeit zu Zeit zu wechseln.

Auftragsverfahren

Grundierpinsel verwenden. Trockenstreichen vermeiden. **VISIR Oljegrunding pigmentert** nicht kreuzweise sondern in Längsrichtung verarbeiten. Grundierung muss gut ausgestrichen werden um Filmbildung zu vermeiden. Überschüssige Grundierung auf intakten Flächen abwischen.

Reinigung der Malerwerkzeuge

Wasser und **JOTUN Penselrens**.

	Ergiebigkeit pro Anstrich (m ² /liter)	Schichtstärke pro Anstrich (µm)	
		Nass (berechnet)	Trocken (berechnet)
Empfohlen, ungehobelte Hölzer:	4 – 7	143 – 250	57 – 100
Empfohlen, gehobelte Hölzer:	6 – 8	125 – 167	50 – 67
Kommentare:	Maximaler Verbrauch (4 m ² /l) darf nicht überschritten werden.		

Bedingungen während des Auftrags

Die Luft- und Oberflächentemperatur muß mehr als +5 °C betragen.

Trocknungszeiten

Die Trocknungszeit hängt von der Oberflächentemperatur (min. +5 °C), Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation ab.

Die Trocknungszeit wurde mit den angegebenen Werten gemessen:

Relative Luftfeuchtigkeit (RH) 50 %

Lufttemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Untergrundtemperatur	5 °C	15 °C	23 °C

Überstreichbar nach	72 Std.	48 Std.	24 Std.
----------------------------	---------	---------	---------

Verarbeitungshinweise

Oberflächenvorbehandlung

Der Untergrund muß sauber, intakt und trocken sein:

Runden Sie die scharfen Kanten ab. Runden Sie die scharfen Kanten ab.

Untergründe die mehr als 4 Wochen unbehandelt waren müssen gereinigt und geschliffen werden.

Zuvor behandeltes Holz sollte mit **JOTUN 2-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** gereinigt werden. Gut mit frischem Wasser abspülen. Lose Altanstriche und verwittertes Holz mit Bürste oder Schleifen entfernen.

Fensterrahmen mit **JOTUN 2-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens**. Gut mit frischem Wasser abspülen.

Grundierung

Neues Holz vor, oder unmittelbar nach der Montage mit einem Anstrich **VISIR Oljegrunding pigmentert** per Pinsel beschichten. Die Grundierung muss gründlich mit dem Pinsel eingearbeitet werden. 3-4 Anstriche satt naß-in-naß auf die Hirnholzflächen auftragen. Mit erforderlichem Endanstrich innerhalb eines Monats überarbeiten.

Für einen optimalen Schutz während des Winters oder bei niedrigen Temperaturen, sollten die vorher grundierten Holzflächen mit einem Anstrich DEMIDEKK Oljetäckfärg beschichtet werden und der Schlussanstrich dann im folgenden Frühjahr mit dem geeigneten Topcoat erfolgen.

Decklack

Kann mit allen deckenden und lasierenden Außenprodukten überarbeitet werden.

Bemerkungen

Verwenden Sie Biozid-Produkte ordnungsgemäß. Lesen Sie vorm Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformation.

Lagerung

Bei Lagerung oder Transport die Gebinde aufrecht und frostfrei lagern/transportieren.

Abfallbeseitigung

Leere Container, Restbestände und verschüttetes Material muß in einer dafür vorgesehen Recyclingstelle entsorgt werden. Darf nicht im Abwasser entsorgt werden. Entfernen Sie soviel Grundierung wie möglich vom Werkzeug mit z.B. **JOTUN Penselrens**. Flüssige Grundierung darf nicht in die Kanalisation oder Wassersysteme gelangen. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.



Zertifikate

Entsprechend geprüft nach BPR: Zulassungs Nr. UK-2013-0759, DE-2012-MA-08-00093, AT/2012/Z/00038/8, IS-2012-0003.

Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.
Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.
Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4
Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.
Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.
Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischen Erfahrungen von Jotun. Die Produkte von Jotun werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich der Einflussnahme von Jotun entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produkthanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produkts für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (Eng) ausschlaggebend.