

Torlak Classic Brillante

Descripción del producto

Naturaleza

Este producto es un esmalte de primera calidad destinado al pintado de interiores y exteriores. Basado en una resina alcídica.

Características y ventajas

Especialmente diseñado para proporcionar la máxima resistencia contra el amarilleamiento. Proporciona un elegante acabado con alto brillo. Exento de metales pesados peligrosos tales como Mercurio, Plomo, Cadmio, Arsénico, Cromo, etc. Excelente cubrición y estabilidad del color. Ideal para la protección de las superficies que requieren un acabado de calidad y duradero.

Uso recomendado

Ideal para superficies tanto exteriores como interiores.

Substrato

placa de pladur, placas de yeso, Yeso, madera etc

Ficha del producto

Colores	Según carta de colores y disponible con el sistema tintométrico Jotun Multicolor.		
Sólidos	45 ± 2 %		Teórico
Punto de inflamación	Vaso cerrado: 40°C (104°F)		
COV	450 g/l		ISO 11890 EU

Datos de aplicación

El producto puede aplicarse mediante

Rodillo : Recomendado.

Brocha : Recomendado.

Pulverización : Usar pistola airless o pistola convencional.

Datos de aplicación para pistola convencional

Boquilla	0.018-0.021"
Ángulo de pulverización	65°- 80°
Presión en boquilla	150 Kg/cm ² (2100 psi)

Condiciones durante la aplicación

La temperatura del soporte debería ser como mínimo 10 °C y al menos estar 3°C por encima del punto de rocío, tanto la temperatura como la humedad deben medirse en las proximidades del soporte. En áreas confinadas se necesita disponer de una buena ventilación para asegurar un correcto secado.

On Wooden Surfaces:-

Torlak Primer : 1 Capa(s)
Torlak Classic Mate : 1 Capa(s)
Torlak Classic Brillante : 2 Capa(s)

Sobre superficies de acero:

Alkydprimer : 1 Capa(s)
Torlak Classic Brillante : 2 Capa(s)

Observaciones

Se pueden especificar otros sistemas, dependiendo del uso.

Los envases con diferentes números de partida deben mezclarse todos juntos antes de usar.

Por favor consultar con el Departamento Comercial de Decoración si se precisa asistencia técnica.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado y alejados de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados y estancos.

Salud y Seguridad

Observar las indicaciones ambientales y de seguridad contenidas en la etiqueta.

Existe disponible una Ficha de Datos de Seguridad para este producto.

En la Ficha de Datos de Seguridad se indica la información detallada relativa a los riesgos para la salud y la seguridad y las medidas de protección para el uso de este producto.

Medidas de primeros auxilios, consultar la sección 4.

Manipulación y almacenaje, consultar la sección 7.

Transporte, consultar la sección 14.

Información reglamentaria, consultar la sección 15.

Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).