

## LADY Våtrom 20

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vannfast akrylmaling med filmkonserverende midler mot overflatesopp.

#### Egenskaper og fordeler

Vannvisende og vanntettende akrylmaling til vegger i våtrom og våtsoner med filmkonserverende midler mot overflatesopp. Den er lett å holde ren. Gir garantert dekk i to strøk. LADY Våtrom 20 inngår i Jotuns våtromssystem godkjent av Byggbransjens våtromsnorm.

#### Bruksområde

Våtrom og våtsoner i bad og vaskerom.

#### Underlag

Godkjent underlag er betong, puss og gipsplater. Våtromsspon er ikke godkjent underlag for LADY Våtromssystem. Les brosjyren LADY Våtromssystem før montering.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	1 L (BASE 0,9 L), 3 L (BASE 2,7 L) og 5 L (BASE 4,5 L)
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvit, A, B og C.
<b>Brekking</b>	Baser skal blandes over Jotun Multicolor. Inntil 10 % med Jotun Multicolor brekkfarger. Kjøpes hvit base som hvit skal den IKKE blandes over Jotun Multicolor. Alle andre fargereseptor skal blandes over Jotun Multicolor.
<b>Farger</b>	Hvit base er en fullpigmentert hvitfarge.
<b>Glansgrad</b>	20 halvblank
<b>Generisk type</b>	Akryl dispersjonsmaling.
<b>Tørrestoff</b>	38 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1,3 ca.
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l. Dette produktet inneholder maks 5 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

#### Påføringsmetoder

Rull, pensel eller høytrykkssprøyte. Påføres best med rull. Til utsparing benyttes pensel.

#### Veiledende data for høytrykkssprøyting

<b>Dykestørrelse</b>	0,53 mm (0.021")
<b>Viftevinkel</b>	65°-80°
<b>Trykk ved dyse</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

## Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

## Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt 8 m<sup>2</sup>/l - 10 m<sup>2</sup>/l

## Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

### Våt (beregnet)

Anbefalt 100 µm - 125 µm

### Tørr (beregnet)

Anbefalt 38 µm - 48 µm

## Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C.

## Tørketider

Systemet skal tørke minst 10 dager før vannbelastning. Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

### Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur 23 °C

Underlagstemperatur 23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr 1 t

Overmalbar 4 t

Brukstørr Minimum 10 dager

Gjennomherdet 4 uker

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Større riss og skader i underlaget skal repareres på forhånd. Tidligere malt LADY Våtromssystem: Rengjøres, nedmattes og avstøves.

### Forbehandling

Bart jern og spikerhoder grunnes med QUICK Bengalack Metallgrunning.

Sugende, krittende, smittende underlag: Børstes og forlimes med JOTUN Grunning og lim for våtrom tynnet 2:1 med vann. La tørke ca. 4 timer.

### Grunning

Ny ubehandlet JOTUN Glassfiberstrie Fin Våtrom / JOTUN Glassfiberstrie Lav Våtrom: JOTUN Glassfiberstrie Fin Våtrom / JOTUN Glassfiberstrie Lav Våtrom monteres med JOTUN Grunning og lim for våtrom og grunnes umiddelbart med JOTUN Grunning og lim for våtrom uforyttnet vått-i-vått. La tørke i minst 12 timer før mellom- og toppstrøk påføres.

### Toppstrøk

2 x LADY Våtrom 20. La det gå minimum 4 timer mellom hvert strøk.

## Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wipes anbefales for å rengjøre søl. JOTUN Spesial wipes er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

## Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien ikke overstige pH 9. "JOTUN Spesialvask før maling" anbefales. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.


## Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Miljømerking





**Better for the environment...**

- Velegnet til innendørs bruk.
- Begrenset innhold av farlige stoffer.
- Lavt innhold av løsemidler.

... better for you.

**NOR/7/1**

## Godkjenninger



## Produktgaranti

Gir garantert dekk i to strøk.

Nærmere om Jotuns garanti - **"dekk i to strøk"**:

**Garantivilkår:** Anvist bruksanvisning må være fulgt.

**Garantiens innhold:** Med garanti "dekk i to strøk" menes at underlagsfargen er dekket etter to strøk. Ev. garanti gir rett til ny gratis maling som dekker underlagsfargen; ikke erstatning for utført malerarbeid. Utenfor garantien er skade på malingfilmen pga. (skjulte) feil ved underlaget .

Forbrukerens rettigheter etter aktuell lovgivning kommer i tillegg til og begrenses ikke av garantien.

---

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

---

## Forskjellig

### **NOBB nummer**

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

29855327, 29855319, 29855343, 29855335, 29855368, 29855350, 29855301, 29855293

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.