

## 佐敦E-08弹性外墙漆

### 类型

这是一种高端丙烯酸乳胶漆。可覆盖细微裂纹，可应对混凝土墙面和结构中即将出现的裂缝

### 特点和优点

优异的防霉、防藻、抗紫外线和耐候性

### 推荐用途

用于外墙施工

### 底材

在混凝土水泥表面

## 产品数据

包装规格	根据当地需求，每个国家的包装规格可能不同
固体份	43 ± 2 %

## 施工参数

### 备注

小心处置 使用前充分搅拌

### 施工方法

适合刷涂，滚涂，无气喷涂或者气喷涂

### 无气喷涂的指导参数

喷嘴孔径	0.021" - 0.027"
喷涂扇面夹角	65° - 85°
喷嘴压力	140 - 190 kg/cm <sup>2</sup> (2100 psi)

### 施工条件

底材的温度应不低于10摄氏度，且要高于空气露点温度3摄氏度，需在底材附近测试温度和相对湿度。要求通风环境良好。封闭区域内要保证干燥充分。

理论 每遍涂布率 (m<sup>2</sup>/l) : 4.7 - 7.1

涂布率取决于施工时的漆膜厚度，施工纹理，表面孔隙率，不完整度，温度以及损耗。

### 推荐每层膜厚

干膜厚度 : 60 - 90 微米 (微米)  
湿膜厚度 : 139 - 209 微米 (微米)

漆膜厚度会有不同，此处为平均厚度。

## 稀释剂

水

## 干燥时间

干燥时间与空气流通、温度、膜厚和涂层道数有关，并受其相应影响。表格中所给的数据通常会：良好通风环境（暴露于户外或空气自由流通）

在惰性底材上面的一道涂层

所给数据仅作为指导。实际的干燥时间和复涂前时间也许更长或更短，这取决于环境温度、膜厚、通风、下层油漆系统、早期搬运要求和机械力等

1. 建议给出的数据适用于相同类型涂料的覆涂。
2. 多道涂层施工时，干燥时间受数量、顺序及之前涂装漆层的厚度的影响。
3. 在施涂后续涂层之前，表面应是干净的且没有任何污染物

相对湿度 (RH) 50%

底材温度	10 °C	23 °C	40 °C
表（触）干	2 小时	1 小时	0.5 小时
硬干	8 小时	6 小时	4 小时
干燥后复涂，最短间隔	4 小时	2 小时	1 小时

## 使用方向

### 表面处理

底材需要保持完整，干净，整洁，干燥，表面没有灰尘，油脂，水泥等。脱漆剂的所有痕迹必须清理干净。施工前用合适的磨砂材料轻微打磨。清理掉产生的灰尘和疏松的颗粒。

### 推荐油漆配套

#### 底漆

Cito Primer 09 / 佐敦07专业水性外墙抗碱底漆：1 道

#### 面漆

佐敦E-08弹性外墙漆：2 道

#### 储存

必须按照国家规定储存。储存环境应干燥、阴凉、通风条件好，远离热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。

## 健康和安全

请遵循包装容器上所显示的环境和预防告示

此产品的化学品安全说明书已经发布。

关于本产品使用的健康—安全风险和预防措施的信息在产品安全数据手册中列出

急救措施，参见第4节

搬运和存储，参见第7节

运输信息，参见第14节

法规信息，参见第15节

## 声明

本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品，这样产品的使用通常都是在我们控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规，产品可能会适当调整，我们保留不另外通知而修改说明书的权利。

用户应针对自身的需求及具体应用，咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。

不同语言的版本间如有任何不一致之处，以英语（英国）版为准。