

Lady Design Colour Mirage

النوع

هذا المنتج عبارة عن طلاء عالي الجودة ذو أساس مائي. ذو أساس أكريليك مائي نقي 100%

الصفات والمزايا

يعرض ظلالاً مختلفة عند النظر إليه من زوايا مختلفة. يتوفر من خلال نوعين مختلفين هما: "الياقوت الأزرق" و"الياقوت الأزرق".

الاستخدام الموصى به

طبقة طلاء نهائية مصممة خصيصاً للاستعمال الداخلي ويوصى باستعمالها في الفنادق والمطاعم والفيلات وغيرها من الأماكن الداخلية الراقية.

السطح

جص أسمنتي، وخرسانة، والبناء الطوبي، والأسطح المموثة وغير ذلك. يجب أن يتمتع السطح المنوي طلاؤه بالقوة الكافية لتحمل الدهان، لذلك يجب معالجة أي نوع من الشقوق أو الثقوب أو النتوءات قبل المباشرة بعملية الدهان.

بيانات المنتج

حجم التعبئة			L 4 و L 1, L 0.5
الألوان			قد تختلف التعبئة من بلد إلى آخرى وذلك على حسب المتطلبات المحلية
المواد الصلبة	31 ± 2	%الحجم	ارجع إلى كتيب تصميمات ليدي.
الوزن النوعي	1,07		نظري
المواد العضوية الطيارة (VOC)	79	g/l	نظري
			US EPA method 24

بيانات التطبيق

الملاحظات

يُعد اتجاه الرقاقات المعدنية مهماً، لذلك تجنب المسحات النهائية وقم بطلاء مساحة كاملة من خلال مرحلة واحدة للحصول على تشطيب موحد. يُعد استعمال الرش أفضل الطرق لتحقيق هذا.

يُنصح بتقريب الفرشاة أو البكرة قدر الإمكان من الزوايا أو الحافة لتقليل تغيير المظهر الذي قد يقع أثناء الطلاء.

عند طلاء الحوائط الداخلية، يُنصح بطلاء الحوائط المقابلة أولاً لتجنب ترك علامات على الزوايا.

يوصى بشدة أن يُستخدم هذا المنتج في عملية الدهان بواسطة عامل طلاء ماهر ومحترف.

يمكن تطبيق المنتج بواسطة

البكرة : موصى بها

عن طريق الرش : استخدم لرش التقليدي.

قلممو : موصى به لطلاء الزوايا والحواف.

الظروف أثناء الاستعمال

يجب أن تكون درجة حرارة السطح أقل من 10 درجات مئوية كحد أدنى و3 درجات مئوية على الأقل فوق درجة التكثف الخاصة بالهواء، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية المقبولة بالمحيط المجاور للسطح. تُعد التهوية الجيدة مطلباً أيضاً في المساحات الضيقة لضمان جفاف مناسب.

سُمك الطلاء لكل طبقة

TO BE TRANSLATED

سمك طبقة الطلاء الجافة	45	-	60	µm
سمك الطبقة الرطبة	125	-	170	µm

سوف تختلف سُمك الطبقة وتُحسب كمتوسط.

معدل الفرد النظري	10	-	8	m ² /l
-------------------	----	---	---	-------------------

يعتمد معدل الفرد على سُمك طبقة الطلاء المطلية، ونوع ملمس السطح، ومسامية السطح، والعيوب ودرجة الحرارة، والفاقد أثناء الطلاء وغير ذلك.
- البكرة
ويتم احتساب الحد الأقصى لمعدل انتشار في معطف في الحد الأدنى سمك الفيلم الجاف والعكس بالعكس.

مُخَفَّف

الماء أو مخفف تصميمات ليدي جليتر

التخفيف

10 - 20 %

زمن الجفاف

ترتبط فترات الجفاف بشكل عام بحركة الهواء ودرجة الحرارة وسُمك طبقة الطلاء وعدد طبقات الطلاء وسوف تتأثر بها طبقاً لذلك.

1. البيانات الموصى بها مخصصة لحالة إعادة الدهان بنفس نوع الطلاء العام.

2. في حالة التطبيق المتعدد للطبقات، تتأثر فترات الجفاف بعدد الطبقات المطلية السابقة وتتابعها وإجمالي سُمكها.

3. يجب أن يكون السطح جافاً وخالياً من الملوثات قبل دهن طبقة الطلاء اللاحقة.

الرطوبة النسبية 50%

درجة حرارة السطح	10 °C	23 °C	40 °C
جفاف السطح (عند اللمس)	12 h	3 h	1 h
شديد الجفاف	24 h	5 h	3 h
تجفيف الطلاء الزائد، الحد الأدنى	24 h	5 h	3 h

توجيهات الاستخدام

إعداد السطح

يجب أن تكون طبقة السطح سليمة ونقية وجافة وخالية من الغبار والزيت والشحم وغُشاء الخرسانة وغير ذلك. ويجب إزالة جميع آثار العوامل التي تفرز الرغوة. ويُنصح بإجراء صنفرة خفيفة بمادة صنفرة مناسبة قبل إجراء الطلاء. ويجب إزالة أي جزئيات غبار/جزئيات هشة ناتجة عن ذلك.

نظام الطلاء الموصى به

البيادئ

Primer Emulsion Fenomastic : طبقة 1

دهان للطبقة الخارجية

Silk Emulsion Colours Pure Fenomastic (40% التخفيف) : 2 طبقة (طبقات)

Mirage Colour Design Lady : 2 طبقة (طبقات)

الملاحظات

قد تكون بعض الأنظمة الأخرى محددة حسب منطقة الاستعمال.

يجب خلط محتويات العبوات التي تحمل أرقام تشغيلات مختلفة معاً قبل الاستعمال.

يُرجى الرجوع إلى إدارة المبيعات الإنشائية للاستشارة الفنية.

يتوافر هذا المنتج في: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، قطر، سعودي، عمان، مصر و ليبيا

التخزين

ينبغي تخزين المنتج طبقاً للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن تُحفظ الحاويات في مكان جاف بارد بتهوية جيدة وبعيداً عن مصدر الحرارة والإشعاع. يجب الاحتفاظ بالحوايات مغلقة بإحكام.

الصحة والسلامة

يرجى مراعاة المحاذير البيئية والوقائية المعروضة على الحاوية.

تم إصدار نشرة بيانات سلامة المادة للمنتج. وتشتمل نشرة بيانات السلامة الخاصة بالمنتج على المعلومات المفصلة المتعلقة بأخطار الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية المتعلقة باستعمال هذا المنتج. إجراءات الإسعافات الأولية، ارجع للقسم 4. المناولة والتخزين، ارجع للقسم 7. معلومات النقل، ارجع للقسم 14. المعلومات التنظيمية، ارجع للقسم 15.

إخلاء المسؤولية

تم تقديم المعلومات الواردة في هذا المستند وفقاً لأحدث المعلومات المتوفرة لدى شركة Jotun، وبناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. تعتبر منتجات Jotun من السلع شبه الجاهزة، وباعتبارها كذلك، فإن هذه المنتجات دائماً ما يتم استخدامها وفقاً لشروط معينة تحت رقابة شركة Jotun. ولا تضمن شركة Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسه. تحتفظ شركة Jotun بالحق في تغيير البيانات المقدمة دون إخطار مسبق. وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللإستخدامات المحددة. وفي حالة التضارب بين إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.

وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللإستخدامات المحددة.

إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.