

Jotamastic Smart Pack Alu

Tuotekuvaus

Tuote on kaksikomponenttinen, amiinikovetteinen epoksimastic-maali. Tuote sopii monenlaisille pinnoille ja sen kuiva-ainepitoisuus on suuri. Alumiinipigmentoitu suojausvaikutuksen parantamiseksi. Suunniteltu erityisesti kohteisiin, joissa maalaus tehdään siveltimellä tai telalla. Sekoitussuhteen (1:1) ansiosta tuotetta on helppo käyttää ja se pienentää maalihukkaa. Suunniteltu erityisesti kohteisiin, joissa optimaalinen pinnan esikäsitteily ei ole mahdollista tai toivottavaa. Tarjoaa pitkäaikaisen suojan korroosiolle altistuissa ympäristöissä. Voidaan käyttää pohja-, väli- ja pintamaalina tai ainoana maalijärjestelmänä ilmatorasitukselle altistuissa kohteissa ja upotusrasituksessa. Soveltuu asianmukaisesti esikäsitellylle hiiliteräkselle, kuumasinkitylle teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, alumiinille, betonille ja vanhoille maalipinnoille.

Käyttöalue

Yleinen:
Suunniteltu ensisijaisesti pieniin ylläpito- ja korjausmaalauksiin.

Meriteollisuus:
Rungon ulkopuoli, ulko- ja sisätilat, mukaan lukien painolastivesisäiliöt. Suositellaan erityisesti ensimmäiseksi maalikerrokseksi painolastivesitankkien huoltomaalauksessa.

Teollisuus:
Suositeltuja käyttökohteita ovat offshore-kohteet, jalostamot, voimalaitokset, sillat, rakennukset, kaivosteollisuuden laitteistot sekä yleinen rakenneteräs.

Hyväksynät ja sertifikaatit

Vilja, Newcastle Occupational Health

Muita sertifikaatteja ja hyväksyntöjä voi tiedustella erikseen.

Muut saatavilla olevat tuotelaadut

Jotamastic Smart Pack

Lisätietoja on kunkin tuotteen teknisissä tiedoissa.

Sävyt

alumiini, Alumiinipunainen sävyinen

Tuotetiedot

| Ominaisuudet | Testi/Vakio | Kuvaus |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Kuiva-ainepitoisuus tilavuusosina | ISO 3233 | 72 ± 2 % |
| Kiiltoaste (GU 60 °) | ISO 2813 | puolikiiltävä (35-70) |
| Leimahduspiste | ISO 3679 menetelmä 1 | 33 °C |
| Ominaispaino | laskennallinen | 1.4 kg/l |

| Alue | Säädös | Testi Vakio | VOC (TILAVUUS/ TILAVUUS) (V/V) Arvo |
|-----------|--|-------------|--|
| US | CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113 | Laskettu | 265 g/l |
| Hong Kong | Air Pollution Control (VOC) Regulation | Laskettu | 265 g/l |
| EU | European Paint Directive 2004/42/CE | Laskettu | 265 g/l |
| EU IED | Industrial Emission Directive 2010/75/EU | Laskettu | 265 g/l |
| Korea | Korea Clean Air Conservation Act | Laskettu | 265 g/l |

Annetut tiedot koskevat tyypillisesti tehdasvalmisteisia tuotteita. Tiedot voivat vaihdella hieman tuotteen värin mukaan.

Kiillon kuvaus: Jotunin maalimääritelmän mukainen.

Kalvonpaksuus yhdellä kalvolla

Suosittelava kalvonpaksuus

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Kuivakalvonpaksuus | 50 - 120 µm |
| Märkäkalvonpaksuus | 69 - 166 µm |
| Teoreettinen riittäisyys | 14.5 - 6 m ² /l |

Kalvonpaksuudet ovat tyypillisiä kertamaalauksella saavutettavia paksuuksia siveltimellä tai telalla.

Pinnan esikäsitteily

Pinnan esikäsitteily, yhteenvetotaulukko

| Alusta | Pinnan esikäsitteily | |
|-------------------|--|--|
| | Minimi | Suositus |
| Hiilliteräs | St 2 (ISO 8501-1) | Sa 2 (ISO 8501-1) |
| Ruostumaton teräs | Pinta hiotaan käsin tai koneella metallia sisältämättömillä hankausaineilla tai hiomalaikalla tai hiomatyynyillä, jotta pintaa saadaan karhennettua ja kaikki kiilto saadaan poistettua. | Karhentava suihkupuhdistus hyväksytyllä metallittomalla puhallusrakeella, jotta pintaprofiilista saadaan terävä ja karhea. |
| Galvanoitu teräs | Pinnan on oltava kuiva ja puhdas ja profiilin karhea ja kiilloton. | Pyyhkäisy-suihkupuhdistus metallittomalla puhallusrakeella, jotta pinnasta saadaan puhdas, karhea ja tasakuvioinen. |
| Maalatut pinnat | Puhdas, kuiva ja vahingoittumaton yhteensopiva maali | Puhdas, kuiva ja vahingoittumaton yhteensopiva maali |

| | | |
|--------|--|--|
| Betoni | Vesipesu alhaisella paineella, jotta pinnasta saadaan karhea, puhdas, kuiva ja sementtiliimaton. | Kovettumisaika vähintään 4 viikkoa. Kosteuspitoisuus enintään 5 %. Esikäsittele pinta suihkupuhdistamalla tai timanttihionnalla tai muilla soveltuvilla menetelmillä, jotta betoni saadaan karhennettua ja sementtiliima poistettua. |
|--------|--|--|

Optimi suorituskyky, kuten tartunta, korroosiosuoja, lämmön- ja kemikaalikesto, saavutetaan käyttämällä suositeltuja pinnan esikäsitelymenetelmiä.

Käyttöohje

Levitysmenetelmät

Levitysmenetelmät

| | |
|------------|--|
| Ruiskutus: | Korkeapaineruiskua voidaan käyttää. |
| Sively: | Käytettävä pyöreää sivellintä. Pidettävä huolta, että saavutetaan vaadittu kalvonpaksuus. |
| Telaus: | Telaa voidaan käyttää. Käytä laadukasta telaa joka on luonnon- tai synteettistä materiaalia. |

Sekoitussuhde (tilavuusosina)

| | |
|----------------------------------|----------|
| Jotamastic Smart Pack Alu Comp A | 1 osa(a) |
| Jotamastic Smart Pack Comp B | 1 osa(a) |

Ohenne/työvälineiden pesu

| | |
|---------|----------------------|
| Ohenne: | Jotun Thinner No. 17 |
|---------|----------------------|

Kuivumis- ja kovettumisaika

| Alustan lämpötilä | 0 °C | 5 °C | 10 °C | 23 °C | 40 °C |
|---------------------------|------|------|-------|-------|-------|
| Kosketuskuiva | 24 h | 12 h | 7 h | 4 h | 2 h |
| Kävelykuiva | 45 h | 20 h | 14 h | 7 h | 3 h |
| Päällemaalattavissa (min) | 45 h | 20 h | 14 h | 7 h | 3 h |
| Läpikovettunut | 21 d | 14 d | 10 d | 7 d | 3 d |

Maksimi ylimaalausväliajat, ks. Application Guide (AG).

Kuivumis- ja kovettumisaikat on määritetty valvotuissa olosuhteissa, alle 85%:n suhteellisessa kosteudessa ja tuotteen normaalin kuivakalvonpaksuuden mukaan.

Kosketuskuiva: Kuivumisaste, jossa kevyt sormen painallus ei jätä jälkeä, eikä pinta tunnu tahmealta. Pinnalle siroteltu kuiva hiekka voidaan harjata pois ilman, että hiekka tarttuu pintaan tai vahingoittaa sitä.

Kävelykuiva: Vähimmäisaika, jonka kuluttua maali kestää normaalia kävelyliikennettä ilman pysyviä jälkiä tai mekaanisia vaurioita.

Päällemaalattavissa (min): Vähimmäisaika, jonka jälkeen seuraava kerros voidaan maalata.

Läpikovettunut: Vähimmäisaika, jonka jälkeen maali voidaan ottaa pysyvään käyttöön suunnitellussa käyttöympäristössä/-tarkoituksessa.

Tasaantumis- ja käyttöaika

| | |
|------------------|-------|
| Maalin lämpötila | 23 °C |
| Käyttöaika | 1.5 h |

Lämmönkestävyys

| | Lämpötila | |
|----------------------|-----------|--------|
| | Jatkuva | Huippu |
| Kuiva ilmastorasitus | 120 °C | - |
| Upotettu, merivesi | 50 °C | 60 °C |

Maksimilämpötilan enimmäiskesto on yksi tunti.

Annetut lämpötilatiedot liittyvät suojausominaisuuksien pysyvyyteen. Esteettiset ominaisuudet voivat kärsiä kyseisissä lämpötiloissa.

Huomaa, että tuote kestää useita eri upotuslämpötiloja sen mukaan, mitä kemikaalia käytetään ja onko upotus jatkuvaa vai ajoittaista. Lämmönkestävyyteen vaikuttaa koko maalijärjestelmä. Jos tuotetta käytetään osana maalijärjestelmää, varmista, että kaikilla järjestelmän maaleilla on keskenään samankaltainen lämmönkestävyys.

Tuotteen yhteensopivuus

Tuotteen kanssa voidaan käyttää useita eri pohja- ja pintamaaleja maalijärjestelmän rasitusluokan mukaan. Alla on muutamia esimerkkejä. Tarvittaessa lisätietoa jostakin tietystä järjestelmästä saa Jotunilta.

Edellinen maalikerros: epoksi konepajapohjamaali, epäorgaaninen sinkkisiilikaattikonepajapohjamaali, sinkkiepoksi, epoksi, epoksimastic, epäorgaaninen sinkkisiilikaatti, vanha alkydimaali

Seuraava maalikerros: polyuretaani, polysiloksaani, epoksi, akryyli, vinyyliepoksi

Pakkauskoot

| | Tilavuus (litraa) | Astian koko (litraa) |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Jotamastic Smart Pack Alu Comp A | 5 | 5 |
| Jotamastic Smart Pack Comp B | 5 | 5 |

Ilmoitettu koko koskee tehdasvalmisteisia sävyjä. Pakkauskoko ja täyttömäärä voivat vaihdella paikallisten määräysten mukaan.

Varastointi

TO BE TRANSLATED

Varastointiaika (+23 °C)

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Jotamastic Smart Pack Alu Comp A | 24 kuukautta |
| Jotamastic Smart Pack Comp B | 24 kuukautta |

Tietyillä merkkinöilla kaupallinen varastointiaika voi olla lyhyempi paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Edellä mainittu on vähimmäisvarastointiaika, jonka jälkeen maalin laatu on tarkistettava uudelleen.

Varoitus

Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tuotteen käyttäjillä on oltava koulutusta ja kokemusta sekä taidot ja laitteistot sekoittaa ja levittää maaleja asianmukaisesti ja Jotunin teknisten ohjeiden mukaisesti. Tuotteen käytön yhteydessä käyttäjien tulee käyttää asianmukaisia henkilökohtaisia suojarusteita. Nämä ohjeet annetaan tämänhetkisten tuotetta koskevien tietojen perusteella. Mikäli työkohteen olosuhteet poikkeavat määritellyistä olosuhteista, Jotunin vastaavalta edustajalta on hankittava hyväksyntä tuotteen käyttöön ennen työn aloittamista.

Käyttöturvallisuus

Huomioi pakkaukseen merkityt varoitukset. Käytä hyvin tuuletetussa tilassa. Vältä hengittämästä ruiskutussumua. Vältä ihokosketusta. Puhdista iho välittömästi sopivalla puhdistusaineella, saippualla ja vedellä. Jos maalia pääsee silmiin, huuhtelee silmät välittömästi vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.

Värivaihtelu

Ensisijaisesti pohja- ja antifouling-maaleiksi tarkoitetuissa tuotteissa voi esiintyä pientä värivaihtelua tuote-erän mukaan. Kyseiset sekä epoksipohjaiset tuotteet, joita käytetään pintamaaleina, voivat haalistua ja liiuntuu auringonvalon ja sääaltistuksen seurauksena.

Pintamaalien värin- ja kiillonkestävyys voi vaihdella riippuen väriyypistä, ympäristöaltistuksesta, kuten lämpötilasta, UV-säteilyn voimakkuudesta yms., maalaustyön laadusta sekä maalityypistä. Lisätietoja Jotun edustajaltasi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän tuoteselosteen tiedot annetaan Jotunin parhaan tiedon mukaan. Tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Jotunin tuotteet katsotaan puolivalmisteiksi ja sen takia tuotteita käytetään usein olosuhteissa, jotka ovat Jotunin hallinnan ulkopuolella. Jotun voi taata ainoastaan itse tuotteen laadun. Tuotteissa voi esiintyä pientä vaihtelua paikallisten määräysten takia. Jotun pidättää oikeuden muuttaa annettuja tietoja ilman ennakoilmoitusta.

Käyttäjien on otettava yhteyttä Jotuniin, jos he tarvitsevat erityisiä ohjeita tuotteen soveltuvuudesta tiettyyn käyttökohteeseen tai tietoa tuotteen käyttömenetelmistä.

Mikäli tämän asiakirjan eri kieliversioiden välillä on ristiriitoja, noudatetaan englanninkielistä versiota.