

BUTINOX Futura Soft Look

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen täckfärg för utomhusbruk som är baserad på akryl och alkydolja.

Egenskaper och fördelar

BUTINOX Futura Soft Look är en elegant helmatt färg som ger ett modernt utseende. Den ger mycket gott skydd och långa underhållsintervaller.

Användningsområde

Används på nytt, tidigare laserade, täcklaserade och täckfärgsmålade ytor. Används i system med **VISIR Oljegrundning pigmentert**. Rekommenderas på nytt grundat, grundat tryckimpregnerat trä, tidigare laserat, täcklaserat, eller täckfärgsmålade trä utomhus.

Även lämplig för hängrännor, beslag av plast och metall som vanligtvis används på byggkonstruktioner. Metall grundas först med **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg**.

Produktdata

Emballagestorlek	3 L (bas 2,7 L) och 10 L (bas 9 L).
Tillgängliga baser	A, B och C.
Brytning	Baser skall brytas över Butinox Colour Manager .
Glans	Helmatt 03
Volymtorrhalt	40 ± 2 volym%
Litervikt	1.15 - 1.29
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130 g/l. Produkten innehåller max 50 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga innan användning. Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, roller eller spruta.
Produkten är lätt att stryka ut, det är därför viktigt att den påføres fylligt. Detta för att uppnå korrekt filmtjocklek.

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad, ohyvlat trä:	5 - 9	111 - 200	44 - 80
Rekommenderad, hyvlat trä:	10 - 14	71 - 100	29 - 40

Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas.

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C vid användning och under torkning.

Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr.

Undvik applicering i direkt solljus.

Underlag som tidigare har varit behandlade med produkter innehållande tjära eller mineralolja kan orsaka missfärgningar.

Vid ytbehandling på brandskyddsbehandlad panel kan man få problem med avflagnings/saltutfällning.

Underlag som behandlats med linolja, linoljelasyr eller linoljefärg - kan orsaka blåsbildning vid övermålning.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Övermålningsbar efter	2 t
-----------------------	-----

Bruksanvisning

Underlaget ska vara fast, rent och torrt.

Avrunda skarpa kanter. Blanka ytor mattslipas.

Underlag	Behandling
Nytt trä:	Allt bart trä behandlas innan eller omedelbart efter montering med en strykning BUTINOX Futura Grunning . Bart ändträ påföres 3-4 strykningar vått-i-vått. Skall efterbehandlas inom 1 månad. Applicera 2 fylliga strykningar BUTINOX Futura Soft Look . Applicera 3 fylliga strykningar BUTINOX Futura Soft Look på hyvlade ytor. På hyvlat panel och liggande panel appliceras 3 fylliga strykningar, för att säkerställa tillräckligt med färg på den hyvlade delen, min. 100 µm torrfilmtjocklek. Kom ihåg att behandla ändträ.

Panel som har stått obehandlad längre än 3 veckor:	Stålborstas/skrapas. Avlägsna lösa träfiber. Tvätta med JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion spädd 1:10. Bart trä grundas med VISIR Oljegrunding pigmentert . Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått. Skall efterbehandlas inom 1 månad. Applicera 2 fylliga strykningar BUTINOX Futura Soft Look . Applicera 3 fylliga strykningar BUTINOX Futura Soft Look på hyvlade ytor. På hyvlad panel och liggande panel appliceras 3 fylliga strykningar, för att säkerställa tillräckligt med färg på den hyvlade delen, min. 100 µm torrfilmtjocklek. Kom ihåg att behandla ändträ.
Gammal vädersliten lasyr, täcklasyr eller täckfärg:	Stålborsta/skrapa, avlägsna lös färg, lasyr samt lösa träfibrer. Tvätta med JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1:10. Bart trä som uppstått efter stålborstning/skrapning skall grundas med BUTINOX Futura Grunding . Applicera 2 fylliga strykningar BUTINOX Futura Soft Look .
Tidigare behandlade och intakta ytor:	Tvätta med JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1:10. Applicera 2 fylliga strykningar BUTINOX Futura Soft Look .
Färdiggrundad panel från fabrik:	Skall efterbehandlas inom 1 månad. Applicera 2 fylliga strykningar BUTINOX Futura Soft Look . Applicera 3 fylliga strykningar BUTINOX Futura Soft Look på hyvlade ytor. På hyvlad panel och liggande panel appliceras 3 fylliga strykningar, för att säkerställa tillräckligt med färg på den hyvlade delen, min. 100 µm torrfilmtjocklek. Kom ihåg att behandla ändträ.

Rengöring av spill

Vatten.

Underhåll

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.