

LADY Supreme Finish silkematt (2011-2021)

Productbeschrijving

Type

Watergedragen olieverf voor houtwerk binnen.

Kenmerken en voordelen

Bied een gelijkmatig, sterke en gladde ondergrond met een elegante uitstraling. Het heeft weinig geur.

Aanbevolen gebruik

Midden-en top coat op panelen, MDF, meubels, deuren, garnituren en lijstwerk.

Product data

Verpakkings grootte	0,75 L (inhoud 0,68 L) en 3 L (inhoud 2.7 L)
Basis	Wit, A, B en C.
Verven	Basissen moeten gemengd worden met Jotun Multicolor . Tot maximaak 10% met Jotun Multicolor pigmenten.
Kleuren	Wit basis kan onaangekleurd gebruikt worden als wit.
Glans graad	15 zijdemat
Algemeen type	Water-borne polyurethane modified oil paint.
Vaste stoffen per volume	33 ± 2 Volume%
Soortelijk gewicht	1.1 - 1.3
VOS voor gebruiksklare mengsels	EU grenswaarde voor dit product (cat.A/d): 130 g/l. Dit product bevat maximaal 80 g/l VOS.

Applicatie gegevens

Opmerkingen

Inhoud van blikken met verschillende productienummers moeten worden gemengd voor gebruik. Goed doormengen. Olieverf kan vergelen na langere tijd.

Applicatie methoden

Kwast of roller en kwast. Breng rijkelijk en evenwijdig aan.

Richtlijnen voor gebruik Airless spray

Nozzle	0,53 mm / 0,021"
Spuihoek	50-80°
Nozzle druk	15 MPa (150 kg/cm ²)

Het produkt mag alleen door professionele gebruikers verspoten worden.

Reiniging van gereedschap

Water en een geschikt middel om applicatie materiaal mee te reinigen.

	Verbruik (m ² /liter)	Film dikte per laag (µm)	
		Nat (berekend)	Droog (berekend)
Aanbevolen:	8 – 10	100 – 125	33 – 41

Verdunning

Het product is klaar voor gebruik en mag niet worden verdund.

Conditie tijdens de applicatie

Lucht en ondergrond temperatuur moeten boven de 10 C tijdens de toepassing.

Droogtijden

De droogtijden worden gemeten met de aangegeven waarden:

Relatieve luchtvochtigheid (RH)	50%
Luchttemperatuur	23 °C
Ondergrond temperatuur	23 °C

Stof droog	2 u
Overschilderbaar na	8 u
Overschilderbaar	24 u
Volledig uitgehard	4 weken

Gebruiksaanwijzing

Oppervlakte voorbehandeling

De ondergrond moet gezond, schoon en droog zijn.

Onbehandelt vergeelt hout moet worden schoongemaakt met **JOTUN Spezialrens gulnet panel**, 1:10. Licht schuren en stofvrij maken.

Eerder geschilderd hout: Maak schoon met een geschikt reinigingsmiddel. Gebruik handschoenen. Licht opschuren met schuurpapier. Schuren en afstoffen.

MDF en harde, gladde oppervlakken: Schuren en afstoffen.

Grondverf

Ongeschilderd houtwerk: 1-2 x **JOTUN Kvist- og sperregrunning**.

MDF en harde, gladde oppervlakken: 1 x **JOTUN Heftgrunning Universal**.

Afwerking

2 x **LADY Supreme Finish**. Licht schuren tussen de lagen wordt aanbevolen voor het beste resultaat.

Reinigen of morsen

JOTUN Spezial wipes wordt aanbevolen voor het reinigen van gemorst residu. **JOTUN Spezial wipes** is een geschikt middel om uw schilderwerk te reinigen voor of tijdens de behandeling.

Onderhoud

Geschilderde ondergronden mogen de eerste vier weken niet worden gereinigd. Als reiniging noodzakelijk is, mag de pH van het reinigingsmiddel waarde niet boven pH 9 zijn. Een geschikt reinigingsmiddel wordt aanbevolen. Voor de dagelijkse schoonmaak moet het water een temperatuur hebben van minimaal 40 °C

Opslag

Bij opslag en transport houd de container vorstvrij en rechtop.

Verwijdering van afval

Vrefresten afgeven bij een daarvoor geschikt afvalverwerkingsbedrijf of milieustation.



Milieu Etikettering



Het product wordt erkend door Miljømerking Norge, en voldoet aan de eisen van het milieukeurmerk Svanen (de Zwaan).

Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product.
Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.
Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.
Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.
Transport informatie verwijzen naar sectie 14.
Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

Diversen

Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariëaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Eng) versie voor.