

# LADY Supreme Finish silkematt (2011-2021)

## Produktbeskrivelse

### Type

Vanntynnet oljemaling for innendørs treverk.

### Egenskaper og fordeler

Gir en jevn, slitesterk og glatt overflate med et elegant utseende. Den er luktsvak.

### Bruksområde

Mellom- og toppstrøk på panel, MDF, møbler, dører, karmen og listverk.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,75 L (innhold 0,68 L) og 3 L (innhold 2,7 L)
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvit, A, B og C.
<b>Brekking</b>	Baser skal blandes over <b>Jotun Multicolor</b> . Inntil 10 % med <b>Jotun Multicolor</b> brekkfarger.
<b>Farger</b>	Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.
<b>Glansgrad</b>	15 silkematt
<b>Generisk type</b>	Vanntynnet polyuretanmodifisert oljemaling.
<b>Tørrestoff pr volum</b>	33 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1.1 - 1.3
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet inneholder maks 80 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om. Oljemaling kan gulne over tid.

### Påføringsutstyr/-metoder

Pensel eller rull og pensel. Påføres fyldig og jevnt.

### Veiledende data for høytrykkssprøyting

<b>Dysetørrelse</b>	0,53 mm (0.021")
<b>Viftevinkel</b>	50-80°
<b>Trykk ved dyse</b>	15 MPa (150 kg/cm <sup>2</sup> )

Produktet må kun sprøytes av profesjonelle brukere.

### Rengjøring av maleverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
<b>Anbefalt:</b>	8 - 10	100 - 125	33 - 41

## Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

## Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C.

## Tørketider

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	2 t
Overmalbar	8 t
Brukstørr	24 t
Gjennomherdet	4 uker

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Ubehandlet gulnet panel vaskes med **JOTUN Spesialrens gulnet panel**, 1:10. Slipes lett og avstøves.

Tidligere malt treverk: Rengjør med **JOTUN Spesialvask før maling**. Bruk hansker. Slip lett med slipepapir. Nedmattes og avstøves.

MDF og harde, glatte overflater: Nedmattes og avstøves.

### Grunning

Umalt treverk: 1-2 x **JOTUN Kvist- og sperregrunning**.

MDF og harde, glatte overflater: 1 x **JOTUN Heftgrunning Universal**.

### Toppstrøk

2 x **LADY Supreme Finish**. Lett sliping mellom strøkene anbefales for best sluttresultat.

### Rengjøring av søl

**JOTUN Spesial wip** anbefales for å rengjøre søl. **JOTUN Spesial wip** er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

### Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien på vaskemidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Spesialvask før maling** anbefales. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

44537814, 44502806, 44537825, 44502935, 44537833, 44517495, 44525320, 44500343

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.