

## LADY Supreme Finish silkematt (2011-2021)

### Produktbeskrivning

#### Typ

Vattenburen oljefärg för målning av trä inomhus.

#### Egenskaper och fördelar

Ger en jämn, slitstark och slät yta med ett elegant utseende. Den är luktsvag.

#### Användningsområde

Mellan- och slutstrykning på panel, MDF, möbler, dörrar, karmar och lister.

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	0,75 L (innehåll 0,68 L) och 3 L (innehåll 2,7 L)
<b>Tillgängliga baser</b>	Vit, A, B och C.
<b>Brytning</b>	Baser skall brytas över <b>Jotun Multicolor</b> . Upp till 10 % med <b>Jotun Multicolor</b> brytpastor.
<b>Kulör</b>	Vit bas kan användas obruten som vit.
<b>Glans</b>	15 silkematt
<b>Generisk typ</b>	Vattenburen, polyuretanmodifierad oljefärg.
<b>Volymtorrhalt</b>	33 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1.1 - 1.3
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130 g/l. Produkten innehåller max 80 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga. Oljefärg kan gulna över tid.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller roller och pensel. Påföres jämnt och fylligt.

#### Riktlinjer vid högtryckssprutning

<b>Munstyckets diameter</b>	0,53 mm (0.021")
<b>Sprutvinkel</b>	50-80°
<b>Färgtryck</b>	15 MPa (150 kg/cm <sup>2</sup> )

Sprutmålning av produkten skall enbart utföras av yrkesmässig användare.

#### Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
<b>Rekommenderad:</b>	8 - 10	100 - 125	33 - 41

## Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas.

## Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C vid applicering.

## Torktider

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	2 t
Övermålningsbar efter	8 t
Brukstorr	24 t
Genomhärdad	4 veckor

## Bruksanvisning

### Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Obehandlat gulnat trä tvättas med **JOTUN Special Rengöring gulnat trä** spädd 1:10 med vatten. Slipa lätt och avlägsna slipdamm.

Tidigare målat trä: Rengör med **JOTUN Special Målartvätt**. Använd skyddshandskar. Slipa lätt med sandpapper. Mattslipa och avlägsna slipdamm.

MDF och hårda släta ytor: Mattslipa och avlägsna slipdamm.

### Grundning

Omålat trä: 1-2 x **JOTUN Kvist- och spärrgrundning**.

MDF och hårda släta ytor: 1 x **JOTUN Häftgrund Universal**.

### Slutstrykning

2 x **LADY Supreme Finish**. För bästa finish, slipa lätt mellan strykningarna.

### Rengöring av spill

**JOTUN Special wipen** rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipen** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

### Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9. **JOTUN Special målartvätt** rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

### Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



### Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

### Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

### Diverse

#### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.