

# LADY Supreme Finish Halvblank 40 (2011-2021)

## Produktbeskrivelse

### Type

Vandfortyndbar oliemaling til indendørs træværk.

### Egenskaber og fordele

Giver en ensartet, slidstærk og glat overflade med et elegant udseende. Lugtsvag.

### Anvendelsesområde

Mellem- og topstrøg på træpaneler, MDF, møbler, døre, karme og trælister.

## Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. den til enhver tid gældende prislister.
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvid, A, B og C.
<b>Toning</b>	Baser skal tones i <b>Jotun Multicolor</b> . Indtil 10% med <b>Jotun Multicolor</b> tonepasta.
<b>Kulører</b>	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
<b>Glansgrad</b>	40 halvblank
<b>Generisk type</b>	Vandfortyndbar polyurethanmodifieret oliemaling.
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	33 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1.1 - 1.3
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet indeholder max 80 g/l VOC.

## Påføringsinformation

### Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt. Oliemaling kan gulne over tid.

### Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle og pensel. Påføres fyldigt og ensartet.

### Vejledende data for airless spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0.53 mm (0.017")
<b>Sprøjtevinkel</b>	50-80°
<b>Dysetryk</b>	15 MPa (150 kg/cm <sup>2</sup> )

Påføring med sprøjte må kun udføres af professionelle brugere.

### Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
<b>Anbefalet:</b>	8 - 10	100 - 125	33 - 41

### Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

### Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +10°C.

### Tørretider

**Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:**

<b>Relativ Fugtighed (R.F.)</b>	50%
<b>Lufttemperatur</b>	23 °C
<b>Overfladetemperatur</b>	23 °C

<b>Berøringstør</b>	2 time(r)
<b>Kan overmales efter</b>	8 time(r)
<b>Klar til brug</b>	24 time(r)
<b>Gennemhærdet</b>	4 uger

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Ubehandlet gulnet panel rengøres med **JOTUN Specialrens Gulnet Træ**, 1:10. Slibes let og afstøves.

Tidligere malet træværk: Rengør med **JOTUN Specialvask Før Maling**. Brug handsker. Slibes mat og afstøves.

MDF og hårde, glatte overflader: Slibes mat og afstøves.

### Grunding

Umalet træværk: 1-2 x **JOTUN Knast- og Spærregrunder**.

MDF og hårde, glatte overflader: 1 x **JOTUN Hæftegrunder Universal**.

### Topstrøg

2 x **LADY Supreme Finish Halvblank 40**. En let slibning mellem strøgene anbefales for det bedste slutresultat.

### Rengøring af spild

**JOTUN Special Wipes** anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

### Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på vaskemidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærket Svanen.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 2480336

Sikkerhedsregler

1-1

1993

## Diverse

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.