

## Lady Design Stucco Antica

### وصف المنتج

#### النوع

منتج عالي الجودة يطفو على سطح الماء.

#### الصفات والمزايا

يمنح تشطيبًا أنيقًا وعريًا. يتوفر من خلال مجموعة من الألوان والتي تساعد في الوصول إلى المظهر الأمثل.

#### الاستخدام الموصى به

طبقة طلاء نهائية مصممة خصيصًا للاستعمال الداخلي ويوصى باستعمالها في الفنادق والمطاعم والفيلات وغيرها من الأماكن الداخلية الراقية.

#### السطح

جص أسمنتي، وخرسانة، والبناء الطوبي، والأسطح الممونة وغير ذلك. يجب أن يتمتع السطح المنوي طلاؤه بالقوة الكافية لتحمل الدهان، لذلك يجب معالجة أي نوع من الشقوق أو الثقوب أو النتوءات قبل المباشرة بعملية الدهان.

### بيانات المنتج

حجم التعبئة	L 10 و L 4 , L 1	
الألوان	قد تختلف التعبئة من بلد إلى أخرى وذلك على حسب المتطلبات المحلية ارجع إلى كتيب تصميمات ليدي.	
المواد الصلبة حسب الحجم	50 ± 2	الحجم % نظري
الوزن النوعي	1,6	نظري
المواد العضوية الطيارة (VOC)	5 g/l	ISO 11890 EU
المواد العضوية الطيارة (VOC) ملاحظات	هذه القيمة نظرية، وسوف تختلف حسب نوع الاختبار ، دقة المعدات وظروف الاختبار.	

### بيانات التطبيق

#### الملاحظات

يوصى بشدة أن يُستخدم هذا المنتج في عملية الدهان بواسطة عامل طلاء ماهر ومحترف.

#### أساليب التطبيق

يُستعمل على المساحات الصغيرة من خلال استخدام سكين المعجون، قم بتعيم المادة للحصول على أسطح مستوية. يمكن الحصول على لمعة من خلال حف المنتج بواسطة المكشط عندما يكون جافاً أو مبللاً . للحصول على تشطيب ناعم شبيه بالرخام، يرجى إعادة الخطوة ثلاث أو أربع مرات. للمزيد من اللعان و حماية الجدار من امتصاص الماء ولتسهيل التنظيف، يجب اضافة طبقة من شمع خاص بواسطة قطعة قطنية كما يستحسن سقل السطح بعد مرور سبعة أيام على عملية الطلاء.

#### يمكن تطبيق المنتج بواسطة

السكين المعدني العريض، المالك (مصنوع من الصلب المقاوم للصدأ).

#### سُمك الطلاء لكل طبقة

#### مجموعة الموصى نموذجي

معدل الفرد النظري 2,3 - 1,6 m<sup>2</sup>/l

يعتمد معدل الفرد على سُمك طبقة الطلاء المطلوبة، ونوع ملمس السطح، ومسامية السطح، والعيوب ودرجة الحرارة، والفاقد أثناء الطلاء وغير ذلك. يمكن تأكيد متوسط معدل الفرد لكل طبقة طلاء بالموقع من خلال إجراء تطبيق تجريبي. ويتم احتساب الحد الأقصى لمعدل انتشار في معطف في الحد الأدنى سمك الفيلم الجاف والعكس بالعكس.

**مُخَفَّف**

الماء

**زمن الجفاف**

ترتبط فترات الجفاف بشكل عام بحركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الطلاء وعدد طبقات الطلاء وسوف تتأثر بها طبقاً لذلك.

1. البيانات الموصى بها مخصصة لحالة إعادة الدهان بنفس نوع الطلاء العام.
2. في حالة التطبيق المتعدد للطبقات، تتأثر فترات الجفاف بعدد الطبقات المطلية السابقة وتتابعها وإجمالي سمكها.
3. يجب أن يكون السطح جافاً وخالياً من الملوثات قبل دهن طبقة الطلاء اللاحقة.

يتم قياس مدة التجفيف من خلال القيم التالية:

الرطوبة النسبية 50%	درجة حرارة السطح	23 °C
جفاف السطح (عند المس)		1 h
شديد الجفاف		5 h
تجفيف الطلاء الزائد، الحد الأدنى		1 h

**توجيهات الاستخدام****إعداد السطح**

يجب أن تكون طبقة السطح سليمة ونقية وجافة وخالية من الغبار والزيت والشحم وغطاء الخرسانة وغير ذلك. ويجب إزالة جميع آثار العوامل التي تفرز الرغوة. ويُنصح بإجراء صنفرة خفيفة بمادة صنفرة مناسبة قبل إجراء الطلاء. ويجب إزالة أي جزيئات غبار/جزيئات هشّة ناتجة عن ذلك.

**نظام الطلاء الموصى به****البادئ**

طبقة 1 : Primer Emulsion Fenomastic

**دهان للطبقة الخارجية**

Matt Emulsion Colours Pure Fenomastic ( 40% التخفيف ) : 2 طبقة (طبقات)

Antica Stucco Design Lady : 4 طبقة (طبقات) ( 2 طبقة (طبقات) مع تشطيب أملس و 2 طبقة (طبقات) مع التصميم المطلوب )

**الملاحظات**

قد تكون بعض الأنظمة الأخرى محددة حسب منطقة الاستعمال.

يجب خلط محتويات العبوات التي تحمل أرقام تشغيلات مختلفة معاً قبل الاستعمال.

يُرجى الرجوع إلى إدارة المبيعات الإنشائية للاستشارة الفنية.

يتوافر هذا المنتج في: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، قطر، سعودي، عمان، مصر و ليبيا

**التخزين**

ينبغي تخزين المنتج طبقاً للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن تُحفظ الحاويات في مكان جاف بارد بتهوية جيدة وبعيداً عن مصدر الحرارة والإشعاع. يجب الاحتفاظ بالحوايات مغلقة بإحكام.

## الصحة والسلامة

يرجى مراعاة المحاذير البيئية والوقائية المعروضة على الحاوية.

تم إصدار نشرة بيانات سلامة المادة للمنتج. وتشتمل نشرة بيانات السلامة الخاصة بالمنتج على المعلومات المفصلة المتعلقة بأخطار الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية المتعلقة باستعمال هذا المنتج. إجراءات الإسعافات الأولية، ارجع للقسم 4. المناولة والتخزين، ارجع للقسم 7. معلومات النقل، ارجع للقسم 14. المعلومات التنظيمية، ارجع للقسم 15.

## إخلاء المسؤولية

تم تقديم المعلومات الواردة في هذا المستند وفقاً لأحدث المعلومات المتوفرة لدى شركة Jotun، وبناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. تعتبر منتجات Jotun من السلع شبه الجاهزة، وباعتبارها كذلك، فإن هذه المنتجات دائماً ما يتم استخدامها وفقاً لشروط معينة تحت رقابة شركة Jotun. ولا تضمن شركة Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسه. تحتفظ شركة Jotun بالحق في تغيير البيانات المقدمة دون إخطار مسبق. وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملائمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللاستخدامات المحددة. وفي حالة التضارب بين إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.

وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملائمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللاستخدامات المحددة.

إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.