

Lady Design Glitter

Type

Ce produit est une peinture de haute qualité à base d'eau. Basé sur une émulsion 100% pure acrylique.

Caractéristiques et bénéfices

Idéal pour créer des murs scintillants avec un effet paillettes. Disponibles en trois variations Starlight, Moondust, and Golden Glow.

Domaine d'utilisation

Spécialement formulé couche finale pour utilisation intérieure et recommandé pour hôtels, restaurants, villas et autre intérieurs de prestige.

Substrat

Plâtre de ciment, béton, travaux, Placoplâtre et surfaces rendues, MDF et contre-plaqué.
Le substrat doit avoir une résistance suffisante pour recevoir la peinture. Les défauts dans le substrat comme des ondulations de surface; des fissures, des trous d'épingle doivent être corrigées avant de commencer la peinture.

Données produit

Emballage	1 L et 4 L L'emballage peut varier d'un pays à un autre selon les exigences régionales.
Teintes	Se référer au Lady Design Book.
Extrait sec volumique	36 ± 2 % Théorique
Densité	1,04 Théorique
COV	182 g/l US EPA method 24

Méthode d'application

Remarques

Orientation des flacons métalliques est importante, évitez les retouches et courvir la surface entière dans une seule application pour avoir une finition uniforme. La meilleure manière de faire cela est par spray. Il est recommandé de mettre le rouleau ou le pinceau aussi près que possible à la bordure pour réduire le changement d'apparence qui peut se passer en peignant.

En peignant les murs intérieurs, il est recommandé de peindre d'abord le mur opposé pour éviter de faire des marques aux coins.

Il est recommandé que ce produit soit appliqué par un peintre professionnel.

Le produit peut être appliqué par

Rouleau : Peut être utilisé. Cependant, quand la peinture est appliquée avec un rouleau, il faut faire attention à bien appliquer assez du matériel afin de créer l'épaisseur de la couche spécifiée.

Pulvérisation : Utiliser un équipement de pulvérisation conventionnel.

Brosse : Recommandée pour les bandes de revêtements et petites surfaces, prenez soin pour réussir à créer l'épaisseur de pellicule spécifiée.

Conditions pendant l'application

La température du support devrait être un minimum 10 °C et au moins 3 °C par dessus du point de rosée de l'air, température et humidité relative mesurées près du support. Une bonne ventilation est nécessaire dans les zones fermées pour assurer un séchage convenable. Le taux humidité du support ne devrait pas excéder 4 % (par poids). La couverture ne devrait pas être exposée à l'huile, les produits chimiques, ou la pression mécanique jusqu'à qu'elle soit complètement prête.

Epaisseur du film par couche

Typique gamme recommandée

Epaisseur film sec 45 - 60 µm
Epaisseur film humide 125 - 170 µm
Epaisseur du film de peinture est variable, et est calculée en moyenne.

Pouvoir couvrant théorique 8 - 6 m²/l

Taux d'épandage dépend de l'épaisseur appliquée, type de texture, porosité de la surface, imperfections, température, gaspillage en peignant, etc.

Taux maximum de propagation par couche est obtenu à une épaisseur minimale de film sec et vice versa.

Diluant

Eau ou Lady Design Glitter Thinner

Temps de séchage

Le temps de séchage est généralement lié à la circulation de l'air, à la température, à l'épaisseur du film et au nombre de couches, et sera affecté par ces facteurs.

1. Il est recommandé de recouvrir avec le même type de peinture générique.
2. En cas d'application multicouche, les temps de séchage seront influencés par le nombre et la séquence et l'épaisseur des autres couches.
3. La surface doit être sèche et sans contamination avant l'application des couches suivantes.

Humidité relative (HR) 50%

Température du support	10 °C	23 °C	40 °C
Sec au toucher	12 h	3 h	1 h
Dur à cœur	24 h	5 h	3 h
Intervalle de recouvrement, minimum	24 h	5 h	3 h

Recommandations

Préparation de la surface

Le support doit être propre, sec, sans poussière, huile, graisse, etc. Toute trace d'agent démoulant doit être enlevée. Sur les surfaces farineuses ou poussiéreuses, tout matériel doit être enlevé à l'aide d'une brosse dure.

Système de peinture recommandée

Primaire

Fenomastic Emulsion Primer : 2 couches

Finition

Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt (40 % Dilution) : 2 couches

Lady Design Glitter : 2 couches

Remarques

D'autres systèmes peuvent être spécifiés, selon la taille d'utilisation.

Contenus d'emballages avec différents numéros de lot doivent être mélangés avant l'utilisation.

Se référer aux départements de vente décoratif pour un avis technique.

Ce produit est disponible en: Emirats Arabe Unis, Bahreïn, Kuwait, Qatar, Oman, Arabie Saoudite, Egypte et Libye

Stockage

Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Les emballages doivent être stockés dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés. Manipuler avec précaution.

Santé et sécurité

Veuillez respecter les indications écologiques et préventives affichées sur le récipient.

Une fiche de sûreté de matériel pour le produit a été publiée.

Informations détaillées concernant les risques de santé et sûreté et précautions pour l'utilisation de ce produit sont spécifiées dans la fiche de sûreté du produit.

Mesures de secourismes, se référer à la section 4.

Manipulation en stockage, se référer à la section 7.

Information de transportation, se référer à la section 14.

Information régulatrice, se référer à la section 15.

Responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi et sont basées sur des tests en laboratoire et sur notre expérience pratique. Les produits Jotun sont considérés comme de produits semi-finis et en tant que tels ces produits sont souvent utilisés hors du contrôle de Jotun. La garantie de Jotun est strictement limitée à la qualité du produit. Des modifications mineures peuvent être apportées aux produits de façon à répondre à la réglementation locale. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Les utilisateurs doivent toujours consulter Jotun pour toute recommandation spécifique sur les caractéristiques générales de ce produit, leurs besoins et les pratiques spécifiques d'application.

Dans le cas de divergences entre les différents langages de ce document, la version Anglaise (United Kingdom) prévaut.