

## LADY Interior Finish halvblank

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vanntynnet, luktsvak, halvblank akrylmaling for innendørs bruk i tørre rom. Penselkvalitet.



#### Egenskaper og fordeler

Produktet gir en jevn og pen overflate. Malingen har god vaskbarhet og slitesterk overflate.

#### Bruksområde

Mellom- og toppstrøk på panel, MDF, møbler, dører, karmen og listverk.

23°C-50% R.H.



23°C-50% R.H.



Övermålningsbar  
Övermalbar



Vann / JOTUN  
Penselrens

### Produktdata

#### Emballasjestørrelser

0,75 L (fyllingsgrad 0,68 L) og 3 L (fyllingsgrad 2,7 L)

#### Fås i følgende baser

Hvit, A, B og C.

#### Brekking

Baser skal blandes over **Jotun Multicolor**. Inntil 10 % med **Jotun Multicolor** brekkfarger.

#### Farger

Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.

#### Glansgrad

40 halvblank

#### Glansgradtabell for LADY INTERIOR FINISH



#### Generisk type

Akryl dispersjonsmaling.

#### Litervekt

1 - 1.3

#### Flammepunkt

Lukket kopp: 72°C (161.6°F)

#### VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet inneholder maks 80 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

### Påføringsutstyr/-metoder

Pensel, rull eller sprøyte.

### Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
Viftevinkel	50-80°
Trykk ved dyse	15 MPa (150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengjøring av malerverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

### Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt	8 - 10	100 - 125	

### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

### Rengjøring av søl

**JOTUN Spesial wipex** anbefales for å rengjøre søl. **JOTUN Spesial wipex** er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

### Tørketider

Opgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	1 t
Overmalbar	4 t
Gjennomherdet	4 uker

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt.  
Gulnet treverk slipes og vaskes med **JOTUN Spesialrens gulnet panel**. Slipes lett og avstøves.  
Tidligere malt: Rengjør med **JOTUN Spesialvask før maling**. Bruk hansker. Nedmattes og avstøves.  
MDF og harde, glatte overflater: Nedmattes og avstøves.

### Grunning

Umalt treverk: 1-2 x **JOTUN Kvist- og sperregrunning**. MDF og harde, glatte overflater: 1 x **JOTUN Heftgrunning Universal**.

### Toppstrøk

2 x **LADY Interior Finish halvblank**. Lett sliping mellom strøkene anbefales for best sluttresultat.

### Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien på vaskemidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Spesialvask før maling** anbefales. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

### Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

### Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

### Avfallshåndtering

Flytende malingrester skal ikke tømmes ut i avløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

## Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Innemiljø / Utslipp

Produktet anbefales kun til innendørs bruk.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

44499435, 44500358, 44499473, 44500362, 44500377, 44500381

### NOBB modul nummer

42008473

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Tel: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.