

## JOTUN Impregnering tre

### Produktbeskrivning

#### Typ

Vattenburet träskyddsmedel för behandling av obehandlade träytor (ovan mark) med hög fuktbelastning.

Vattenburen träimpregnering.

#### Egenskaper och fördelar

Skyddar mot angrepp av rötsvamp.

Produkten angriper inte fönsterglas, metall eller plast.

#### Användningsområde

Används som extra säkerhet mot röta. Kan också användas inomhus.

För utsatta träkonstruktioner, så som ändträ och andra snittytor, vindskivor och i taknockar.

**JOTUN Impregnering tre** kan användas för att behandla alla typer of fuktutsatta träkonstruktioner både utvändigt och invändigt. Kan med fördel användas som förstärkande behandling på ändträ. (Vid omfattande angrepp av rötsvamp eller insekter bör yrkeskunnig kontaktas för bedömning och sanering. Detta gäller särskilt vid angrepp av röta och husbock.)

#### Begränsningar i användning

Vid applicering skall jord täckas. Skall inte användas på material som kommer i direkt kontakt med livsmedel eller djurfoder. Får inte användas i närheten av ytvattentäkt. Avrinning till ytvattentäkt skall förhindras. Får inte användas på material som kommer i direkt kontakt med vatten eller jord. Maximal förbrukning (4 m<sup>2</sup>/liter) får inte överskridas. Produkten skall inte påföras med spruta.

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	1 L och 3 L
<b>Kulör</b>	Ljusgul
<b>Generisk typ</b>	Vattenburen träimpregnering.
<b>Volymtorrhalt</b>	5.8 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1
<b>pH värde</b>	7.5

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Påföres med pensel eller genom doppning. Produkten skall inte påföras med spruta. Ändträ behandlas extra noga, helst genom doppning eller genom att påföra 3-4 strykningar vått-i-vått.

#### Rengöring av verktyg

Såpa och vatten.

## Filmtjocklek per skikt ( $\mu\text{m}$ )

Våt (beräknad) Torr (beräknad)

### Rekommenderad förbrukning (sträckförmåga)

Träet bör absorbera ca. 70-90 g/m<sup>2</sup> (motsvarar 11-14 m<sup>2</sup>/l). Sågade ytor kan som regel absorbera denna mängd genom 1 strykning, på hyvlade ytor krävs som regel 2 strykningar.

### Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas.

### Torktider

Ytan är torr- 24timmar

#### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Dammtorr	24 t
Övermålningsbar efter	48 t

## Bruksanvisning

### Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Vid bekämpning av svamp eller insektsangrepp skall allt angripet material avlägsnas. Mögelangrepp beror på hög fukthalt och det är viktigt att fortsättningsvis hålla ytan torr. Ytgrepp avlägsnas med stålborste ned till intakt trä som mäts noga med **JOTUN Impregnering tre**. Nya material och intilliggande intakt trä behandlas innan montering.

### Förbehandling

Produkten skall tränga in träet och inte bilda film på ytan. Kan övermålas med alla Jotuns system avsedda för trä. Påför eventuellt flera strykningar, överskottet skall strykas ut eller torkas av. Ändrä behandlas extra noga, helst genom doppning eller genom att påföra 3-4 strykningar vått-i-vått. Trä som exponeras för solljus skall slutstrykas med önskad produkt snarast möjlig och senast inom 1 månad. Utvändig träpanel som behandlats med **JOTUN Impregnering tre** skall för längsta hållbarhet ytbehandlas på samma sätt som bart trä.

### Slutstrykning

Kan övermålas med alla Jotuns system avsedda för trä.

### Ytterligare information

**Använd biocidprodukter med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen innan användning.**

### Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

### Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående. Förvaras oåtkomligt för barn. Produkten kan lagras i 2 år i öppnat emballage.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Godkännanden

**JOTUN Impregnering tre** innehåller en biocid som inte längre är godkänd som tillsats i träimpregneringsmedel fr.o.m 01.01.2020.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.