

## Baltoflake FC

### Descriere produs

Acesta este un fulg de sticlă acoperire poliesterice nesaturate. Are multe solide, abraziune de barieră și de întărire rezistent și rapid. Potrivit ca un singur strat pe substraturi din oțel carbon, oțel inoxidabil și aluminiu pregătit corespunzător, și ca strat final într-un sistem de poliester nesaturat (Baltoflake). Nu trebuie re-acoperit cu el însuși sau cu alte sisteme nesaturate de poliester / vinilester.

### Utilizare recomandată

Pentru temperaturi de aplicare peste 25 °C, Baltoflake FC este recomandat fie singur sistem de acoperire, fie ca un strat final într-un sistem cu 2 straturi, cu Baltoflake ca prim strat și Baltoflake FC ca al doilea strat. Recomandat zonelor supuse uzurii mecanice extreme și condițiilor de expunere dure. Recomandat pentru medii marine, inclusiv zonele de impact cu apă, debarcadere, piloți, zonele mareelor, punți, baterii, centrale electrice, rezervoare exterioare îngropate, diguri de beton, rafinării, poduri, echipamente de minerit și oțel structural general, în cazul în care întreținerea viitoare este o provocare.

### Aprobări și certificări

Standard NORSOK M-501, ediția 6, Sistem de acoperire nr. 1 - Oțel carbon cu o temperatură maximă de funcționare <120 °C

Standard NORSOK M-501, ediția 6, Sistem de acoperire nr. 7A - Carbon și oțel inoxidabil în zona de stropire

CertIFICATE adiționale și alte aprobări pot fi puse la dispoziție la cerere.

### Alte variante disponibile

Baltoflake

Consultați Fișa Tehnică pentru fiecare variantă.

### Culori

gama largă de culori selectate

## Date produs

Proprietate	Test/Standard	Descriere
Volum de solide	calculată	96 ± 2 %
Grad de luciuri (GU 60 °)	ISO 2813	matt (0-35)
Punctul de aprindere	ISO 3679 Metoda 1	34 °C
Densitate	calculată	1.2 kg/l
COV-US/Hong Kong	US EPA metoda 24 (testată) (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)	80 g/l
COV-EU	IED (2010/75/EU) (teoretic)	4 g/l

Datele furnizate sunt valabile pentru bunurile produse în fabrică, pot apărea ușoare variații în funcție de culoare. Descrierea gradului de luciu: Conform definiției Jotun Performance Coatings.

## Grosimea filmului per strat

### Intervalul tipic recomandat în specificație

Grosimea stratului uscat	600 - 1500 μm
Grosimea stratului umed	650 - 1650 μm
Consum teoretic	1.5 - 0.6 m <sup>2</sup> /l

Toate tipurile de vinil ester și sisteme de rășini poliesterice sunt supuse unor contracții în timpul procesului de uscare. Aceasta duce la o rată mai mică de împrăștiere practic decât cel calculat teoretic. Con tracția depinde de grosimea reală a filmului uscat aplicat și condițiile din timpul aplicării.

## Pregătirea suprafeței

Pentru a asigura aderența de durată a produsului la stratul următor, toate suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără urme de contaminare.

### Tabel sumar pentru pregătirea suprafeței

Substrat	Pregătirea suprafeței	
	Minim	Recomandat
Oțel carbon	Sa 2½ (ISO 8501-1) cu un profil de suprafață Mediu până la Aspru G (ISO 8503-2)	Sa 2½ (ISO 8501-1) cu un profil de suprafață Mediu până la Aspru G (ISO 8503-2)
Aluminiu	Sablarea și profilul de suprafață care corespund descrierii Sa 2½ (ISO 8501-1), Mediu spre Aspru G (ISO 8503-2)	Sablarea și profilul de suprafață care corespund descrierii Sa 2½ (ISO 8501-1), Mediu spre Aspru G (ISO 8503-2)
Oțel inoxidabil	Curățenia și profilul de suprafață care corespund descrierii Sa 2½ (ISO 8501-1), Fin Mediu G (ISO 8503-2)	Sablarea și profilul suprafeței să corespundă cu Sa 2½, Mediu spre Aspru G (ISO 8503-2)
Suprafețe acoperite	Vopsea compatibilă curată, uscată și nedeteriorată	Vopsea compatibilă curată, uscată și nedeteriorată

## Aplicare

### Metode de aplicare

Produsul poate fi aplicat cu:

Spray: Pulverizarea standard fara aer poate fi folosită. Opțiune de preferat cu 2 componente pentru pulverizare fara aer.

### Raportul de amestec de masă - Aditivi

Temperatura oțelului nu trebuie să fie mai mică decât temperatura vopselei și nu mai mult de 20 ° C peste temperatura de vopsea.

Volumul de aditivi (ml) in 16 litri de produs.

Datorită legislațiilor locale, pot exista variante diferite ale ambalării și volumului existent. Rețineți că cantitatea de aditivi, poate fi ajustată în consecință.

Aditiv	Temperatura vopselei		
	25-29 °C	30-34 °C	35-40 °C
Jotun Peroxide 1, Norox KP-9 sau Butanox M-50	200	200	200
Jotun Inhibitor 51	200	200	400

Pentru alți furnizori de aditivi, vă rugăm consultați Jotun.

#### Avertisment:

##### Acceleratorii nu trebuie să fie în contact direct cu peroxizii.

Toți peroxizii trebuie depozitați într-o camera întunecată de depozitare și rece (sub 25 °C), și ținuți departe de tot felul de materiale combustibile. Expunerea la lumina soarelui trebuie evitată. Folosiți numai recipiente originale sau aprobate.

Recipientele goale trebuie spălate cu apă, și păstrate în depozit / sau containere separate.

Peroxidul poate lua foc dacă este expus la scânteii sau la praf de metal fierbinte de polizare sau alte lucrări mecanice.

În timpul reacției de întărire se dezvoltă căldură. Pentru resturile de vopsea rămasă amestecată, se recomandă a se umple recipientele cu apă, pentru a stopa dezvoltarea excesivă a căldurii.

### Diluant/Solvent de curățare

Diluant: Stiren

Diluarea maxima: 5 %

Nu este necesară, în mod normal, diluarea. Consultați reprezentantul local pentru recomandări în timpul aplicării în condiții extreme. Nu se diluează mai mult decât este permis de legislația locală de mediu.

**Notă:** Regulamentul coreean VOC „Korea Clean Air Conservation Act” și limita de diluție aferentă vor prevala volumele de diluție recomandate.

Solvent de curatare: Jotun Thinner No. 17 / Jotun Thinner No. 27

Când diluatul este folosit pentru curățire a instalațiilor, folosirea lui trebuie sa fie în conformitate cu legislațiile locale în vigoare.

### Date privind pulverizarea airless

Dimensiunea duzei (inch/1000): 27-35

Presiunea la duză (minimum): 150 bar/2100 psi (presiune)

## Timpul de uscare și de întărire

Temperatură substrat	23 °C	40 °C
Uscare la suprafață (atingere)	2h	2 h
Uscare pentru manipulare	2h	2 h
Întărit / uscat pentru expunere	2d	1 d

Pentru intervale maxime de reacoperire, vă rugăm să consultați Ghidul de Aplicare (AG) al acestui produs.

Timpii de uscare și de întărire sunt determinați la o temperatură controlată, având o umiditate relativă de sub 85%, și la o medie a intervalului DFT al produsului.

Baltoflake FC nu trebuie reacoperit cu el însuși sau cu Baltoflake.

Procedura pentru reparații minore se poate găsi la rubrica Reparații ale sistemului de vopsea.

Uscare la suprafață (atingere): Starea de uscare atunci când apăsarea ușoară cu un deget, nu lasă o amprentă sau este lipicios.

Uscat pentru manipulare: Timpul minim înainte ca vopseaua să poate tolera traficul normal de picior fără semne permanente, amprente sau alte daune fizice.

Întărit / uscat pentru expunere: Timpul minim înainte de acoperire poate fi expus permanent la mediul destinat / mediu.

### Temperatura vopselei

---

23 °C

Timp de reacție 45 min

## Rezistență la caldură

	Temperatura	
	Continuă	Maximă
Atmosferică, uscată	90 °C	100 °C
Imersat, apă de mare	50 °C	-

Durata de expunere la valoarea maximă a temperaturii - max. 1 oră.

Temperatura afișată se referă la retenția proprietăților de protecție. Proprietățile estetice pot avea de suferit la aceste temperaturi.

Rețineți că acoperirea va fi rezistentă la diferite temperaturi de imersie în funcție de tipul substanței chimice în care este imersată și dacă imersia este constantă sau intermitentă. Rezistența la căldură este influențată de întreg sistemul de vopsire. Dacă produsul este folosit ca parte a unui sistem, asigurați-vă că toate produsele din sistem au o rezistență termică similară.

## Compatibilitatea Produsului

În funcție de expunerea efectivă a stratului de vopsea, diverse grunduri și straturi finale pot fi utilizate în combinație cu acest produs. Câteva exemple sunt prezentate mai jos. Contactați Jotun pentru recomandarea de sisteme specifice.

Stratul precedent: polyester nesaturat, vinyl ester

Stratul următor: Nu trebuie re-acoperit cu poliester nesaturat sau vinilester.

## Ambalare (tipic)

	Volum (litri)	Marimea recipientelor (litri)
Baltoflake FC	16	20

Volumele stabilite sunt pentru culorile produse în fabrică. De notat că variantele locale privind capacitatea ambalajului și volumele ambalate pot varia datorită regulilor locale.

## Depozitare

Produsul trebuie depozitat în conformitate cu reglementările naționale. Păstrați containerele într-un spațiu uscat, răcoros, bine ventilat, departe de sursele de căldură și aprindere. Containerele trebuie să fie închise ermetic. Manipulați cu grijă.

Temperatura de depozitare nu trebuie să depășească 25 °C.

## Termenul de valabilitate la 23 °C (luni)

Baltoflake FC 6 Luni

În unele piețe, durata de viață comercială poate fi mai scurtă fiind impusă de legislația locală. Mai sus este timpul minim de viață, calitatea vopselei poate fi ulterior subiect de reinspecție.

## Avertisment

Acest produs este destinat exclusiv uzului profesional. Aplicatorii și operatorii trebuie să fie instruiți, experimentați, să aibă capacitatea și echipamentele pentru a amesteca / mixa și aplica vopselele în mod corect și în conformitate cu documentația tehnică Jotun. Aplicatorii și operatorii trebuie să utilizeze echipament adecvat de protecție personală atunci când utilizează acest produs. Aceste recomandări se bazează pe informațiile actuale despre produs. Orice sugestie de modificare pentru a se potrivi condițiilor din fabrică/șantier va fi transmisă pentru aprobare reprezentantului Jotun responsabil, înainte de a începe lucrul.

## Sănătate și siguranță

Vă rugăm să respectați notele de avertizare menționate pe ambalaj. Utilizați produsul în zone bine ventilate. Nu inhalați vaporii rezultați în urma aplicării. Evitați contactul cu pielea. Scurgerile pe piele trebuie să fie imediat eliminate cu agent de curățare adecvat, apă și săpun. Ochii trebuie să fie bine spălați cu apă și cautați asistență medicală imediată.

## Variația de culoare

După caz, produsele destinate în principal utilizării ca grunduri sau antivegetative pot avea ușoare variații de culoare de la lot la lot. Astfel de produse și alte produse pe bază de epoxidice utilizate ca strat de final, se pot creta atunci când sunt expuse la lumina soarelui și la întemperii.

Păstrarea culorii și a luciului pe straturile finale / straturile de finisare poate varia în funcție de tipul de culoare, mediul de expunere, cum ar fi temperatura, intensitatea UV etc., calitatea aplicării și tipul generic de vopsea. Contactați biroul local Jotun pentru informații suplimentare.

## Termeni și condiții

Informațiile din acest document au la bază cele mai bune cunoștințe Jotun fondate în urma testelor de laborator și experiența practică. Produsele Jotun sunt considerate ca fiind produse semi-finite, ca atare, acestea sunt adesea folosite în medii necontrolate de Jotun. Jotun nu poate garanta nimic altceva în afară calitatea produsului în sine. Variații minore de produs pot fi puse în aplicare pentru a se conforma cu cerințele locale. Jotun își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără notificare prealabilă.

Utilizatorii ar trebui să se consulte întotdeauna cu Jotun pentru instrucțiuni specifice privind adecvarea generală a acestui produs pentru nevoile și practicile specifice aplicării lor.

Dacă există vreo neconcordanță între diferitele aspecte lingvistice ale acestui document, versiunea în limba engleză (Marea Britanie), va prevala.