

# JOTAPROFF PVA 05

## Produktbeskrivelse

### Type

Vandfortyndbar dispersionsmaling uden opløsningsmidler til indendørs brug i tørre rum.

### Egenskaber og fordele

Vægmaling med god dækkeevne og lav sideglans. Stænker minimalt og giver et slutresultat med en flot finish og fin tekstur.

### Anvendelsesområde

Mellem- og topstrøg på vægge af puds, beton, sandspartel, bygningsplader, glasvæv, papir m.m. i tørre rum.

## Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvid og A-base.
<b>Toning</b>	Baser skal tones i <b>Jotun Multicolor</b> . Indtil 10% med <b>Jotun Multicolor</b> tonepasta. Hvis hvid base købes som hvid, skal den IKKE tones i <b>Jotun Multicolor</b> . Alle andre farverecepter skal tones i <b>Jotun Multicolor</b> .
<b>Kulører</b>	Farve NCS 0502-Y Egghvit Hvid base er en fuldpigmenteret hvid farve.
<b>Glansgrad</b>	05 silkemat
<b>Generisk type</b>	PVA copolymer dispersionsmaling.
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	41 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1.4
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

## Påføringsinformation

### Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt før brug.

### Påføringsværktøjer / -metoder

Påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også bruges. Påføres fyldigt og ensartet.

### Vejledende data for airless spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0.46-0.53 mm (0.018-0.021")
<b>Sprøjtevinkel</b>	65-80°
<b>Dysetryk</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

## Spredeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Anbefalet filmtykkelse per strøg (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	7 - 10	100 - 143	41 - 59

## Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

## Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

### Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	Ca. 1 time(r)
Kan overmales efter	Ca. 3 time(r)
Klar til brug	Ca. 24 time(r)
Gennemhærdet	4 uger

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med **JOTUN Specialvask Før Maling**. Tidligere malet, gammel blank/halvblank maling slibes mat med egnet slibepapir og afstøves.

### Forbehandling

Bart jern og sømhoveder grundes med **QUICK Bengalack Metalgrunder**.

### Grunding

Umalede, sugende underlag som tapet og umalede pudsoverflader skal grundes inden overmaling. Tidligere malet: Gammel blank/halvblank maling grundes med **JOTUN Hæftegrunder Universal**. Lofter misfarvet af sod, nikotin e.l.: Grundes med **JOTUN Knast- og Spærregrunder**.

### Topstrøg

2 x **JOTAPROFF PVA 05**. På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder.

### Rengøring af spild

**JOTUN Special Wipes** anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

### Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på vaskemidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Et tonet produkts kvalitet reduceres ved lagring i mere end 1 år.

## Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærket Svanen.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

## Diverse

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.