

JOTAPROFF PVA 20

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar dispersionsmaling uden opløsningsmidler til indendørs brug i tørre rum.

Anvendelsesområde

Mellem- og topstrøg på vægge af puds, beton, sandspartel, bygningsplader, glasvæv, papir m.m. i tørre rum.



Produktdata

Emballagestørrelser

Iht. den til enhver tid gældende prisliste.

Fås i følgende baser

Hvid, A, B og C. Baser skal tones (gælder ikke hvid base).

Toning

Baser skal tones i **Jotun Multicolor**. Hvis hvid base købes som hvid, skal den IKKE tones i **Jotun Multicolor**. Alle andre farverecepter skal tones i **Jotun Multicolor**.

Kulører

Hvid base er en fuldpigmenteret hvid farve.



Glansgrad

20 halvblank

Generisk type

PVA copolymer dispersionsmaling.

Tørstofindhold efter volumen

40 ± 2 volumen%

Litervægt

1.3

VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle, pensel eller airless sprøjte. Påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også bruges. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.46-0.53 mm (0.018-0.021")
Sprøjtevinkel	65-80°
Dysetryk	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet	7 - 10	100 - 143	40 - 57

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	1 time(r)
Kan overmales efter	2 time(r)
Klar til brug	24 time(r)
Gennemhærdet	4 uger

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.
Rengør med **JOTUN Specialvask Før Maling**.

Underlag	Behandling
Bart metal (bart jern og sømhoveder):	Grundning: 1 x QUICK Bengalack Grunder . Topstrøg: 2 x JOTAPROFF PVA 20 .
Umalede og sugende porøse underlag:	Grundning: Umalede og sugende porøse underlag skal grundes inden overmaling. Topstrøg: 2 x JOTAPROFF PVA 20 . På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder.
Tidligere malet:	Tidligere malede underlag slibes matte og afstøves. Grundning: Gammel blank/halvblank maling grundes med JOTUN Hæftegrunder Universal . Topstrøg: 2 x JOTAPROFF PVA 20 .

Lofter misfarvet af sod,
nikotin e.l.:

Grundning: Grundes med **JOTUN Knast- og Spærregrunder**.
Topstrøg: 2 x **JOTAPROFF PVA 20**.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag må ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid).
Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales.
Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Et tonet produkts kvalitet reduceres ved lagring i mere end 1 år.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1551964

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.