

## JOTAPROFF PVA 20

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vanntynnet, løsemiddelfri dispersjonsmaling for innendørs bruk i tørre rom.

#### Bruksområde

Mellom- og toppstrøk på vegger av puss, betong, sandsparkel, bygningsplater, vev, papir m.m. i tørre rom.



### Produktdata

#### Emballasjestørrelser

3 L (fyllingsgrad 2,7 L) og 10 L (fyllingsgrad 9 L)

#### Fås i følgende baser

Hvit, A, B og C. Baser kan ikke brukes ublandet (gjelder ikke hvit base).

#### Brekking

Baser skal blandes over **Jotun Multicolor**. Kjøpes hvit base som hvit skal den IKKE blandes over **Jotun Multicolor**. Alle andre fargeresepter skal blandes over **Jotun Multicolor**.

#### Farger

Hvit base er en fullpigmentert hvitfarge.



#### Glansgrad

20 halvblank

#### Generisk type

PVA kopolymer dispersjonsmaling.

#### Volumbasert tørrstoffinnhold

40 ± 2 volum%

#### Litervekt

1.3

#### VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

#### Påføringsutstyr/-metoder

Rull, pensel eller høytrykkssprøyte. Påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fyldig og jevnt.

### Veiledende data for høytrykksprøyting

Dysetørrelse	0.46-0.53 mm (0.018-0.021")
Viftevinkel	65-80°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt	7 - 10	100 - 143	40 - 57

### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

### Rengjøring av malerverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

### Rengjøring av søl

**JOTUN Spesial wipes** anbefales for å rengjøre søl. **JOTUN Spesial wipes** er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

### Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

#### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	1 t
Overmalbar	2 t
Bruktørr	24 t
Gjennomherdet	4 uker

## Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.  
Rengjør med **JOTUN Spesialvask før maling**.

Underlag	Behandling
Bart metall (bart jern og spikerhoder):	Grunning: 1 x <b>QUICK Bengalack Grunning</b> . Toppstrøk: 2 x <b>JOTAPROFF PVA 20</b> .
Umalte og sugende porøse underlag:	Grunning: Umalte og sugende porøse underlag skal grunnes før overmaling. Toppstrøk: 2 x <b>JOTAPROFF PVA 20</b> . På sugende, porøse underlag anbefales det å male 3 strøk for å unngå skjolder.
Tidligere malt:	Tidligere malte underlag nedmattes og avstøves. Grunning: Gammel blank/halvblank maling grunnes med <b>JOTUN Heftgrunning Universal</b> . Toppstrøk: 2 x <b>JOTAPROFF PVA 20</b> .

Tak misfarget av sot, nikotin e.l.:

Grunning: Grunnes med **JOTUN Kvist- og sperregrunning**.  
Toppstrøk: 2 x **JOTAPROFF PVA 20**.

## Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet).  
Ved nødvendig vask må pH-verdien på vaskemidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Spesialvask før maling** anbefales.  
Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

## Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående. Kvaliteten på et brukket produkt forringes ved lagring over 1 år.

## Avfallshåndtering

Flytende malingrester skal ikke tømmes ut i avløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

## Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.  
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

29855459, 29855467, 21506399, 21506415, 21506431, 55312354

### NOBB modul nummer

31231491

### Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Tel: 33 45 70 00

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.