

JOTAPROFF PVA 20

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen, lösningsmedelsfri färg för inomhusbruk i torra rum.

Användningsområde

Mellan- och slutstrykning för väggar av t ex. puts, betong, spackel, byggsivor, väv, tapet m.m. i torra rum.



Produktdata

Emballagestorlek

3 L (fyllningsgrad 2,7 L) och 10 L (fyllningsgrad 9 L)

Tillgängliga baser

Vit, A, B och C. Baser skall inte användas obrutna (gäller inte vit-bas).

Brytning

Baser skall brytas över **Jotun Multicolor**. Om vit-bas skall användas som vit ska den INTE brytas över **Jotun Multicolor**. Övriga kulörer skall blandas över **Jotun Multicolor**.

Kulör

Vit bas är fullpigmenterad och kan användas som vit.



Glans

20 halvblank

Generisk typ

Dispersionsfärg baserad på PVA kopolymer.

Volymtorrhalt

40 ± 2 volym%

Litervikt

1.3

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga.

Appliceringsverktyg / -metoder

Roller, pensel eller högtryckspruta. Påföres enklast med roller, men även pensel och högtryckspruta kan användas. Påföres jämnt och fylligt.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0.46-0.53 mm (0.018-0.021")
Sprutvinkel	65-80°
Färstryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad	7 - 10	100 - 143	40 - 57

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penselvätt**.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	1 t
Övermålningsbar efter	2 t
Brukstorr	24 t
Genomhärdad	4 veckor

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.
Rengör med **JOTUN Special Målartvätt**.

Underlag	Behandling
Bar metall (bart järn och spikhuvuden):	Grundning: 1 x QUICK Bengalack Rostskyddsfärg . Slutstrykning: 2 x JOTAPROFF PVA 20 .
Omålade sugande/porösa underlag:	Grundning: Omålade sugande/porösa underlag skall grundas innan målning. Slutstrykning: 2 x JOTAPROFF PVA 20 . På sugande, porösa underlag rekommenderas 3 strykningar för att säkerställa ett jämnt och skäckfritt resultat.
Tidigare målat:	Tidigare målade ytor mattslipas och slipdammet avlägsnas. Grundning: Gammal blank och halvblank färg grundas med JOTUN Häftgrund Universal . Slutstrykning: 2 x JOTAPROFF PVA 20 .

Ytor som missfärgats av sot, nikotin osv.:

Grundning: Grundas med **JOTUN Kvist- och spärrgrundning**.
Slutstrykning: 2 x **JOTAPROFF PVA 20**.

Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9. **JOTUN Special målartvätt** rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående. Kvaliteten hos en bruten produkt försämras vid lagring över 1 år.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.