

# TYRILIN Mat Transparent Tjære

## TYRILIN Matt Beis

### Produktbeskrivelse

#### Type

**TYRILIN Mat Transparent Tjære** er en alkydmodificeret, vandforfyndbar lasur til træværk udendørs.

#### Egenskaber og fordele

**TYRILIN Mat Transparent Tjære** er en eksklusiv, højteknologisk lasur, der giver træværket et langvarigt, transparent, smukt, trendy og helt mat udseende. Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel i træværket. Lasuren er meget lugtsvag, giver ingen glansrefleksion, og dermed ingen glansforskelle. Grundning er ikke nødvendigt.

#### Anvendelsesområde

Kan anvendes på nyt træværk, trykimprægneret træ og tidligere laseret træværk. **TYRILIN Mat Transparent Tjære** anvendes direkte på træværket uden grundning for at få bedst mulig farvespil og lød.

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	3 l (base 2,7 l) og 10 l (base 9 l).
<b>Fås i følgende baser</b>	Gul base og svag gul base.
<b>Toning</b>	Baser skal tones.
<b>Glansgrad</b>	5–10 ved 60°.
<b>Generisk type</b>	Produktet er baseret på alkydolie og er forstærket med akryl.
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	40 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1.12
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet indeholder max 130 g/l VOC.

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Omrøres godt før brug. Det er yderst vigtigt, at produktet omrøres umiddelbart lige før og under brug for at sikre et ensartet, helt mat udseende. Manglende omrøring kan medføre glansskjölde. Sørg for at få samme produktionsnr. på hele arbejdet. Bland indhold med forskellige batchnumre inden brug for at forebygge nuanceforskelle.

Linolieholdigt underlag kan give blæredannelse. Brandbeskyttet træværk indeholder salte, der kan give afskalninger og saltudslag.

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel. Brug en pensel med syntetisk hår til vandfortyndbare maling/lasurer.

**Arbejds metode:** Stryk lasuren godt ud og bearbejd kun 1–2 længder ad gangen. Dette er fordi lasuren tørrer hurtigere end en almindelig olielasur. Arbejd hurtigt og undgå at få lasur på brædtet ved siden af. For at undgå tydelige "helligdage" skal man arbejde uden pauser i hele træværkets længde. Dette gælder især på høvlet træværk.

### Vejledende data for airless spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0,38 mm (0,015")
<b>Sprøjtevinkel</b>	30–40°
<b>Dysetryk</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

**TYRILIN Mat Transparent Tjære** kan sprøjtes, men skal efterstryges med pensel.

### Rengøring af maleværktøj

Vand. Værktøjet rengøres i sæbe og vand eller penselrens og vand.

### Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
<b>Anbefalet:</b>	5 – 10	100 – 200	40 – 80
<b>Kommentarer:</b>	Afhængig af underlaget.		

### Fortynder

Må ikke fortyndes.

### Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +5°C ved påføring og under optørring. Undgå påføring i direkte sol. Undlad at male, hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingen er tør.

### Tørretider

Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tiden før næste strøg kan påføres.

#### Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

<b>Relativ Fugtighed (R.F.)</b>	50%
<b>Lufttemperatur</b>	23 °C
<b>Overfladetemperatur</b>	23 °C

<b>Kan overmales efter</b>	12 timer
----------------------------	----------

## Brugsanvisning

Underlag	Behandling
Nyt / ubehandlet træværk:	Underlaget skal være rent og tørt. Nyt træværk skal behandles før eller umiddelbart efter montering med <b>TYRILIN Mat Transparent Tjære</b> . Nyt, uhøvlet træværk: Min. 2 strøg. Høvlet træværk: Min. 3 strøg. Høvlede underlag slibes med slibepapir inden malebehandling.

Træværk, der har stået uden behandling i mere end 3-4 uger:	Underlaget skal være rent og tørt. Løse træfibre og vejrslidt træværk afrenses med stålcardæsk til friskt trævæk. Rengør underlaget med <b>BUTINOX Husvask og Kraftvask</b> og herefter med <b>BUTINOX Træ- og Murrens</b> . Uhøvlet træværk: Min. 2 strøg <b>TYRILIN Mat Transparent Tjære</b> . Høvlet træværk: Min. 3 strøg <b>TYRILIN Mat Transparent Tjære</b> .
Gammelt, vejrslidt lasur:	Underlaget skal være rent og tørt. Gammel og vejrslidt lasur afrenses med stålcardæsk eller andet egnet redskab. Rengør underlaget med <b>BUTINOX Husvask og Kraftvask</b> og herefter med <b>BUTINOX Træ- og Murrens</b> . Påfør min. 2 strøg <b>TYRILIN Mat Transparent Tjære</b> .
Tidligere malebehandlede og intakte underlag:	Underlaget skal være rent og tørt. Underlaget rengøres med <b>BUTINOX Husvask og Kraftvask</b> og påføres derefter <b>BUTINOX Træ- og Murrens</b> . Påfør min. 2 strøg <b>TYRILIN Mat Transparent Tjære</b> .

## Affaldshåndtering

Flydende lasur må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmaessige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4333647

Sikkerhedsregler

**00-1**

1993

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
Fax: +45 76 30 32 41  
mail@jotun.dk

#### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.