

TYRILIN Matt Lasyr

TYRILIN Matt Beis

Produktbeskrivning

Typ

TYRILIN Matt Lasyr är en alkydmodifierad vattenburen lasyr för utvändig träpanel.

Egenskaper och fördelar

TYRILIN Matt Lasyr är en exklusiv, högteknologisk lasyr som ger panelen ett vackert, trendigt och helmatt utseende. Produkten innehåller filmkonserverande medel som bidrar till att minska risken för beväxning av svartmögel på träytan. Lasyren är luktsvag, ger ingen glansreflektion och därmed inga glansskillnader. Grundning är inte nödvändigt.

Användningsområde

Kan användas på nytt trä, tryckimpregnerat trä och tidigare laserad träpanel. **TYRILIN Matt Lasyr** används direkt på träet utan grundning för att få bästa möjliga lyster och nyans.

Produktdata

Emballagestorlek	3 L (bas 2,7 L) och 10 L (bas 9 L).
Tillgängliga baser	Gul bas och svag gul bas.
Brytning	Baser skall brytas.
Glans	5–10 vid 60°.
Generisk typ	Produkten är baserad på alkydolja och förstärkt med akryl.
Volymtorrhalt	40 ± 2 volym%
Litervikt	1.12
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 130 g/l. Produkten innehåller max 130 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga innan användning. Det är mycket viktigt att du rör om produkten väl precis före och under användning för att säkerställa ett smidigt och fylligt utseende. Bristande omrörning kan resultera i ett flammigt utseende. Sörj för att få samma produktionsnummer till hela arbetet. Innehåll i emballage med olika produktionsnummer som skall användas på en och samma yta blandas samman innan användning. Linolja i underlaget kan ge linoljebåsar. Brandskyddad panel innehåller salter som kan leda till problem med avflagnig och saltutfällning.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel. Använd pensel med syntetisk borst, utvecklad för vattenburna täckfärger/lasyrer.

Arbetsmetod: Stryk ut lasyren noga och arbeta med 1–2 brädor åt gången (hela panelens längd). Detta på grund av att lasyren torkar fortare än traditionell oljelasyr. Arbeta snabbt och undvik spill på intilliggande brädor. För att undvika tydliga överlappningar bör man arbeta utan uppehåll i hela brädans längd. Detta är särskilt viktigt på hyvlat trä.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter 0,38 mm (0,015")
Sprutvinkel 30–40°
Färgtryck Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm²)

TYRILIN Matt Lasyr kan appliceras med spruta, men skall då efterstrykas med pensel.

Rengöring av verktyg

Vatten. Verktygen rengöres i såpa och vatten eller penseltvätt och vatten.

Sträckförmåga och skiktthjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	5 – 10	100 – 200	40 – 80
Kommenterar:	Beroende på underlaget.		

Förtunning

Skall inte spädas.

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C vid användning och under torkning. Undvik applicering i direkt solljus. Lasera inte om det är risk för dagg eller regn innan lasyren har torkat.

Torktider

Lägre temperatur och högre luffuktighet förlänger tiden för övermålning.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH) 50 %
Luftens temperatur 23 °C
Underlagets temperatur 23 °C

Övermålningsbar efter 12 timmar

Bruksanvisning

Underlag	Behandling
Nytt / obehandlat trä:	Underlaget skall vara rent och torrt. Nytt trä skall behandlas med TYRILIN Matt Lasyr innan, eller direkt efter montering. Nytt, ohyvlat trä: Min. 2 strykningar. Hyvlat virke: Min. 3 strykningar. Hyvlade ytor slipas lätt med slippapper före lasering.
Trä som har stått obehandlat utomhus längre än 3-4 veckor:	Underlaget skall vara rent och torrt. Lös träfibrer och grånat trä stålborstas ned till friskt trä. Tvätta ytan med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion . Ohyvlat virke: Min. 2 strykningar TYRILIN Matt Lasyr . Hyvlat virke: Min. 3 strykningar TYRILIN Matt Lasyr .
Gammal vädersliten lasyr:	Underlaget skall vara rent och torrt. Gammal nedbruten och sliten lasyr skall avlägsnas genom stålborstning, skrapning eller genom användning av annat redskap. Tvätta ytan med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion . Applicera minst 2 strykningar TYRILIN Matt Lasyr .
Tidigare behandlade och intakta ytor:	Underlaget skall vara rent och torrt. Tvätta ytan med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion . Applicera minst 2 strykningar TYRILIN Matt Lasyr .

Underhåll

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Avfallshantering

Avlägsna överskott av lasyr från verktyg innan rengöring i vatten. Flytande lasyrrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.