

美爵士淳净水性木器漆无瑕色漆面漆 哑光 (Majestic Enamel Matt)

产品描述

类型

这是一款高档环保的室内木器涂料。这款涂料使用了水性丙烯酸乳液，提供了更好的室内空气质量并降低了环境影响。

特点和优点

不添加有害化学物质，比如烷基酚聚氧乙烯醚，甲醛，和重金属。这款涂料无论是施工时还是施工后气味都非常低，给油工和居住者带来舒适的体验。当使用美爵士淳净水性木器漆无瑕色漆底漆，将达到最佳效果。

推荐用途

适用于室内木材表面。不推荐在高湿环境下使用。

底材

木材

产品数据

包装规格	2 L
颜色	根据色卡，可由佐敦调色系统（内饰系列）加工。
体积固体含量	37 ± 2 体积%
比重	

施工参数

备注

小心处置 使用前充分搅拌

该产品可用以下方式施工

喷洒：使用常规喷涂。

刷涂：推荐

辊涂：可能

理论	9.3 平方米/升	-	12.3 平方米/升
----	-----------	---	------------

推荐每层膜厚

湿	81 微米	-	108 微米
干燥	30 微米	-	40 微米

稀释剂

水

稀释

涂料在充分搅拌后便可使用。如果需要兑水，最多可加20%

施工条件

底材的温度应不低于10摄氏度，且要高于空气露点温度3摄氏度，需在底材附近测试温度和相对湿度。要求通风环境良好。封闭区域内要保证干燥充分。

干燥时间

干燥时间取决于空气流通条件，温度，漆膜厚度，施工道数。并且会受相应的影响。表格中给出的数据是基于：

1. 建议给出的数据适用于相同类型涂料的覆涂。
2. 多道涂层施工时，干燥时间受数量、顺序及之前涂装漆层的厚度的影响。
3. 如果超过了推荐的覆涂时间施工，表面需要进行砂磨以获得最大附着力。

干燥时间是基于设定的环境测试：

相对湿度 (RH) 50%

底材温度

10 °C

23 °C

40 °C

表 (触) 干

2 小时

1 小时

0.5 小时

硬干

8 小时

6 小时

4 小时

干燥后复涂，最短间隔

4 小时

2 小时

1

使用说明

表面处理

底材需要保持完整，干净，整洁，干燥，表面没有灰尘，油脂，水泥等。脱漆剂的所有痕迹必须清理干净。施工前用合适的磨砂材料轻微打磨。清理掉产生的灰尘和疏松的颗粒。

推荐油漆配套

底漆

美爵士淳净水性木器漆透亮清漆底漆 (Majestic Varnish Primer)

: 1 涂层

美爵士淳净水性木器漆无瑕色漆底漆 (Majestic Enamel Primer) : 2 涂层

面漆

美爵士淳净水性木器漆无瑕色漆面漆 哑光 (Majestic Enamel Matt) : 2 道

储存

必须按照国家规定储存。储存环境应干燥、阴凉、通风条件好，远离热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。

健康和安

请遵循包装容器上所显示的环境和预防告示。

此产品的化学品安全说明书已经发布。

关于本产品使用的健康—安全风险和预防措施的信息在产品安全数据手册中列出

急救措施，参见第4节

搬运和存储，参见第7节

运输信息，参见第14节

法规信息，参见第15节

声明

本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品，这样产品的使用通常都是在我们控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规，产品可能会适当调整，我们保留不另外通知而修改说明书的权利。

用户应针对自身的需求及具体应用，咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。

不同语言的版本间如有任何不一致之处，以英语（英国）版为准。