

LADY Balance (2014-2022)

Produktbeskrivning

Typ

Akrylbaserad väggfärg för släta väggar.

Egenskaper och fördelar

LADY Balance ger vackra, matta väggar och god inomhusmiljö. Har minimal lukt och emission vid applicering och tork.

Användningsområde

För inomhusbruk på släta väggar i torra rum. För väggar på underlag så som byggskivor/gipsskivor, övermålningsbar tapet, väv, puts betong och sandspackel.

Till väggar av träpanel rekommenderas **LADY Supreme Finish/LADY Interior Finish**.



Produktdata

Emballagestorlek 0,75 L (fyllningsgrad 0,68 L), 3 L (fyllningsgrad 2,7 L), 5 L (fyllningsgrad 4,5 L), 10 L (fyllningsgrad 9 L)

Tillgängliga baser Vit, A, B och C.

Brytning Om vit-bas skall användas som vit ska den INTE brytas över **Jotun Multicolor**. Övriga kulörer skall blandas över **Jotun Multicolor**. Upp till 10 % med **Jotun Multicolor** brytpastor.

Kulör Vit bas kan användas obruten som vit.

Glans 05 matt



Generisk typ Akrylfärg.

Volymtorrhalt 40 ± 2 volym%

Litervikt 1.4 (vit bas)

VOC för bruksfärdig blandning EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga.

Appliceringsverktyg / -metoder

Påföres enklast med roller, men även pensel och högtrycksspruta kan användas.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter 0.43-0.53 mm (0.017-0.021")

Sprutvinkel 50-80°

Färgtryck Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm²)

Val av munstycke / sprutvinkel / färgtryck måste anpassas till aktuell sprututrustning och yta.

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

Förtunning

Skall inte förtunnas.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad	8 - 10	100 - 125	40 - 50

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C. Luftens RH max. 70 %

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	1 t
Övermålningsbar efter	2 t
Brukstorr	Ca. 3 dagar
Genomhärdad	4 veckor

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, torrt och dammfritt.
Rengör med **JOTUN Special Målartvätt**. Använd skyddshandskar.
Bart järn och spikhuvuden grundas med **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg**.

Grundning

Underlag	Behandling
Kritande, smetande, sugande eller porösa underlag:	Grundning: 1 x JOTUN Vägg och tak / LADY Balance .
	Grundning : 1 x JOTUN Vägg och tak / LADY Balance .
Textiltapet:	Grundning: 1 x JOTUN Grundning för tapet .
Tidigare målade ytor:	Tidigare målade ytor mattslipas och slipdammet avlägsnas.
Underlag missfärgade av sot, nikotin eller liknande:	Grundning: 1-2 X JOTUN Kvist- och spärrgrundning .

Slutstrykning

2 x **LADY Balance**.
Påföres jämnt och fylligt. Jämnast resultat får du om du rullar hela längder i samma riktning på hela väggen.

Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9. **JOTUN Special målartvätt** rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.
Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Tom och torr färgburk i plast kan sorteras som plastemballage, kom ihåg att ta bort metallhandtaget.
Läs mer på Sopor.nu om hur detta görs i din kommun.



Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Certifikat

Produkten är godkänd av Eurofins Indoor Air Comfort Gold och tillgodoser kraven för VOC-emissioner.



Produktgaranti



Närmare om LADY Täckgaranti:

Garantivillkor: Bruksanvisningen skall följas.

Garantis innehåll: Med garanti "täcker på två strykningar" menas att den underliggande kulören är täckt på två strykningar på icke sugande underlag. Garanti ger rätt till ny färg som skall täcka den underliggande kulören; ej ersättning för utfört målningsarbete. Garantin omfattar inte skador på färgfilmen som beror på fel i underlaget eller vid appliceringen. Konsumentens rättigheter i enlighet med aktuell lagstiftning kommer i tillägg och begränsas inte av garantin.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.