

BUTINOX Interiør K k och Bad

BUTINOX Interiør K kken og Bad

Produktbeskrivning

Typ

H gkvalitativ silkematt akrylf rg f r inomhusbruk med filmkonserverande medel som reducerar risken f r ytbevxning. Vattenburen och luktsvag.

Egenskaper och f rdelar

Luktsvag, allergiv nlig och slitstark f rg. Produkten  r enkel att m la med, torkar snabbt, har god t ckf rm ga och gulnar inte. F rgen ger en mycket vattenfast och tv ttbar yta som  r l tt att reng ra.

Anv ndningsomr de

3-i-1 f rg till v ggar, panel och snickerier inomhus f r anv ndning i k k, tv ttstugor, badrum, i tak och p   vriga ytor som  r s rskilt utsatta f r fukt/h g luftfuktighet och som kr ver h g tv ttbarhet samt  ver godk nda v trumssystem i v tzoneer i badrum.

Underlag

F rgen anv nds som mellan- och slutstrykning p  underlag som byggskivor, glasfiberv v, puts, betong, tapet, v v, spackel, panel och lister.

Produktdata

Emballagestorlek	3 L (BAS 2,7 L)
Tillg�ngliga baser	Vit, A, B och C.
Brytning	Baser skall inte anv�ndas obrutna (g�ller inte vit-bas). Baser skall brytas �ver Butinox Colour Manager .
Kul�r	Vit bas kan anv�ndas obruten som vit.
Glans	Silkematt 20
Volymtorrhalt	38 ± 2 volym%
Litervikt	1.25 ca.
VOC f�r bruksf�rdig blandning	EU gr�nsv�rde f�r produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten inneh�ller max 1 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anm rkning

Blanda inneh llet i emballage med olika produktionsnummer f r att undvika kul rskillnader. R r om noga innan anv ndning.

Appliceringsverktyg / -metoder

Roller, pensel eller spruta. Använd verktyg av god kvalitet för att erhålla ett så fint slutresultat som möjligt.

Applicering på släta väggar: Använd en pensel för att måla intill tak, golvlister och hörn. Påför sedan färgen med roller. Använd gärna ett förlängningsskaft för att underlätta arbetet. Färgen skall påföras jämnt och fylligt. Genom att applicera färgen fylligt säkras man god täckning och det blir enklare att få ett jämnt resultat.

Applicering på panel: Applicera med roller och efterstryk omedelbart med pensel eller fördrivare. Använd endast pensel vid applicering. Applicera ett tjockt lager, men inte så mycket att det börjar att rinna. Färgen torkar snabbt, dela därför upp målningsarbetet i mindre fält. Ett tips är att hålla temperaturen i rummet runt ca 18°C medans man målar. Detta ger längre torktid/öppentid och därmed bättre utflytning. Använd en tunn pensel mellan panelbrädorna. Använd först en smalare roller på panelbrädorna och efterstryk med en fördrivare eller en bred pensel. Alternativt kan man endast använda en bred pensel vid applicering, på detta sätt får du en fin och jämna yta.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0.018–0.021"
Sprutvinkel	65–80°
Färgtryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 – 10	100 – 125	38 – 48

Förtunning

Skall inte spädas.

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +10 °C.

Rengöring av verktyg

Rengör med vatten och penselvätt.

Rengör verktyg i vatten efter användning. Använd penselvätt om färgen är svår att avlägsna. Gnid in penslarna med en mindre mängd penselvätt efter rengöring så håller sig penslarna mjuka och fina till nästa tillfälle.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Dammtorr	1 t
Övermålningsbar efter	4 t
Hög belastning / genomhärdad	4 veckor

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget ska vara fast, rent och torrt.

Ytorna tvättas med **BUTINOX Interiörtvätt** eller **JOTUN Special Målartvätt**. Mattslipa och avlägsna noga allt slipdamm.

Industriellt målad träpanel och lister: Tvättas först med **TRESTJERNER Golvrengöring**, mattslipas och avlägsna noga allt slipdamm innan grundning med **BUTINOX Interiör Häftgrund**.

Förbehandling

Bart järn och spikhuvuden grundas med **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg**. Skador och ojämnheter i underlaget, samt skarvar och spikhuvuden spacklas med **SCANOX Spackel för Træ** och slipas ned.

Grundning

Hårda och blanka underlag grundas med **BUTINOX Interiör Häftgrund**. Nytt trä, gulnat trä och underlag missfärgat av sot eller nikotin skall grundas med **BUTINOX Interiør Sperrende Maling**.

Slutstrykning

BUTINOX Interiör Kök och Bad: Applicera 2 jämna och fylliga strykningar.

Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 8,5. **BUTINOX Interiörtvätt** rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning

Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Godkännanden



Produkten rekommenderas av svenska Astma- och Allergiförbundet. Astma- och allergiförbundets rekommendation gäller inte vid påföring av färgen, utan 14 dagar efter avslutad målning (TVOC <math><10 \mu\text{g}/\text{m}^2/\text{h}</math>). Var försiktig och sörj för god ventilation under härdningstiden (2 veckor).

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.