

BUTINOX Interiør Kjøkken og Bad

Produktbeskrivelse

Type

Silkemat akrylmaling af høj kvalitet, der indeholder filmkonserverende midler for at mindske risiko for overfladeskimmel. Vandbaseret og lugtsvag.

Egenskaber og fordele

Lugtsvag og robust maling, som er godkendt af det svenske Svenske Astma- og Allergiforbundet Svalen. Produktet er nemt at påføre, har kort tørretid, god dækkeevne og gulner ikke. Malingen giver en meget vandfast og rengøringsvenlig overflade.

Anvendelsesområde

3-i-1 maling til vægge, træpaneler og -lister til indendørs brug i køkken, badeværelse, bryggers samt på lofter, som er specielt udsatte for fugt/høj luftfugtighed, og som kræver en høj grad af rengøringsvenlighed, samt til godkendte vådrumssystemer i vådzone på badeværelser.

Underlag

Malingen anvendes som mellem- og topstrøg på underlag som bygnings- og gipsplader, glasvæv og -filt, tapet, sandspartel, spartel til samlinger, puds, beton, træpaneler og -lister.

Produktdata

Emballagestørrelser	3 l (BASE 2,7 l)
Fås i følgende baser	Hvid, A, B og C.
Toning	Baser skal tones (gælder ikke hvid base). Baser skal tones i Jotun Multicolor .
Kulører	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
Glansgrad	Silkemat 20
Tørstofindhold efter volumen	38 ± 2 volumen%
Litervægt	1.25 ca.
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt før brug.

Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle, pensel eller sprøjte. Brug egnet maleværktøj for et flot slutresultat.

Påføring på glatte vægge: Mal med en pensel ved lofter, gulvlistes og hjørner. Herefter rullepåføres malingen. Brug gerne et langt skaft for at lette arbejdet. Malingen påføres fyldigt og ensartet. Fuldige strøg sikrer god dækkeevne og gør det nemmere at få et ensartet resultat.

Påføring på træpaneler: Generelt anbefales det at rullepåføre med umiddelbar efterstrygning med pensel eller fordriver. Hvis der kun anvendes pensel, påfør fyldigt, men ikke så meget, at malingen løber. Malingen tørrer hurtigt. Arbejd derfor i mindre områder ad gangen. Mal 1-2 brædder ad gangen. Et godt råd er at holde rumtemperaturen på ca. 18°C grader, mens der males. Dette giver længere tørretid/åbentid for malingen, som dermed flyder bedre sammen. Brug en tynd pensel mellem træpanelerne. Brug først en smal rulle på træpanelerne og stryg efter med en fordriver (pensel) eller med en bred pensel lige efter, at malingen er blevet rullepåført. Man kan evt. vælge kun at bruge en bred pensel i stedet for rulle. Herved får man en fin og ensartet overflade.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.018–0.021"
Sprøjtevinkel	65–80°
Dysetryk	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengøring af maleværktøj

Rengør med vand og **JOTUN Penselrens**.

Rengør maleværktøjet i vand efter brug. Brug **JOTUN Penselrens**, hvis malingen sidder godt fast. Gør penslerne godt våde i **JOTUN Penselrens** efter brug, så holder børsterne sig bløde og fine, indtil næste gang, der skal males.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 – 10	100 – 125	38 – 48

Fortynder

Må ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +10°C.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Støvtør	1 time(r)
Kan overmales efter	4 time(r)
Stor belastning / gennemhærdet	4 uger

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være bæredygtigt, rent, fast og tørt.

Flader rengøres med **JOTUN Specialvask Før Maling**, slibes mat og afstøves.

Fabrikslakeret træværk: Rengøres først med **TRESTJERNER Gulvrens**, slibes mat og afstøves inden grunding med **JOTUN Hæftegrunder Universal**.

Forbehandling

Bart jern og sømhoveder grundes med **QUICK Bengalack Grunder**. Skader og ujævnheder i underlaget samt samlinger mellem plader og sømhoveder udspartles med **JOTUN Spartel til Træ** og slibes ned.

Grunding

Hårde og blanke underlag grundes med **JOTUN Hæftegrunder Universal**. Nyt træværk, gulnet træværk og underlag, der er misfarvet af sod eller nikotin, grundes med **JOTUN Knast- og Spærregrunder**.

Topstrøg

BUTINOX Interiør Kjøkken og Bad: Påfør 2 ensartede og fyldige strøg.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på vaskemidlet ikke overstige pH 8,5. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

Godkendelser



Produktet anbefales af det Svenske Astma- og Allergiforbundet. Astma- og allergiforbundets anbefaling gælder ikke under påføringen af malingen, men først 14 dage efter afsluttet malebehandling (TVOC <10 µg/m²/h). Vær opmærksom og sørg for god ventilation, mens malebehandlingen udhælder (2 uger).

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
Fax: +45 76 30 32 41
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forholdsvis, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.