

# TREBITT Superbeis

## Produktbeskrivelse

### Type

Transparent behandling som gir et langvarig vakkert utseende og ekstra holdbarhet.

### Egenskaper og fordeler

Produktet inneholder middel mot råte- og svertesopper.

Den er basert på en unik kombinasjon av alkyd og akryl og forsterket med komponenter mot UV-stråling. Dette gir den betydelig lengre holdbarhet på farge og glans enn konvensjonell oljebeis. Beisens konsistens gir mindre sig og drypp. TREBITT Superbeis er et miljøvennlig alternativ med lavt løsemiddelinnhold. Beisen tørker betydelig raskere enn tradisjonell oljebeis.

### Bruksområde

TREBITT Superbeis kan benyttes på nytt grunnert treverk, trykkimpregnert eller tidligere beiset treverk. TREBITT Superbeis er spesielt velegnet for uhøvlet tre. Som grunning på nytt treverk skal det brukes VISIR Oljegrunding klar.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	3 L (BASE 2,7 L) og 10 L (BASE 9 L)
<b>Fås i følgende baser</b>	C, gul og rød
<b>Brekking</b>	Baser skal blandes over Jotun Multicolor. BASER KAN IKKE BRUKES UBLANDET.
<b>Farger</b>	I følge eget fargekart. Farger og fargenyanser er spesielt viktig i transparent behandling. Feil fargevalg i beis er vanskelig å rette opp. Skal nytt treverk behandles, anbefales derfor å gjøre prøveoppstrøk. Gjør prøveoppstrøk på egne panel/plankebiter og vurder prøvene opp mot flere av veggene under ulike lysforhold for å se hvordan fargen endrer seg. Ved overbeising av tidligere beiset underlag vil fargeinntrykket endres noe, og det kan anbefales å gjøre prøvestrykninger.
<b>Generisk type</b>	Alkyd/akryl
<b>Tørrestoff</b>	38 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1,05 kg/l
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 100 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om før bruk. Tidligere tjære-/mineraloljebehandling og kvister kan gi misfarging/blæring av nytt toppstrøk. Spesielt er dette synlig på hvite og lyse farger. Gjør prøveoppstrøk. Treverk som tidligere er blitt beiset med produkter som inneholder voks o.l kan skape vanskeligheter mht. vedheft ved senere vedlikehold. Underlag behandlet med linolje eller linoljeholdig beis, kan forårsake blæredannelse ved videre behandling.

### Påføringsmetoder

Bruk pensel med syntetiske fibre. Stryk ut beisen på 1-2 bordlengder av gangen for å minske risikoen for overlapp og ujevn farge. Dette fordi beisen tørker hurtigere enn vanlig oljebeis. Arbeid raskt og unngå å få beis på nabobordet. For å unngå tydelig overlapp må man arbeide uten opphold i hele bordets lengde. Ved forflytning bortover/nedover på fasaden anbefales å stryke til foregående felt slik at overlapp unngås.

### Forhold under påføring

Temperatur i luften og underlaget må være over +5 °C. Skal ikke påføres i direkte sollys. Beise ikke om det er fare for dugg eller regn før beisen er tørr.

### Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

<b>Teoretisk</b>	5 - 10	m <sup>2</sup> /l
<b>Anbefalt, uhøvlet tre</b>	7 - 9	m <sup>2</sup> /l
<b>Anbefalt, høvlet tre</b>	13 - 15	m <sup>2</sup> /l

### Tynner

Skal ikke tynnes.

### Utspeding

Ikke tilsett fremmede oljer.

### Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

### Tørketider

Tørketiden avhenger av underlagets temperatur (min. +5 °C), sug, luftfuktighet og luftbevegelse. Påføres mer enn ett strøk, bør disse påføres innen 14 dager for best mulig heft mellom strøkene.

<b>Relativ luftfuktighet</b>	50 %	50 %	50 %
<b>Lufttemperatur</b>	5 °C	15 °C	23 °C
<b>Underlagstemperatur</b>	5 °C	15 °C	23 °C
<b>Støvtørr</b>	8 t	4 t	2 t
<b>Overmalingsintervall, minimum</b>	12 t	8 t	6 t

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Avrund skarpe kanter for å oppnå best mulig kantdekk. Nytt, eksponert treverk vaskes med JOTUN Husvask og stålbørstes med stålkardask. Nedbrutte flater og værslitt beis vaskes med JOTUN Kraftvask og stålbørstes/slipes for å fjerne løs beis og løse trefibre. Tidligere behandlet treverk rengjøres med JOTUN Kraftvask. Løs beis/trefibre børstes av.

Hytter med dårlig tilgang til vann: For tidligere beiset underlag anbefales det å stålbørste først, deretter bruke stiv kost for å få vekk smuss. Vask til slutt grundig med rent vann og kost.

### Forbehandling

Påfør JOTUN Sopp- og algedreper iht. bruksanvisningen.

Underlag angrepet av svertesopp og/eller grønske desinfiseres med JOTUN Sopp- og algedreper etter vask.

### Grunning

Bart, friskt treverk påføres VISIR Oljegrunning. Grunningen må strykes godt ut. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått.

Som grunning på nytt treverk skal det brukes VISIR Oljegrunding klar. VISIR Oljegrunding klar påføres på bare og sterkt sugende underlag. Etter vask og ev. børsting flekkgrunnes bart og sugende treverk 1 x VISIR Oljegrunding klar før videre behandling.

### Topptrøk

**TREBITT Superbeis.** Nytt uhovlet treverk: Påfør 2 strøk. Stryk ut beisen på 1-2 bordlengder av gangen for å minske risikoen for overlapp og ujevn farge. Nytt høvlet treverk: 1 x TREBITT Oljebeis og 2 - 3 x TREBITT Superbeis. Mer informasjon om villmarkspanel/tømmer, se [jotun.no](http://jotun.no).

Nytt høvlet treverk/tømmer: For å unngå ujevn farge og penselstriper anbefales at første strøk utføres med TREBITT Oljebeis og deretter 2 - 3 x med TREBITT Superbeis. For å sikre god vedheft må det ikke gå lenger enn 2 uker etter påføring av TREBITT Oljebeis før TREBITT Superbeis påføres. Nytt tømmer/Ny villmarkspanel: Disse materialene er ofte brede, og det kan derfor være mer krevende å få et godt resultat. Benytt samme behandling som for nytt høvlet treverk/laftet tømmer.

### Anmerkning

Mer informasjon om villmarkspanel/tømmer, se [jotun.no](http://jotun.no).

### Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

### Lagring

Fraktes og lagres frostfritt. Fraktes og lagres stående.

### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

41623778, 41623851, 41623802, 41623869, 41623810, 41623877

---

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.