

TREBITT Terrassebeis

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet oljebeis, spesialbeis for impregnert treverk (terrasser, møbler o.l.) til utendørs bruk.

Egenskaper og fordeler

Fremhever og bevarer treverkets naturlige flotte utseende. Beskytter mot sprekkdannelse, lysnedbryting og fukt. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Har gode penetrerende og vannavvisende egenskaper.

Underlag

Produktet anbefales brukt på steder hvor det ønskes en transparent ikke-filmdannende beskyttelse av treverket.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L (BASE 2,7 L) og 10 L (BASE 9 L)
Fås i følgende baser	Oksydgul og klar base.
Brekking	Baser skal blandes over Jotun Multicolor.
Farger	I følge eget fargekart.
Generisk type	Alkydemulsjon.
Tørrestoff	23, ± 2 volum% 5
Litervekt	0,99 -1,02 Klar / gul base.
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 130 g/l. Dette produktet inneholder maks 60 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om. Beisen vil trekke ulikt inn i treverket rundt kvister og mykere deler av treet. Dette gir et vakkert spill i fargene, men kan gi noe redusert holdbarhet der det er manglende inntrengning i treverket. Behandling av tette tresorter som sibirsk lerk kan gi redusert holdbarhet pga. manglende inntrengning i treverket.

Påføringsmetoder

Pensel eller rull og pensel. Produktet skal ikke sprøytes.

Forhold under påføring

Unngå påføring i direkte sollys, fuktig vær og ved lave temperaturer. Husk at det vår og høst kan være problem med dugghall etter lav temperatur om natten. Beisen må være tørr før den utsettes for fukt, sjekk at det ikke er meldt regn det første døgnet etter påføring.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt 6 - 10 m²/l

Utspeding

Produkt klar til bruk. Skal ikke tynnes. Ikke tilsett fremmede oljer.

Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Tørketider

Høy luftfuktighet og lav temperatur forlenger tørkeprosessen.

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur	10 °C	15 °C	23 °C
Underlagstemperatur	10 °C	15 °C	23 °C
Støvtørr	10 t	7 t	4 t
Bruktørr	24 t	18 t	12 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Nytt impregnert treverk: Bør tørke 1-2 mnd. Utslag av impregneringsrester fjernes med stiv børste. Skyll godt med vann og la det tørke. Gammelt, impregnert treverk: Værslitte flater stålbørstes eller slipes ned til friskt tre. Ubehandlet, oljet eller beiset treverk behandles med TREBITT Terrassebeisfjerner iht. bruksanvisning. NB! Alle rester av TREBITT Terrassebeisfjerner skal skylles grundig bort.

Topptrøk

TREBITT Terrassebeis. Når treverket er tørt påføres kun ett tynt strøk. Behandle 1-2 bord i hele lengderetningen om gangen. Tørk av ev. overskudd med en tørr, lofri klut. Produktet skal trenge inn i treverket og ikke danne film.

For å få et jevnt og pent resultat anbefales å sluttstryke inn i foregående felt.

Etterbehandling

JOTUN Husvask anbefales brukt årlig. Dette fjerner smuss og frisker opp beisfargen.

Videre vedlikehold er avhengig av slitasje.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

45711222, 45711241, 45711260, 45711657, 45711661, 45711680, 45711676, 45711695

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.