

DEMIDEKK Ultimate Dækkende

DEMIDEKK Ultimate täckfärg

Produktbeskrivelse

Type

Dækkende træbeskyttelse til udendørs brug. Produktet er vandfortyndbart. Baseret på AMA (alkydoliemodificeret akryl) teknologi.

Egenskaber og fordele

Kombinationen af bindemidler af høj kvalitet samt et højt pigmentindhold, der beskytter træværket mod sollysets nedbrydende virkning, giver en meget god farvestabilitet og vejrbestandighed, og produktet har derfor lange vedligeholdelsesintervaller. Indeholder filmkonserverende midler mod overfladeskimmel i malingsfilmen.

Kombinationen af bindemidler af høj kvalitet og højt pigmentindhold, som beskytter træværket mod solens nedbrydende virkning, giver en meget god vejrbestandighed. Produktet er nemt at påføre og har en fyldig konsistens. Tørret hurtigt og bliver meget hurtigt vandbestandig.

Underlag

Anvendes i system med **VISIR Oljegrunning**. Anbefales udendørs på nyt grundet, grundet trykimprægneret eller tidligere laseret eller malet træværk eller på træværk malet med dækkende træbeskyttelse. Kan også anvendes som topstrøg på rustbeskyttet jern og metal. Metallet grundes først med **QUICK Bengalack Metalgrunder**.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	Hvid-, A-, B-, C-, oxydrød, okker- og gul base. Baser skal tones (gælder ikke hvid base).
Toning	Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
Kulører	Hvid base kan anvendes utonet som hvid. Færdigtonede farver: Egghvit
Glansgrad	20-30
Generisk type	Baseret på AMA (alkydoliemodificeret akryl) teknologi.
Tørstofindhold efter volumen	38 ± 2 volumen%
Litervægt	1.26 Hvid base.
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet indeholder max 75 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Mal ikke hvis der er fare for dug eller regn, inden malingfilmen er tør. Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt.

NB! Må ikke blandes med andre malingsprodukter og skal ikke tilsættes fremmede olier.

For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok maling på kanter/høvlede flader/detaljer. Min. 3 strøg (100 µm tør malingfilm).

Overfladebehandling på brandbeskyttet træværk kan give saltudslag/afskalninger. Tidligere tjære-/mineraloliebehandling kan misfarve nyt topstrøg. Lav prøveopstrøg.

Sol på halvtør maling kan give skintørring og solblærer. Vær opmærksom på linolie-/fugtproblemer. Dug kan give matte skjolder.

Husk at behandle endetræet.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle. Airless sprøjtepåføring, anvend egnet sprøjteanlæg.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.46 mm (0.018")
Sprøjtevinkel	65-80°
Dysetryk	15-18 MPa (150-180 kg/cm ²)

Produktet kan fortyndes ved sprøjtepåføring. Fortyndes med vand.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet, uhøvlet træværk:	7 - 10	100 - 143	38 - 54
Anbefalet, høvlet træværk:	10 - 12	83 - 100	32 - 38

Fortynder

Må ikke fortyndes. Tilsæt ikke fremmede olier.

Forhold under påføring

Mal ikke hvis der er fare for dug eller regn, inden malingfilmen er tør. Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +5°C.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold, indtrængning i underlaget og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%	50%
Lufttemperatur	5°C	15°C	23 °C
Overfladetemperatur	5°C	15°C	23 °C

Støvtør	1,5 time(r)	1 time(r)	0,5 time(r)
Kan overmales efter	6 time(r)	3 time(r)	2 time(r)

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Afrund skarpe kanter.

Underlag	Behandling
----------	------------

Nyt træværk:	Nyt træværk behandles før eller umiddelbart efter montering. Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger, rengøres med JOTUN 2-i-1 Husvask/Træ- og Murrens og afrenses med stålkardæsk. Bart, friskt træværk påføres VISIR Oljegrunding . VISIR Oljegrunding klar anvendes, når træværket grundes i den kolde årstid, når temperaturen i luften og underlaget er under +5°C. Bart endetræ påføres 3 strøg vådt-i-vådt. Topstrøg: Nyt, høvlet træværk: 3 strøg DEMIDEKK Ultimate Dækkende . Nyt, uhøvlet træværk: 2 strøg DEMIDEKK Ultimate Dækkende .
Tidligere behandlet træværk:	Tidligere behandlet træværk rengøres med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens . Læs brugervejledning. Løs maling/træbeskyttelse og løse træfibre afrenses med stålkardæsk/afskrabning. Blanke, hårde underlag matters mekanisk. Bare områder efter afrensning med stålkardæsk/afskrabning grundes med VISIR Oljegrunding . VISIR Oljegrunding klar anvendes, når træværket grundes i den kolde årstid, når temperaturen i luften og underlaget er under +5°C. Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ påføres 3 strøg vådt-i-vådt. Topstrøg: 2 strøg DEMIDEKK Ultimate Dækkende .

Vedligeholdelse

Årlig vask med **JOTUN 2-i-1 Husvask/Træ- og Murrens** eller lignende anbefales.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillter kravene til miljømærket Svanen.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1452392

Sikkerhedsregler

0-1

1993

Indeklima/Emission

Produktet anbefales kun til udendørs brug.

Diverse

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.