

## DEMIDEKK Ultimate täckfärg

### Descrierea produsului

#### Tip

Protecție opacă pentru suprafețele exterioare din lemn. Produsul este solubil în apă. Bazat pe tehnologia AMA (Alchid Modificat Acrilic).



#### Proprietăți și beneficii

Tehnologia avansată folosită în obținerea rășinii conferă vopselei o foarte bună stabilitate a culorii și perioade mai lungi de mentenanță. Conține agenți eficienți de conservare a filmului, care combat creșterea mucegaiului pe substrat.

Combinăția dintre rășinile de înaltă calitate și pigmentii rezistenți la intemperii protejează lemnul împotriva razelor soarelui și oferă rezistență la intemperii foarte bună. Produsul este ușor de aplicat și are o consistență bogată. Se usucă rapid și se obține rapid o rezistență la apă.

#### Substrat

Pentru a fi folosit împreună cu **VISIR Oljegrunning**, ca parte a unui sistem pentru tratare. Se recomandă utilizarea pe lucrări de lemn exterioare noi, amorsate, impregnate, băiuite sau vopsite anterior. De asemenea, poate fi folosit ca strat cosmetic de finisare pe metal. Amorsați metalul cu **QUICK Bengalack Grunning** sau un grund corespunzător.



JOTUN 3-i-1 Kraftvask  
och mögeldesinfektion



Vatten/  
JOTUN Penseltvätt

### Date produs

<b>Capacitate de ambalare</b>	White (Alb), A, B, C și oxide red (roșu oxid): 0.9 L, 2.7 L, 4.5L și 9 L. Bază ocru și galben: 0.9 L, 2.7 L și 9 L. Culori gata preparate: Alb ou. 3 L și 10 L.
<b>Baze disponibile</b>	Bază White (albă), A-, B-, C-, oxide red-, ochre- și Yellow (Galbenă). Bazele nu trebuie utilizate decât dacă au fost colorate (nu se aplică pentru baza white/albă).
<b>Pigmentare</b>	Până la 10% folosind pigmenti <b>Jotun Multicolor</b> .
<b>Culori</b>	Baza White (albă) poate fi folosită nepigmentată ca și Alb. Culori gata preparate: Alb ou.
<b>Grad de luciu</b>	20-30
<b>Tipul generic</b>	Bazat pe tehnologia AMA (Alchid Modificat Acrilic).
<b>Volum de solide</b>	38 ± 2 volum%
<b>Greutate specifică</b>	1.26 Alb bază
<b>Valoarea PH-ului</b>	8 la 8.
<b>COV pentru Amestec gata preparat pentru a fi folosit</b>	Limita EU pentru produs (categoria A/d): 130 g/l. Produsul conține maxim 75 g/l COV.

## Date privind aplicarea

### Observații

Pentru a asigura o durabilitate mărită, este important să se aplice suficientă vopsea pe muchii și suprafețele plane, minim 3 straturi (100 μm grosime film uscat). Abrazați marginile ascuțite. Saturați bine toți porii/marginile, aplicați 3-4 straturi ud-pe-ud. Testați în prealabil.

Nu se poate amesteca cu alte tipuri de vopsea și nu se amestecă cu aditivi pe bază de ulei. Amestecați bine înainte și în timpul utilizării.

Tratamentele anterioare cu ulei mineral/gudron și nodurile pot cauza decolorarea/basicarea stratului final. Uleiul / uleiurile de in din substrat pot provoca vezicule și exfoliere. Tratarea lemnului în bătaia directă a soarelui sau în condiții aride, poate provoca uscarea la suprafață și vezicule solare. Vopsirea pe structura protejată împotriva focului poate provoca precipitații saline/exfolieri.

Bazele trebuie colorate folosind **Jotun Multicolor**. Conținutul ambalajelor cu loturi de producție diferite sau pigmentate cu sisteme diferite pot avea diferențe de nuanțe. Măsuri pe care le puteți lua pentru a evita diferențele de culoare:

- Numerele de lot diferite trebuie amestecate. Amestecați bine. Numărul de producție poate fi găsit după literele SZ sau SV pe eticheta din partea din față a cutiei.
- Este avantajos să utilizați același număr de lot în aceeași zonă definită. Schimbarea cutiei în mijlocul peretelui sau a zonei delimitate crește posibilitatea unei diferențe vizibile de culoare.
- Pot exista diferențe de culoare ale vopselelor care sunt amestecate pe diferite mașini de colorat și / sau în momente diferite. Vă rugăm să fiți conștienți de acest lucru dacă trebuie să cumpărați mai mult vopsea / lazură opacă / lazură pentru același proiect mai târziu.
- Dacă observați diferențe vizibile, contactați punctul de vânzare sau serviciul tehnic Jotun.

### Metode de aplicare

Pensula sau rola. Poate fi aplicat cu echipament airless spray.

### Date privind pulverizarea airless

<b>Dimensiunea duzei</b>	0.46 mm (0.018")
<b>Unghi de pulverizare</b>	65–80°
<b>Presiunea la duză</b>	15–18 MPa (150–180 kg/cm <sup>2</sup> )

Produsul poate fi diluat în cazul aplicării de tip airless. Diluant: apă

### Agent de curățare a ustensilelor

Apă sau **JOTUN Penselrens**.

### Diluant

A nu se dilua. Nu amestecați cu aditivi pe bază de ulei.

### Rata de acoperire și grosimea filmului

	Rata de acoperire per strat (m <sup>2</sup> /litru)	Grosimea filmului per strat (μm)	
		Ud (calculat)	Uscat (calculat)
<b>Recomandat, lemn grunzuros:</b>	7 – 10	100 – 143	38 – 54
<b>Recomandat, lemn neted:</b>	10 – 12	83 – 100	32 – 38

### Condiții în timpul aplicării

Nu vopsiți dacă există risc de condensare sau de ploaie, până când filmul este uscat.

Acolo unde este posibilă apariția condensului, ar trebui, prin urmare, să finalizați lucrarea de vopsire cu mult timp înaintea apariției acestuia.

- Umiditatea ridicată (RH%) prelungește semnificativ timpul de uscare pentru produsele pe bază de apă.
- Aerul cald poate reține mai multă umiditate decât aerul rece și, în caz de scădere a temperaturii, aceasta poate provoca condens.
- Aerul stagnat întârzie uscarea și poate oferi un risc mai mare de condens.
- Temperatura scăzută și condensul pot provoca o formare / întărire necorespunzătoare a filmului.

Produsul conține agenți eficienți împotriva mușcăiului de suprafață. În condiții nefavorabile de uscare și întărire, acestea pot forma un compus galben vizibil la suprafață. Acesta este un fenomen de suprafață care va dispărea după ceva timp sub influența luminii și a razelor UV. Fenomenul nu va afecta eficacitatea produsului împotriva ciupercilor de suprafață și nu va afecta calitatea și durabilitatea produsului.

## Timpii de uscare

Timpii de uscare variază în funcție de temperatură, umiditate, vânt, gradul de absorbție și grosimea filmului.

**Timpii de uscare sunt măsurați în valorile indicate:**

<b>Umiditatea relativă</b>	50%	50%	50%
<b>Temperatura aerului</b>	23 °C	15 °C	5 °C
<b>Temperatură substrat</b>	23 °C	15 °C	5 °C

<b>Uscare la atingere</b>	0.5 h	1 h	1.5 h
<b>Poate fi vopsit</b>	2 h	3 h	6 h

TORKTID/ TØRRETID	Damm torr/ Støv tør	0t (h)	0,5t (h)	1t (h)	1,5t (h)	Vid/Ved ca. 50 % luftfuktighet/luftfugtighed
		+23 °C	+15 °C	+5 °C		
Intervall mellan strykningar/ Interval mellem påføringer		0t (h)	2t (h)	3t (h)	6t (h)	
		+23 °C	+15 °C	+5 °C		

Hög luftfuktighet och låg temperatur förlänger torktiden/Høj luftfugtighed og lav temperatur forlænger tørretiden.

## Indicații de utilizare

Substratul trebuie să fie curat și uscat. Pentru cea mai bună acoperire a marginilor/muchiilor, șlefuiți muchiile ascuțite.

Substrat	Tratament
Lemn nou:	Tratați suprafețele din lemn nou, înainte sau imediat după montare. Lemnul nou/proaspăt lăsat netratat timp de mai mult de 4 săptămâni trebuie să fie curățat cu <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> sau ajutorul unui agent de curățare adecvat și periat cu o perie de sârmă. Aplicați <b>VISIR Oljegrunning</b> pe lemnul brut (netratat anterior). Folosiți <b>VISIR Oljegrunning klar</b> în timpul sezonului rece, atunci când temperatura aerului și cea a suportului nu depășesc +5 °C. Aplicați 3-4 straturi, ud-pe-ud pe muchii și în zonele tăiate. Strat final: Lemn nou, rindeluit: 3 straturi <b>DEMIDEKK Ultimate täckfärg</b> . Lemn nou, granulat: 2 straturi <b>DEMIDEKK Ultimate täckfärg</b> .
Lemn tratat anterior:	Lemnul tratat anterior cu lac/vopsea ar trebui curățat cu <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> sau un agent de curățare corespunzător. Respectați instrucțiunile de utilizare. Îndepărtați staturile de lac/vopsea vechi și aschiile prin folosirea perii rotative sau abrazare. Suprafețe polizate și suprafețe tari. Locurile cu lemn brut (rezultate în urma perierii uscate rindeluirii) se amorsează cu <b>VISIR Oljegrunning</b> . Folosiți <b>VISIR Oljegrunning klar</b> în timpul sezonului rece, atunci când temperatura aerului și cea a suportului nu depășesc +5 °C. Grundul în exces trebuie îndepărtat prin pensulare. Aplicați 3-4 straturi, ud-pe-ud pe muchii și în zonele tăiate. Strat final: <b>DEMIDEKK Ultimate täckfärg</b> .

### Mentenanță

Spălați casa cu **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** când este necesar.

### Depozitare

Se depozitează și transportă în poziție verticală și ferit de îngheț.

### Eliminarea deșeurilor

Îndepărtați cât mai multă vopsea cu perii/unelte înainte de curățarea cu apă. Vopsele sau apa folosită la spălare ce conține resturi de vopsea, nu trebuie aruncate în sistemul de canalizare sau scurgerile de apă. Acestea trebuie predate centrelor autorizate de eliminare a deșeurilor.



### Etichetare de mediu



Acest produs este recunoscut de Miljømerking Norge, și este în conformitate cu cerințele de mediu impuse de etichetă Svanen (Swan).

### Sănătate și siguranță

Vă rugăm să respectați avizele de mediu și de precauție afișate pe container.

A fost emisă Fișă Tehnică de Securitate pentru acest produs.

Informații detaliate cu privire la riscurile și precauțiile de sănătate și siguranță pentru folosirea acestui produs sunt specificate în

**Măsuri de prim-ajutor**, consultați secțiunea 4.

**Manipularea și depozitarea**, consultați secțiunea 7.

**Informații despre transport**, consultați secțiunea 14.

**Informații de reglementare**, consultați secțiunea 15.

### Mediu Interior / Emisii

Acest produs este recomandat doar pentru uz extern.

### Informații de contact

Jotun Romania SRL  
077190 Voluntari, Ilfov, B-dul Pipera, Nr.1 /VI  
Cladirea Nr. 1, Complexul Hyperion Towers, Etaj 7, Birou Nr.1  
Romania

Tel: +40213675253

### Termeni și condiții

# Fișa Tehnică a Produsului

## DEMIDEKK Ultimate täckfärg



Informațiile din acest document au la bază cele mai bune cunoștințe Jotun fondate în urma testelor de laborator și experiența practică. Produsele Jotun sunt considerate ca fiind produse semi-finite, ca atare, acestea sunt adesea folosite în medii necontrolate de Jotun. Jotun nu poate garanta nimic altceva în afară calitatea produsului în sine. Variații minore de produs pot fi puse în aplicare pentru a se conforma cu cerințele locale. Jotun își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără notificare prealabilă.

Utilizatorii ar trebui să se consulte întotdeauna cu Jotun pentru instrucțiuni specifice privind adecvarea generală a acestui produs pentru nevoile și practicile specifice aplicării lor.

Dacă există o inconsecvență de traducere în textul acestui document, versiunea în limba engleză (Eng) va prevala.

Această Fișă Tehnică prevalează celor eliberate anterior.

Fișa Tehnică a Produsului (TDS) se recomandă a fi citită împreună cu Fișa Tehnică de Securitate (SDS) a acestui produs. Pentru cel mai apropiat birou local Jotun, vă rugăm să vizitați site-ul nostru [www.jotun.com](http://www.jotun.com).