

# JOTAPROFF Oliemaling

## JOTAPROFF Oljemaling

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vejrbestandig oliemaling til udendørs træværk med god dækkeevne og lange intervaller for vedligeholdelse.

#### Egenskaber og fordele

Indeholder filmkonserverende middel som modvirker overfladeskimmel og misfarvninger i træoverfladen.  
Indeholder lysstabilisator.

#### Anvendelsesområde

Anbefales udendørs på nyt grundet træværk samt på tidligere laseret, træbeskyttet eller malet underlag. Kan også benyttes som topstrøg på stål og andre metaller.

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	10 l (base 9 l)
<b>Fås i følgende baser</b>	A, B, C, okker og oxydrød. BASER SKAL TONES.
<b>Toning</b>	Baser skal tones i Jotun Multicolor.
<b>Kulører</b>	Hvid
<b>Glansgrad</b>	40-55 halvblank
<b>Generisk type</b>	Tixotropisk, alkydoliebaseret husmaling.
<b>Tørstof</b>	62 ± 2 volumen% Hvid
<b>Litervægt</b>	1,3 Hvid
<b>Flammepunkt</b>	62 °C
<b>VOC for Klar-Til-Brug Blanding</b>	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 300 g/l. Dette produkt indeholder max 300 g/l VOC.

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt før brug. For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok maling på kanter/høvlede flader/detaljer. Min. 3 strøg (150 µm tør malingfilm). Overfladebehandling på brandbeskyttet træværk kan give saltudslag/afskalninger. Tidligere tjære-/mineraloliebehandling kan misfarve nyt topstrøg. Lav prøveopstrøg. Sol på halvtør maling kan give skintørring og solblærer. Vær opmærksom på linolie-/fugtproblemer. Dug kan give matte skjolder.

Matte skjolder kan også opstå under optørring og ved høj luftfugtighed og lave temperaturer.

#### Påføringsmetoder

Pensel, rulle eller sprøjte. Påføres fyldigt og ensartet.

#### Vejledende data for air spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0.46 mm (0.018")
<b>Sprøjtevinkelgrader</b>	65°- 80°
<b>Dysetryk</b>	15-18 Mpa (150-180 kg/cm <sup>2</sup> )

### Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over -5°C.

### Anbefalet filmtykkelse per strøg

<b>Tør</b>	Minimum	70 µm
<b>Tør</b>	Maksimum	100 µm
<b>Våd</b>	Minimum	110 µm
<b>Våd</b>	Maksimum	160 µm

De oplyste tal ovenfor er for uhøvlet træværk. For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok maling på kanter/høvlede flader/detaljer, min 3 strøg (150 µm tør malingfilm).

### Forbrug pr. strøg

<b>Anbefalet, uhøvlet træværk</b>	6 - 9	m <sup>2</sup> /l
<b>Anbefalet, høvlet træværk</b>	9 - 13	m <sup>2</sup> /l

### Fortynding

Må ikke blandes med andre malingsprodukter. Tilsæt ikke fremmede olier.

### Rengøring af maleværktøj

JOTUN Penselrens og vand.

### Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold, indtrængning i underlaget og filmtykkelse. Lavere temperatur vil forlænge tørretiderne. Skal der påføres mere end et strøg, bør disse påføres med højst 14 dages mellemrum for at få bedst mulig vedhæftning mellem strøgene.

#### Relativ Fugtighed (RF) 50%

<b>Lufttemperatur</b>	-5°C	5°C	15°C	23°C
<b>Overfladetemperatur</b>	-5°C	5°C	15°C	23°C
<b>Støvtør</b>	3 dage	1-2 dage	12-16 time(r)	6-8 time(r)
<b>Overmalingsinterval, min.</b>	1 uge	4 dage	48 time(r)	24 time(r)

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Nyt træværk behandles før eller umiddelbart efter montering. Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger, rengøres med JOTUN Husvask og afrenses med stålcardæsk. Smudsige, ubehandlede underlag rengøres med JOTUN Husvask.

Tidligere behandlet træværk rengøres med JOTUN Kraftvask. Løs maling/træbeskyttelse og løse træfibre afrenses med stålcardæsk/afskrabning.

Underlag behandlet med linolielasur, malet med tran- eller linoliemaling uden zinkhvidt, rengøres til bart træværk.

Zink og galvaniserede underlag rengøres med JOTUN Kraftvask (1:5) med god efterskylning med rent vand. Afrund skarpe kanter.

### Forbehandling

Påfør JOTUN Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen.  
Bart jern og sømhoveder grundes med QUICK BENGALACK METALGRUNDING.

### Grundning

Nytt treverk behandles før eller umiddelbart etter montering med 1 x VISIR Oljegrunding pigmentert. Bart, friskt træværk påføres VISIR Oljegrunding. Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ påføres 3 strøg vådt-i-vådt. Er træværket meget sugende, grundes med 2 x VISIR Oljegrunding. VISIR Oliegrunder Klar anvendes, når træværket grundes i den kolde årstid, når temperaturen i luften og underlaget er under +5°C.

### Topstrøg

**JOTAPROFF Oliemaling.** Nyt, høvlet træværk: 3 strøg. Tidligere behandlet og uhøvlet træværk: 2 strøg.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares stående.

### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.  
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.  
Førstehjælp, se pkt. 4.  
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.  
Transportinformation, se punkt 14.  
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 971430

Sikkerhedsregler

1-1

1993

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.