

## DEMIDEKK Terrassfix (2018)

### Produktbeschreibung

#### Typ

Hochwirksames Reinigungsmittel, basierend auf biologisch abbaubaren Komponenten. Entfernt effizient Fett, Ruß, Schmutz, Oberflächenschimmel sowie Rückstände von altem Holzöl und Lasur. Hellt das Holz vor dem Anstrich mit **DEMIDEKK Terrasslasyr** oder **JOTUN Treolje** auf.



#### Empfohlener Anwendungsbereich

Reinigt, löst und hellt vormals lasierte/ geölte Holzflächen auf. Hinweis: Nicht geeignet auf exotischen Hartholz. Nicht zur Unterhaltsreinigung verwenden.



### Produktdaten

Verpackungsgrößen	5L
Generischer Typ	Synthetisches, alkalisches Reinigungsmittel.
Spezifisches Gewicht	1 - 1.1
pH-Wert	>14 ca.

### Anwendungsdaten

#### Bemerkungen

Ätzende Flüssigkeit. Nicht schlucken. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Schützen Sie Ihre Augen (z.B. mit einer Schutzbrille). Keine Spritzer auf Fenstergläser, lackierte Flächen, Kunststoffteile oder unbeschichtetes Aluminium bringen. Löst teerhaltige Produkte wie Dachpappe, Schindeln usw. Vermeiden Sie dieses Produkt direkt auf Pflanzen zu sprühen. Verschüttetes Material mit sauberem Wasser vollständig abspülen.

#### Auftragsverfahren

Roller oder Pinsel.

#### Reinigung der Malerwerkzeuge

Wasser und **JOTUN Penselrens**.

#### Ergiebigkeit (pro Anstrich) und Schichtdicke

	Ergiebigkeit pro Anstrich (m <sup>2</sup> /Liter)	Schichtdicke pro Anstrich (µm)	
		Nass (berechnet)	Trocken (berechnet)
<b>Empfohlen:</b>	8 - 10	100 - 125	

## Verdünnung

Unverdünnt benutzen.

## Verarbeitungshinweise

### Untergrund Vorbehandlung

Benetzen Sie die Oberfläche mit kaltem Wasser. Füllen sie **DEMIDEKK Terrassfix** in einen geeigneten Behälter und tragen sie das Produkt per Rolle oder Pinsel auf. Sollte 15–20 Minuten in Ruhe gelassen werden. Halten Sie die Bodendielen feucht, in dem mehr **DEMIDEKK Terrassfix** aufgetragen wird. Den verschmutzten, pilzbefallenen usw. Boden mit einem harten Schrubber bearbeiten, so dass dies sich komplett löst. Gut mit frischem Wasser abspülen, verwenden Sie einen Gartenschlauch - kein Hochdruckreiniger, da dies das Holz angreift. Das Produkt entfernt auch graues, gebrochenes Holz und dann können einige Faserrückstände verbleiben. Dies sollte durch leichtes Schleifen vor der Behandlung des Holzes entfernt werden.

### Schlußanstrich

Tragen Sie nach dem Trocknen **JOTUN Treolje; JOTUN Treolje V** oder **DEMIDEKK Terrasslasyr** auf den Belag auf.

### Wartung

Dielen jährlich mit **JOTUN 2-i-1 Husvask/Træ- og Murrens** reinigen (entfernt Schmutz und frischt die Farbe auf).

### Lagerung

Frostfreie Lagerung, da der Behälter bei Frost platzen kann. Gebinde aufrecht transportieren und lagern.

## Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.

Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.

**Erste-Hilfe-Maßnahmen**, siehe Punkt 4.

**Bedienung und Lagerung**, siehe Abschnitt 7.

**Transportinformationen** finden Sie in Abschnitt 14.

**Zulassungsinformationen** finden Sie in Abschnitt 15.

## **Kontaktinformation**

Jotun (Deutschland) GmbH  
Haferweg 38  
22769 Hamburg

Tel: +49 40 85 19 60  
info@jotun.de  
jotun.decorative.de@jotun.com  
<http://www.jotun.de>

## **Haftungsausschluss**

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischen Erfahrungen von Jotun. Die Produkte von Jotun werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich der Einflussnahme von Jotun entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produkthanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produkts für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (Eng) ausschlaggebend.