

## DRYGOLIN Ultimat vindu og dør

### Produktbeskrivelse

#### Type

Dekkende utendørs trebeskyttelse basert på moderne hybridteknologi.



#### Egenskaper og fordeler

Dekkende utendørs trebeskyttelse med moderne vannavvisende teknologi som gir den ultimate beskyttelsen mot det tøffe og varierte norske været. Produktet inneholder UV-blokk som gir spesielt god fargestabilitet og lange vedlikeholdsintervaller. Produktet inneholder filmkonserverende midler som motvirker vekst av svertesopper på treoverflaten.

#### Bruksområde

Spesielt egnet til høvlet treverk, som f.eks. vinduer, dører, staffasje, hagemøbler, garasjeporter, gjerder o.l. Benyttes på nytt treverk, tidligere oljebeiset, dekkbeiset eller malt treverk, også trykkimpregnert. Også velegnet for takrenner, beslag o.l. av plast og metall som vanligvis brukes på bygninger.



Oppbevares frostfritt



Vann/JOTUN Penselrens

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,75 L (fyllingsgrad 0,68 L) og 3 L (fyllingsgrad 2,7 L)
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvit, A, B, C og oksydrød.
<b>Brekking</b>	Baser skal blandes over <b>Jotun Multicolor</b> .
<b>Glansgrad</b>	45-55 halvblank
<b>Generisk type</b>	Basert på akryl-/alkyd-hybridteknologi.
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	38 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1.08 - 1.3 C-base / hvit
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet inneholder maks 80 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

For å sikre lang holdbarhet er det viktig å påføre tilstrekkelig med maling på kanter og høvlede flater/detaljer, min. 3 strøk (100 µm tørr malingfilm). Avrund skarpe kanter. Husk endevedsbehandling. Gjør prøveoppstrøk. Kan ikke blandes med andre malingsprodukter og skal ikke tilsettes fremmede oljer.

Tidligere tjære-/mineraloljebehandling og kvister kan gi misfarging/blæring av nytt toppstrøk. Linolje/oljer i underlaget kan gi blærer og avflassing. Sol på halvtørr behandling kan gi skintørring og solblærer. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling/avflaking.

Baser skal blandes over **Jotun Multicolor**. Innhold i spann fra ulike produksjoner og blandesystemer kan gi nyanseforskjeller i farge. Tiltak man kan gjøre for å unngå nyanseforskjeller:

- Bland innhold i emballasje med ulike produksjonsnummer i et ekstraspann. Rør godt om. Produksjonsnummeret finner man etter bokstavene SZ eller SV på etiketten i front på spannet.
- Det er en fordel å benytte det samme produksjonsnummeret innenfor det samme avgrensede arealområdet. Å bytte spann midt på en vegg eller avgrenset område, øker muligheten for synlig nyanseforskjell.
- Det kan være nyanseforskjeller på farge som blandes på forskjellige blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkt. Vær oppmerksom på dette dersom du trenger å kjøpe mer maling/dekkbeis/beis til det samme prosjektet i etterkant.
- Dersom du oppdager synlige forskjeller, ta kontakt med utsalgssted eller Jotun Teknisk Service (tlf. 33457530).

### Påføringsutstyr/-metoder

Pensel, rull eller sprøyte.

### Veiledende data for høytrykkssprøyting

<b>Dysetørrelse</b>	0.46 mm (0.018")
<b>Viftevinkel</b>	65–80°
<b>Trykk ved dyse</b>	15–18 MPa (150–180 kg/cm <sup>2</sup> )

Produktet kan tynnes ved sprøytepåføring. Tynningsmiddel: vann.

### Rengjøring av malerverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
<b>Anbefalt, uhøvlet treverk:</b>	6 – 9	111 – 167	42 – 63
<b>Anbefalt, høvlet treverk:</b>	9 – 12	83 – 111	32 – 42

### Utspeding

Ikke tilsett fremmede oljer.

### Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +5 °C og under 80 % relativ luftfuktighet.

Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr.

- Høy luftfuktighet (RH%) forlenger tørketiden for vanntynnbare produkter vesentlig.
- Varm luft kan holde på mer fuktighet enn kald luft, og ved temperaturfall kan dette føre til dugg.
- Stillestående luft forsinker tørk, og kan gi større fare for dugg.
- Lav temperatur og dugg kan gi mangelfull filmdannelse/opphering.

På dager med fare for dugg, bør man derfor avslutte malerjobben i god tid før duggfall.

### Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, vindforhold, inntrenging i underlaget og filmtykkelse.

#### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

<b>Relativ luftfuktighet (RH)</b>	50 %	50 %	50 %
<b>Lufttemperatur</b>	5 °C	15 °C	23 °C
<b>Underlagstemperatur</b>	5 °C	15 °C	23 °C

<b>Støvtørr</b>	6 t	4 t	2 t
<b>Overmalbar</b>	12 t	6 t	4 t

## Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Avrund skarpe kanter for å oppnå best mulig kantdekk. Avrund skarpe kanter med slipepapir/sandpapir.

Underlag	Behandling
Nytt / ubehandlet treverk:	Bart treverk og kittfals grunnes med 1 x <b>VISIR Oljegrunding</b> . Grunningen må strykes godt ut. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått. Toppstrøk: Påfør 3 strøk <b>DRYGOLIN Ultimat vindu og dør</b> .
Vakuumpregnet og dyppimpregnet treverk (inneholder voks el. silikon):	Vakuumpregnet og dyppimpregnet treverk (inneholder voks el. silikon) skal avfettes med rødsprit. Bart treverk og kittfals grunnes med 1 x <b>VISIR Oljegrunding</b> . Grunningen må strykes godt ut. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått. Toppstrøk: Påfør 3 strøk <b>DRYGOLIN Ultimat vindu og dør</b> .
Skitne/soppbefengte flater:	Skitne/soppbefengte/krittende flater vaskes med <b>JOTUN 2-i-1 Kraftvask og soppfjerner</b> . Skyll godt med rent vann. Bart treverk og kittfals grunnes med 1 x <b>VISIR Oljegrunding</b> . Grunningen må strykes godt ut. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått. Toppstrøk: Påfør 3 strøk <b>DRYGOLIN Ultimat vindu og dør</b> .
Tidligere behandlet treverk:	Tidligere behandlet treverk rengjøres med <b>JOTUN 2-i-1 Kraftvask og soppfjerner</b> . Skyll godt med rent vann. Blanke, harde flater nedmattes mekanisk. Løs beis/dekkbeis og løse trefibre fjernes ved stålbørsting/skraping. Bart treverk og kittfals grunnes med 1 x <b>VISIR Oljegrunding</b> . Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått. Toppstrøk: Påfør 2 strøk <b>DRYGOLIN Ultimat vindu og dør</b> .
Takrenner, beslag o.l. av plast og metall som vanligvis brukes på bygninger:	Rengjør med <b>JOTUN 2-i-1 Kraftvask og soppfjerner</b> . Bart metall grunnes med 1 x <b>QUICK Bengalack Grunding</b> . Toppstrøk: Påfør 2 strøk <b>DRYGOLIN Ultimat vindu og dør</b> .

## Vedlikehold

Husvask med **JOTUN 2-i-1 Husvask og soppfjerner** anbefales ved behov.

## Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering

Flytende malingrester skal ikke tømmes ut i avløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

48394405, 48394394, 48394341, 48394337, 48394424, 48394413, 48394360, 48394356, 48394386, 48394375

### NOBB modul nummer

41966567

### Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
Box 2021  
NO-3202 Sandefjord  
Norway

Tel.: +47 33 45 70 00

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.