

DRYGOLIN Pluss Oljetäcklasyr

DRYGOLIN Pluss Oljedekkkbeis

Produktbeskrivning

Typ

En täcklasyr för utomhusbruk baserad på modern vattenavvisande teknologi som är väldigt väderbeständig.



Egenskaper och fördelar

Teknologin gör att färgen har extra bra kulör- och glanshållbarhet och är mycket väderbeständig. Innehåller filmkonserverande medel som hämmar beväxning av svartmögel på träytan. Produkten har bra appliceringsegenskaper och god vidhäftning.

Användningsområde

Används på nytt grundad trä, tidigare laserat eller täcklaserat trä, även tryckimpregnerat.



Oppbevares frostfritt



Vann/JOTUN Penselrens

Produktdata

Emballagestorlek	3 L (fyllningsgrad 2,7 L) och 10 L (fyllningsgrad 9 L)
Tillgängliga baser	A, B och C. Baser skall inte användas obrutna.
Brytning	Baser skall brytas över Jotun Multicolor .
Kulör	Tillgängliga standardkulörer: Vit
Glans	40-60 halvblank
Generisk typ	Alkydoljebaserad färg förstärkt med akryl.
Volymtorrhalt	44 ± 2 volym%
Litervikt	1.27 (Vit)
pH värde	8
Flampunkt	72 °C
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 130 g/l. Produkten innehåller max 130 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

För att säkra långa underhållsintervall är det viktigt att påföra tillräckligt på kanter och hyvlade ytor, minst 3 strykningar (100 µm torr färgfilm). Avrunda skarpa kanter. Kom ihåg att behandla ändträ. Gör en provstrykning. Skall inte blandas med andra färgprodukter och tillsätts ej främmande oljor. Produkten skall inte spädas.

Gammal tjära-, mineraloljebehandling o.dyl. kan ge missfärgning vid ny behandling. Linolja/olja i underlaget kan ge blåsor och avflagnig. Sol på halvtorr behandling kan orsaka skinnbildning och solblåsor. Vid målning på brandskyddsimpregnerad panel kan man få problem med saltutfällningar/avflagnig.

Baser skall brytas över **Jotun Multicolor**. Innehåll i emballage med olika produktionsnummer och emballage som brutits i olika brytmaskiner kan ge nyansskillnader i kulören. Åtgärder för att undvika kulörskillnader:

- Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer i en extra burk. Rör om noga. Produktionsnummret hittar man på etiketten på framsidan av emballaget, det är sifferkombinationen som står efter bokstäverna SZ eller SV.
- Det är fördelaktigt att använda samma produktionsnummer på samma definierade område. Att byta emballage till ett med ett annat produktionsnummer mitt på väggen eller ett avgränsat område ökar risken för synlig nyansskillnader.
- Det kan vara nyansskillnader på färg som blandas i olika brytmaskiner och/eller om den blandas vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om ni behöver komplettera med mera färg/täcklasyr/lasyr i efterhand.
- Om ni upptäcker avvikande kulörer, ta i första hand kontakt med butiken där produkten är inhandlad och i andra hand Jotun Teknisk Service.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, ruller eller spruta. Applicering med spruta skall utföras av yrkeskunnig.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0.46 mm (0.018")
Sprutvinkel	65–80°
Färgtryck	15–18 MPa (150–180 kg/cm ²)

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad, ohyvlat trä:	7 – 10	100 – 143	44 – 63
Rekommenderad, hyvlat trä:	10 – 15	67 – 100	29 – 44

Kommenterar:

För att säkra långa underhållsintervall är det viktigt att påföra tillräckligt på kanter och hyvlade ytor, minst 3 strykningar (100 µm torr färgfilm).

Spädning

Kan inte blandas med andra färger. Tillsätt inga främmande oljor.

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +5 °C vid applicering.

Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr.

DRYGOLIN Pluss Oljedekkbeis

- Hög luftfuktighet och låga temperaturer förlänger torkprocessen.
- Varm luft kan bära mer fukt än kall luft vilket gör att vid temperaturfall bildas ofta dagg.
- Stillastående luft leder till långsammare torkning och ökad risk för dagg.
- Låg temperatur och dagg kan leda till att produkten inte bildar film/härdar som den ska.

Dagar med risk för dagg, bör man därför avsluta målningsarbeten i god tid så att färgen hinner torka innan daggfall.

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden, inträngning i underlaget och filmtjocklek. Lägre tempertur leder till att torktiden förlängs. Skall mer än 1 strykning appliceras, skall dessa påföras med högst 14 dagars mellanrum för att säkerställa bästa möjliga vidhäftning mellan strykningarna.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Luftens temperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagets temperatur	5 °C	15 °C	23 °C

Dammtorr	6 t	5 t	3 t
Övermålningsbar efter	48 t	24 t	24 t

Bruksanvisning

Underlaget ska vara fast, rent och torrt.
Avrunda skarpa kanter.

Underlag	Behandling
Nytt, obehandlat trä:	Nytt trä behandlas innan eller omedelbart efter montering med 1 x VISIR Oljegrunning . Stryk ut grundningen noga. Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått. Slutstrykning: DRYGOLIN Pluss Oljetäcklasyr . Nytt, hyvlat trä: 3 strykningar. Nytt, ohyvlat trä: 2 strykningar.
Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4 veckor:	Rengöres med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion och stålborstas. Bart, friskt trä påføres VISIR Oljegrunning . Stryk ut grundningen noga. Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått. Slutstrykning: DRYGOLIN Pluss Oljetäcklasyr . Nytt, hyvlat trä: 3 strykningar. Nytt, ohyvlat trä: 2 strykningar.
Tidigare behandlat trä:	Rengöres med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion . Lös lasyr/täcklasyr och lösa träfibrer avlägsnas genom stålborstning/skrapning. Blanka, hårda ytor mattas ned mekaniskt. Bart trä som uppstått efter stålborstning/skrapning skall grundas med VISIR Oljegrunning . Stryk ut grundningen noga. Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått. Slutstrykning: DRYGOLIN Pluss Oljetäcklasyr . Tidigare laserat eller täcklaserat trä: 2 strykningar. Grundande fläckar: 1 strykning följt av 2 strykningar över hela ytan.
Bar metall:	Rengör med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion . Bar metall grundas med 2 x QUICK Bengalack Rostskyddsfärg . Slutstrykning: 2 strykningar DRYGOLIN Pluss Oljetäcklasyr .

DRYGOLIN Pluss Oljedekkebeis

Ytterligare information

Se även Jotuns hemsida: jotun.se

Underhåll

Tvätta målade ytor med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** spädd 1:15 vid behov.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

DRYGOLIN Pluss Oljedekkbeis

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.