

JOTAPROFF Projekt dammbinder vit

JOTAPROFF Projekt støvbinder hvit

Produktbeskrivning

Typ

JOTAPROFF Projekt dammbinder vit är en helmatt PVA-kopolymer dispersionsfärg för inomhusbruk.



Användningsområde

Används för att dammbinda tak och väggar av betong och puts i enklare utrymmen som hisstrummor, parkeringsanläggningar m.m. där det ställs lägre krav på produktens tekniska egenskaper. Rekommenderas enbart på ovannämnda typer av objekt.



Produktdata

Emballagestorlek	10 L
Kulör	Vit.
Glans	Matt 03.
Generisk typ	PVA-kopolymer.
Volymtorrhalt	35 ± 2 volym%
Litervikt	1.49
pH värde	8.5
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/g): 30 g/l. Produkten innehåller max 10 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C. **JOTAPROFF Projekt dammbinder vit** skall inte användas till arbeten utöver de som nämns ovan. Färgen tillfredsställer ej de nödvändiga krav på tvättbarhet som ställs på andra arbeten. Kan övermålas med matta väggfärger, men är inte ett lämpligt underlag för tapet.

Appliceringsverktyg / -metoder

Roller eller spruta. För utsparning används pensel. Används pensel bör färgen förtunnas 5-10 % med vatten.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstykets diameter	0,53 mm (0.021")
Sprutvinkel	65–80°
Färgtryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	7 - 10	100 - 143	35 - 50

Förtunning

Vatten.

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	30 min.
Övermålningsbar efter	1 t
Brukstorr	24 t
Genomhärdad	4 veckor

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Eventuell formolja skall avlägsnas. Nygjuten betong bör härda minst 14 dagar innan applicering av **JOTAPROFF Projekt dammbinder vit**.

Slutstrykning

Puts och betong rengörs från damm och smuts och behandlas direkt med **JOTAPROFF Projekt dammbinder vit**. Påföres jämnt och fylligt.

Rengöring

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Produkten skall inte tvättas.

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.



Produkten är testad efter tre dagar (RISE) enligt testkraven av BREEAM® NOR. Produkten uppfyller BREEAM® NOR HEA 02. **JOTAPROFF Projekt dammbinder vit** innehåller inga ämnen på A20-listan.

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten uppfyller följande krav:

- Emissionskrav enligt M1: Classification of Indoor Environment 2008 (LVI 05-10440, 2014)
- Svanenmärket (2096 0002)
- Egenskapskriterier i BASTA (2018:A2)
- Accepteras enligt Byggvarubedömningens Bedömningskriterier 4.0 (2016)
- Klass B enligt Bedömningskriterier 6.0 för SundaHus (2013)

BREEAM® NOR (2012/2016): Hea 9/02: VOC-innehåll för "Matt färg för väggar och tak inomhus" (Glans <math><25@60^\circ</math>) (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) och emissionskrav (ISO 16000-serien eller CDPH v 1.2).

BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.3/01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Jotun A/S.

BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.5/01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Inomhusmiljö/Emissioner:

Produkten emitterar lite. Emissionsmätningen är utförd på ett neutralt underlag. Underlag och förbehandling påverkar den totala emissionen från den färdigbehandlade ytan.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.