

## Lady Design Diamonds

### وصف المنتج

#### النوع

هذا المنتج عبارة عن طلاء عالي الجودة ذو أساس مائي.

#### الصفات والمزايا

يُشكل على جدرانك انطباعات بטורية وطلاءً متألقاً يملأ المكان بأحساس الدهشة والإعجاب.

#### الاستخدام الموصى به

طبقة طلاء نهائية مصممة خصيصاً للاستعمال الداخلي ويوصى باستعمالها في الفنادق والمطاعم والفيلات وغيرها من الأماكن الداخلية الراقية.

#### السطح

جص أسمتي، وخرسانة، والبناء الطوبوي، والأسطح الممونة وغير ذلك.  
يجب أن يتمتنع السطح المنوي طلائه بالقوة الكافية لتحمل الدهان، لذلك يجب معالجة أي نوع من الشقوق أو التعرّق أو النتوءات قبل المباشرة بعملية الدهان.

### بيانات المنتج

1 L

ارجع إلى كتيب تصميمات ليدي.

نظري

حجم التعبئة			
الألوان			
المواد الصلبة حسب الحجم	38	± 2	% الحجم
الوزن النوعي	1.2		
المواد العضوية الطيارة (VOC)	327	g/l	ISO 11890 EU
المواد العضوية الطيارة (VOC) ملاحظات			

هذه القيمة نظرية، وسوف تختلف حسب نوع الإختبار ، دقة المعدات وظروف الإختبار.

### بيانات التطبيق

#### يمكن تطبيق المنتج بواسطة

عن طريق الرش : استخدم الرش المضغوط أو الرش التقليدي.

الفرشاة : موصى بها

الإسفنج : موصى بها

#### بيانات إرشادية لاستعمال الرش

فوهه	0.021-0.027"
زاوية الرش	65-80°
الضغط في الفوهه	140 - 190 kg/cm <sup>2</sup> (2100 psi)

#### سمك الطلاء لكل طبقة

#### مجموعة الموصى نموذجي

سمك طبقة الطلاء الجافة

30 - 50 µm

جوتون - سوف يختلف سمك الطبقة وسوف تُحسب كمعدل متوسط.

معدل الفرد النظري

12.7 - 7.6 m<sup>2</sup>/l

يعتمد معدل الفرد على سمك طبقة الطلاء المطلية، ونوع ملمس السطح، وسمامية السطح، والعووب درجة الحرارة، والفقد أثناء الطلاء وغير ذلك.  
يمكن تأكيد متوسط معدل الفرد لكل طبقة طلاء بالموقع من خلال إجراء تطبيق تجريبي. ويتم احتساب الحد الأقصى لمعدل انتشار في معطف في الحد الأدنى سمك الفيلم الجاف والعكس بالعكس.

## مُخفِف

الماء

## التخفيف

الحد الأقصى 10 %

## الظروف أثناء الاستعمال

يجب أن تكون درجة حرارة السطح أقل من 10 درجات مئوية كحد أدنى و3 درجات مئوية على الأقل فوق درجة التكتف الخاصة بالهواء، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية المقيدة بالمحيط المجاور للسطح. تُعد التهوية الجيدة مطلبًا أيضًا في المساحات الضيقة لضمان جفاف مناسب.

## زمن الجفاف

رتيب فترات الجفاف بشكل عام بحركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الطلاء وعدد طبقات الطلاء وسوف تتأثر بها طبعًا لذلك.

1. البيانات الموصى بها مخصصة لحالة إعادة الدهان بنفس نوع الطلاء العام.

2. في حالة التطبيق المتعدد للطبقات، تتأثر فترات الجفاف بعد الطبقات المطلية السابقة وتتابعها وإجمالي سمكها.

3. يجب أن يكون السطح جافاً وخاليًا من الملوثات قبل دهن طبقة الطلاء اللاحقة.

يتم قياس مدة التجفيف من خلال القيم التالية:

درجة حرارة السطح	50% الرطوبة النسبية	10 °C	23 °C	40 °C
جفاف السطح (عند النسق)		6 h	2 h	1 h
شيد الجفاف		12 h	5 h	3 h
تجفيف الطلاء الزائد، الحد الأدنى		10 h	4 h	2 h

## توجيهات الاستخدام

### إعداد السطح

يجب أن تكون طبقة السطح سلية ونقية وجافة وخالية من الغبار والزيت والشحم وغشاء الخرسانة وغير ذلك. ويجب إزالة جميع آثار العوامل التي تفرز الرغوة. ويُنصح بإجراء صنفرة خففة بذلة صنفرة مناسبة قبل إجراء الطلاء. ويجب إزالة أي جزيئات غبار/جزيئات هشة ناتجة عن ذلك.

### نظام الطلاء الموصى به

#### البادي

طبقة 1 : Primer Emulsion Fenomastic

#### دهان للطبقة الخارجية

طبقة 1 - 2 : Matt Emulsion Colours Pure Fenomastic

طبقة 2 : Diamonds Design Lady

#### الملاحظات

قد تكون بعض الأنظمة الأخرى محددة حسب منطقة الاستعمال.

يجب خلط محتويات العبوات التي تحمل أرقام تشغيلات مختلفة معاً قبل الاستعمال.

يرجى الرجوع إلى إدارة المبيعات الإنشائية للاستشارة الفنية.

يتوافق هذا المنتج في: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، قطر، عمان، سعودي، مصر وليبيا

## التخزين

ينبغي تخزين المنتج طبقاً للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن تحفظ الحاويات في مكان جاف بارد بتهوية جيدة وبعيداً عن مصدر الحرارة والإشتعال. يجب الاحتفاظ بالحاويات مغلقة بإحكام.

## الصحة والسلامة

يرجى مراعاة المحاذير البيئية والوقائية المعروضة على الحاوية.

تم إصدار نشرة بيانات سلامة المادة للمنتج.  
وتشتمل نشرة بيانات السلامة الخاصة بالمنتج على المعلومات المفصلة المتعلقة بأخطار الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية المتعلقة باستعمال هذا المنتج.

إجراءات الإسعافات الأولية، ارجع للقسم 4.  
الملاولة والتخزين، ارجع للقسم 7.

معلومات النقل، ارجع للقسم 14.  
المعلومات التنظيمية، ارجع للقسم 15.

## إخلاء المسؤولية

تم تقديم المعلومات الواردة في هذا المستند وفقاً لأحدث المعلومات المعملىة والخبرة العملية. تعتبر منتجات Jotun من السلع شبه الجاهزة، وباعتبارها كذلك، فإن هذه المنتجات دافئاً ما يتم استخدامها وفقاً لشروط معينة تحت رقابة شركة Jotun. ولا تضمن شركة Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسه. تحيط شركة Jotun بالحق في تغيير البيانات المقدمة دون إخطار مسبق. وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللستخدامات المحددة. وفي حالة التضارب بين إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.

وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة ولل استخدامات المحددة.  
إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.