

## Megafiller

### Produktbeschreibung

Dies ist ein zweikomponentiger Ausgleichs-/Füllspachtel auf Epoxybasis. Ein ultraleichtgewichtiges, sehr flexibles, lösemittelfreies Produkt. Es verfügt über ausgezeichnete Applikations- und Schleifeigenschaften, eine starke Haftung und minimale Schrumpfung. Geeignet für korrekt vorbehandelte, grundbeschichtete Flächen auf Stahl-, Aluminium-, Verbundstoff- und Holzuntergründen.

### Typischer Einsatzbereich

Außenbereiche einschließlich Außenhülle ober- und unterhalb der Wasserlinie, Aufbauten und Decks. Mit Spachtel oder Glättkelle applizieren, um Oberflächenverformungen von Metall- oder Verbundstoffuntergründen zu beheben. Dieses Produkt sollte mit einer kompletten Schicht Feinspachtel versiegelt werden, bevor es mit lösemittelhaltigen Beschichtungen überstrichen wird.

### Farbtöne

hellblau (nach dem Mischen der blauen Komponente A mit der weißen Komponente B)

### Produktdaten

Eigenschaft	Test/Standard	Beschreibung
Festkörpervolumen	ISO 3233	100 %
Flammpunkt	ISO 3679 Method 1	130 °C
Dichte	errechnet	0.6 kg/l
VOC-US/Hong Kong	US EPA Methode 24 (getestet) (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)	50 g/l
VOC-EU	IED (2010/75/EU) (theoretisch)	52 g/l

Die angegebenen Daten sind typisch für fabrikgefertigte Produkte mit leichten Abweichungen je nach Farbton. Alle Daten gelten für die angemischte Farbe.

### Schichtdicke pro Anstrich

#### Typischer empfohlener Spezifikationsbereich

Trockenschichtdicke	300 - 10000 µm
Nassschichtdicke	300 - 10000 µm
Theoretische Ergiebigkeit	3.2 - 0.01 m <sup>2</sup> /l

Um Schrumpfspannungen innerhalb des Trockenfilms zu minimieren und mögliche Lufteinschlüsse zu vermeiden, wird eine typische DFT von 5 mm pro Schicht empfohlen. Es können jedoch maximal 10 mm DFT pro Schicht aufgetragen werden, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen.

Megafiller von Jotun ist eine ästhetische Spachtelmasse, die in mehreren Schichten bis zu einer Gesamtdicke von 30 mm aufgetragen werden kann.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an das zuständige Jotun Büro.

## Oberflächen-Vorbereitung

Um langfristige Haftung zum nachfolgenden Produkt zu gewährleisten, muss die Oberfläche sauber, trocken und frei von jeglicher Verunreinigung sein.

### Tabelle zur Oberflächenvorbehandlung

Untergrund	Oberflächen-Vorbereitung	
	Minimum	Empfohlen
Beschichtete Flächen	<p>Neuer Jotun Yachting Epoxyprimer: Sauberer, trockener und unbeschädigter kompatibler Anstrich Jegliche Verunreinigung entfernen, die die Haftung zwischen den Anstrichen beeinträchtigen könnte.</p> <p>Ausgehärteter Jotun Yachting Epoxid-Primer: Das Überschreiten der maximalen Überarbeitungsintervalle erfordert das Reinigen / Schleifen durch Orbitalschleifen oder Handschleifen mit Aluminiumoxid- oder Siliciumcarbid-Schleifpapier mit Körnung P80-P120. Die Mindest-Trockenschichtdicke des vorhandenen Primers muss nach dem Schleifen gemäß dem entsprechenden Technischen Datenblatt erhalten bleiben. Bei Bedarf sollten zusätzliche Schichten appliziert werden.</p>	<p>Neuer Jotun Yachting Epoxyprimer: Sauberer, trockener und unbeschädigter kompatibler Anstrich Jegliche Verunreinigung entfernen, die die Haftung zwischen den Anstrichen beeinträchtigen könnte.</p> <p>Ausgehärteter Jotun Yachting Epoxid-Primer: Das Überschreiten der maximalen Überarbeitungsintervalle erfordert das Reinigen / Schleifen durch Orbitalschleifen oder Handschleifen mit Aluminiumoxid- oder Siliciumcarbid-Schleifpapier mit Körnung P80-P120. Die Mindest-Trockenschichtdicke des vorhandenen Primers muss nach dem Schleifen gemäß dem entsprechenden Technischen Datenblatt erhalten bleiben. Bei Bedarf sollten zusätzliche Schichten appliziert werden.</p>

Optimale Performance, inklusive Haftung, Korrosionsschutz, Hitze- und Chemikalienbeständigkeit wird mit der empfohlenen Untergrundvorbehandlung erzielt.

## Applikation

### Applikationsmethoden

Das Produkt kann appliziert werden mit

Glättspachtel: Cutter-Messer oder anderes geeignetes Werkzeug.

### Mischungsverhältnis des Produktes (nach Volumen)

Megafiller Comp A	1 Teil(e)
Megafiller Comp B	1 Teil(e)

### Produktmischungsverhältnis (nach Gewicht)

Megafiller Comp A	1 Teil(e)
Megafiller Comp B	1 Teil(e)

Die beiden Komponenten bis zu einem gleichmäßigen Farbton verrühren. Mit Kelle oder einer zugelassenen Spachtelmischmaschine mischen.

Es wird empfohlen, jede Komponente gründlich zu einer einheitlichen Konsistenz vorzumischen, bevor Komponente A und B zusammengemischt werden.

### Verdüner/Reiniger

Keine Verdünnung dazugeben.

Reinigungsmittel: Jotun Thinner No. 17

Nur zur Reinigung von Geräten.

Wenn Verdüner als Reinigungsmittel eingesetzt werden, muss die Anwendung in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Vorschriften erfolgen.

## Trocknungs- und Härtingszeiten

Untergrundtemperatur	15 °C	23 °C	35 °C
Oberflächen (Hand) trocken	24 h	16 h	4 h
Begehrbar	72 h	18 h	12 h
Überstreichbarkeitsintervall, Minimum	12 h	8 Std.	2 Std.
Trocken/gehärtet für die Verwendung	14 d	7 d	3 d

Das maximale Überstreichbarkeitsintervall finden Sie in der Applikationsanleitung (AG) für dieses Produkt.

Trocken- und Härtingszeiten werden bei kontrollierten Temperaturen, einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 85% und der für das Produkt typischen Trockenschichtstärke bestimmt.

Oberflächen (Hand) trocken: Wenn leichter Druck mit dem Finger keine Abdrücke hinterlässt oder nicht mehr klebrig ist.

Begehrbar: Mindestdauer bevor die Beschichtung begehrbar ist und dabei keine dauerhaften Spuren, Druckstellen oder physikalische Beschädigungen davonträgt.

Überstreichbarkeitsintervall, Minimum: Empfohlene Mindestdauer bevor der nächste Anstrich appliziert werden kann.

Trocken/gehärtet für die Verwendung: Die Mindestzeit bis der Anstrich dauerhaft der/dem zugeordneten Umgebung/Medium ausgesetzt werden kann.

## Induktionszeit und Topfzeit

Temperatur des Beschichtungsmaterials 23 °C

Topfzeit 30 min

Eine Erhöhung der Temperatur verkürzt die Topfzeit. Die Topfzeit ist abhängig von der angemischten Menge.

## Shore-D Härte

Messung nach 3 sek

Nicht geschliffen 50 ± 5

Geschliffen mit P120 52 ± 5

## Hitzebeständigkeit

Temperatur

Dauerbelastung

Spitzenwert

Trocken, atmosphärisch

120 °C

-

## Produktkompatibilität

Abhängig vom tatsächlichen Einsatzbereich des Anstrichsystems können verschiedene Primer und Decklacke in Kombination mit diesem Produkt verwendet werden. Weiter unten stehen einige Beispiele. Für spezifische Systemempfehlungen wenden Sie sich bitte an Jotun.

Vorheriger Anstrich: Epoxy

Nachfolgender Anstrich: Epoxy

## Zusätzliche Information

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Das Produkt auf geeignete Jotun Yachting Epoxybeschichtungen applizieren. Für maximale Haftung zwischen den Anstrichen jede Schicht des Produktes anschleifen. Vor der Decklackierung versiegeln Sie das Produkt mit einer Vollsicht aus hochdichtem Endspachtel, gefolgt von einem spezifizierten Epoxid-Primersystem.

## Gebinde (typisch)

Volumen  
(Liter)

Gebindegröße  
(Liter)

Megafiller Comp A	2 / 10	3 / 10
Megafiller Comp B	2 / 10	3 / 10

Das angegebene Volumen gilt für fabrikgefertigte Farbtöne. Bitte beachten Sie, dass Varianten aufgrund lokaler Richtlinien in Gebindegröße und Füllmenge abweichen können.

## Lagerung

Das Produkt muss gemäß den nationalen Vorschriften gelagert werden. Das Gebinde muss in einem trockenen, kühlen, gut gelüfteten Raum und fern von Wärme- und Zündquellen gelagert werden. Die Gebinde müssen fest verschlossen gelagert werden. Vorsichtig handhaben.

## Haltbarkeitsdauer bei 23 °C

Megafiller Comp A	24 Monat(e)
Megafiller Comp B	24 Monat(e)

Wenn eine Trennung stattgefunden hat, muss der Filler im Behälter gemischt werden, bevor die beiden Komponenten gemischt werden.

Auf einigen Märkten kann die handelsübliche Haltbarkeitsdauer auf Grund lokaler Gesetzgebung kürzer ausfallen. Der obige Wert gibt die Mindesthaltbarkeitsdauer an. Darüber hinaus muss die Produktqualität geprüft werden.

## Vorsicht

Dieses Produkt ist nur für die professionelle Verarbeitung bestimmt. Die Applikateure und Anwender müssen geschult und erfahren sein und über die Fähigkeit und Ausrüstung verfügen, die Beschichtung korrekt und gemäß Jotun`s technischer Dokumentation anzumischen/aufzurühren und aufzutragen. Die Applikateure und die Anwender müssen bei der Verarbeitung dieses Produktes eine geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen. Diese Anleitung basiert auf dem aktuellen Wissen zu diesem Produkt. Jegliche vorgeschlagene Abweichung um den Gegebenheiten vor Ort zu entsprechen, muss an den verantwortlichen Jotun Mitarbeiter zur Überprüfung weitergeleitet werden, bevor die Arbeit aufgenommen wird.

## Gesundheit und Sicherheit

Bitte die Sicherheitshinweise auf dem Gebinde beachten. Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Sprühnebel nicht einatmen. Hautkontakt vermeiden. Spritzer auf der Haut müssen umgehend mit geeignetem Reiniger, Seife und Wasser entfernt werden. Augen gründlich mit Wasser ausspülen und unverzüglich medizinische Hilfe aufsuchen.

## Farbtonabweichungen

Gegebenenfalls können Produkte, die in erster Linie zur Verwendung als Grundierungen oder Antifouling bestimmt sind, von Charge zu Charge leichte Farbabweichungen aufweisen. Solche Produkte und Produkte auf Epoxidharzbasis, die als Endbeschichtung verwendet werden, können bei Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen kreiben.

Die Farb- und Glanzhaltung auf Decklacken/Deckbeschichtungen kann je nach Art des Farbtons, der Umgebungsbedingungen wie z.B. Temperatur, UV-Intensität usw., der Qualität der Applikation und des generischen Lacktyp variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Jotun-Niederlassung.

---

## Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischen Erfahrungen von Jotun. Die Produkte von Jotun werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich der Einflussnahme von Jotun entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produktanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produkts für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (UK) ausschlaggebend.

---