

PROFIL Murstruktur grov

Type

Akrylbasert matt strukturmalning for innendørs bruk.

Egenskaper og fordeler

Gir en dekorativ strukturvirkning og påført med strukturrull i kombinasjon med annet verktøy, kan en rekke forskjellige strukturmønstre oppnås. Den er elastisk og dekker over riss og hårsprekker samtidig som strukturvirkningen skjuler defekter og ujevnheter i underlaget.

Bruksområde

Brukes for å oppnå en ønsket murstruktur inne på underlag av mur eller slette bygningsplater på vegg. Bør ikke brukes på flater som er nærmere enn 5 cm fra ovner eller røykrør. Bruk røykrør-mansjetter for pene overganger mellom vegg og røykrør.

Underlag

Benyttes som dekkstrøk på vegger av puss, betong, lettbetong, sandsparkel, bygningsplater, tapet, tidligere malte flater etc.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L og 10 L
Farger	Hvit. Hvis annen farge ønskes overmales PROFIL Murstruktur grov med LADY Balance, LADY Pure Color, LADY Vegg 10 eller LADY Wonderwall.
Glansgrad	Matt
Generisk type	Akryl dispersjonsmalning
Tørrestoff	51,1 ± 2 volum%
Litervekt	1,7
pH-verdi	8
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l. Dette produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

Påføringsmetoder

Skumplastrull med grove porer eller pensel. Bruk Jordans Strukturrull som gir en dekorativ struktur. Påføres fylldig og jevnt. Til utsparing anvendes pensel og for å lette dette arbeidet kan f.eks. et stålbrett benyttes til å holde inntil de flater som skal spares ut under påføringen.

Slik påføres PROFIL Murstruktur grov i røfter på ca. 1 m² til et jevnt, tykt lag. Rullen fylles rikelig med materiale og påføres ovenfra og nedover ca. 30-40 cm om gangen. Rullingen foretas langsomt og uten å presse rullen mot underlaget. Deretter foretas en lett overrulling ved å føre rullen i en retning for å oppnå lik og jevn struktur. Påse jevne overganger mellom røftene. Ønskes en annen struktur enn det strukturrullen gir, kan dette gjøres med umiddelbar bearbeiding av materialet eller påføring ved hjelp av annet verktøy som f.eks. stålsparkel, svamp, limsparkel, murskje etc.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C. Det bør luftes godt i forbindelse med malearbeidet.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt 0,5 m²/l - 0,8 m²/l

Avhengig av underlagets beskaffenhet.

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Våt (beregnet)

Anbefalt 1250 µm - 2000 µm

Tørr (beregnet)

Anbefalt 639 µm - 1022 µm

Tynner

Skal ikke tynnes.

Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Tørketider

Høy luftfuktighet og lav temperatur forlenger tørkeprosessen. Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur 23 °C

Underlagstemperatur 23 °C

Støvtørr 1 t

Overmalingstørr, maksimum, 2-4 t

atmosfærisk

Bruktørr Ca. 24 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Tidligere malte flater vaskes med JOTUN Spesialvask før maling. Løst sittende tapeter fjernes. Tidligere malt, gammel blank/halvblank maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

Forbehandling

Sår og ujevnheter i underlaget, samt plateskjøter og spikerhoder sparkles ut med JOTUN Sparkel gipsplate - fin eller JOTUN Sparkel vegg og tak - medium. Mindre sår kan fylles direkte med PROFIL Murstruktur grov. Bom, setningssprekker og større sår må pussrepareres. Bart jern og spikerhoder grunnes med QUICK BENGALACK METALLGRUNNING.

Grunning

Tekstiltapet grunnes med JOTUN Grunning for tapet. Vinyltapet må fjernes i sin helhet, deretter males hele veggene med JOTUN Heftgrunning Universal.

Toppstrøk

PROFIL Murstruktur grov.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

31206923, 31206931

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.