

DRYGOLIN Vindu og dør

Produktbeskrivelse

Type

Meget værbestandig dekkende trebeskyttelse til utendørs behandling.

Egenskaper og fordeler

Flyter godt ut og etterlater ikke penselstriper. Inneholder filmkonserverende middel som motvirker svertesopp på overflaten.

Bruksområde

Til impregneret og uimpregneret, nytt ubehandlet og tidligere behandlet treverk utendørs. Spesielt egnet til høvlet treverk, som f.eks. vinduer, dører, staffasje, hagemøbler, garasjeporter, gjerder o.l.

Kan også benyttes som toppstrøk på stål og andre metaller.



JOTUN Penselrens

Produktdata

Emballasjestørrelser	1 L (fyllingsgrad 0,9 L) og 3 L (fyllingsgrad 2,7 L)
Fås i følgende baser	A, B, C, oker, oksydrød og gul.
Brekking	Baser skal blandes over Jotun Multicolor .
Farger	Tilgjengelige ferdigfarger: Hvit
Glansgrad	50-80
Generisk type	Tiksotrop, alkydoljebasert dekkende trebeskyttelse for vinduer og dører.
Volumbasert tørrstoffinnhold	54 ± 2 volum% Hvit
Litervekt	1.2 Hvit
Flammepunkt	62 °C
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet inneholder maks 400 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

For å sikre lang holdbarhet er det viktig å påføre tilstrekkelig på kanter og høvlede flater/detaljer, min. 3 strøk (100 µm tørr malingfilm).

Avrund skarpe kanter. Husk endevedsbehandling. Gjør prøveoppstrøk.

Kan ikke blandes med andre malingsprodukter og skal ikke tilsettes fremmede oljer.

Produktet skal ikke tynnes.

Tidligere tjære-/mineraloljebehandling og kvister kan gi misfarging/blæring av nytt toppstrøk. Linolje/oljer i underlaget kan gi blærer og avflassing. Sol på halvtørr maling kan gi skinttørring og solblærer. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling/avflaking.

Baser skal blandes over **Jotun Multicolor**. Innhold i spann fra ulike produksjoner og blandesystemer kan gi nyanseforskjeller i farge. Tiltak man kan gjøre for å unngå nyanseforskjeller:

- Bland innhold i emballasje med ulike produksjonsnummer i et ekstraspann. Rør godt om. Produksjonsnummeret finner man etter bokstavene SZ eller SV på etiketten i front på spannet.
- Det er en fordel å benytte det samme produksjonsnummeret innenfor det samme avgrensede arealområdet. Å bytte spann midt på en vegg eller avgrenset område, øker muligheten for synlig nyanseforskjell.
- Det kan være nyanseforskjeller på farge som blandes på forskjellige blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkt. Vær oppmerksom på dette dersom du trenger å kjøpe mer maling/dekkbeis/beis til det samme prosjektet i etterkant.
- Dersom du oppdager synlige forskjeller, ta kontakt med utsalgssted eller Jotun Teknisk Service (tlf. 33457530).

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel eller rull.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0.46 mm (0.018")
Viftevinkel	65–80°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Produktet må kun sprøytes av profesjonelle brukere.

Rengjøring av malerverktøy

JOTUN Penselrens og vann.

Utspeding

Skal ikke blandes med andre malingprodukter. Ikke tilsett fremmede oljer.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt, uhøvlet treverk:	5 – 8	125 – 200	68 – 108
Anbefalt, høvlet treverk:	10 – 16	62 – 100	34 – 54
Kommentarer:	For å sikre lang holdbarhet er det viktig å påføre tilstrekkelig på kanter og høvlede flater/detaljer, min. 3 strøk (100 µm tørr malingfilm).		

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over -5 °C.

Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr.

- Høy luftfuktighet og lav temperatur forlenger tørkeprosessen.
- Varm luft kan holde på mer fuktighet enn kald luft, og ved temperaturfall kan dette føre til dugg.
- Stillestående luft forsinker tørk, og kan gi større fare for dugg.
- Lav temperatur og dugg kan gi mangelfull filmdannelse/oppberging.

På dager med fare for dugg, bør man derfor avslutte malerjobben i god tid før duggfall.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, vindforhold, inntrenging i underlaget og filmtykkelse. Lavere temperatur vil forlenge tørketidene.

Neste strøk påføres innen 14 dager for best mulig heft mellom strøkene.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	23 °C	15 °C	5 °C	-5 °C
Underlagstemperatur	23 °C	15 °C	5 °C	-5 °C

Støvtørr	12 t	18 t	1-2 døgn	3 døgn
Overmalbar	24 t	48 t	4 døgn	1 uke

TØRKETID/ TØRRETID/ TORKTID	Støvtørr/ Dammtørr	0t	12t	18t	1-2 døgn	3 døgn	Ved ca. 50 % luftfuktighet
	Overmalbar/ Övermålningsbar	0 døgn	24t	48t	4 døgn	1 uke	
		+23° C	+15° C	+5° C	-5° C		
		+23° C	+15° C	+5° C	-5° C		

Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Avrund skarpe kanter for å oppnå best mulig kantdekk.

Avrund skarpe kanter med slipepapir/sandpapir.

Underlag	Behandling
Nytt / ubehandlet treverk:	Bart treverk og kittfals grunnes med 1 x VISIR Oljegrunning . Grunningen må strykes godt ut. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått. Toppstrøk: DRYGOLIN Vindu og dør . Nytt, høvlet treverk: 3 strøk. Nytt, uhøvlet treverk: 2 strøk.
Vakuumpregnet og dyppimpregnet treverk (inneholder voks el. silikon):	Vakuumpregnet og dyppimpregnet treverk (inneholder voks el. silikon) skal avfettes med rødsprit. Bart treverk og kittfals grunnes med 1 x VISIR Oljegrunning . Grunningen må strykes godt ut. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått. Toppstrøk: DRYGOLIN Vindu og dør . Nytt, høvlet treverk/tømmer: 3 strøk. Nytt, uhøvlet treverk: 2 strøk.
Skitne/soppbefengte flater:	Skitne/soppbefengte flater vaskes med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner . Skyll godt med rent vann. Bart treverk og kittfals grunnes med 1 x VISIR Oljegrunning . Grunningen må strykes godt ut. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått. Toppstrøk: DRYGOLIN Vindu og dør . Nytt, høvlet treverk: 3 strøk. Nytt, uhøvlet treverk: 2 strøk.

Tidligere behandlet treverk:	Tidligere behandlet treverk rengjøres med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner . Skyll godt med rent vann. Løs beis, dekkbeis og maling samt løse trefibre, slipes til fast treverk. Blanke flater nedmattes. Toppstrøk: DRYGOLIN Vindu og dør Tidligere behandlet treverk: 2 strøk. Grunnede flekker: 1 strøk etterfulgt av 2 hele strøk.
Bart metall:	Rengjør med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner . Bart metall grunnes med 1 x QUICK Bengalack Grunning . Toppstrøk: 2 strøk DRYGOLIN Vindu og dør .

Vedlikehold

Husvask med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner** anbefales ved behov.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Flytende trebeskyttelse må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Må være tomt og tørt

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

48378078, 48378082, 48378097, 48378101, 48378116, 48378120, 48378135, 48378146, 48378154, 48378165, 48378173, 48378184, 48378192, 48378203

NOBB modul nummer

41965837

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.