

## EasyGloss

### Produktbeskrivning

En högkvalitativ alkydtäckfärg. Ger en högblank finish och har mycket god utflytning. Har utmärkt glans och kulörbeständighet. Är lätt att applicera. Snabbtorkande. Den har mycket god täckande förmåga.

### Användningsområde

Används som täckfärg i en aggressiv miljö. Produkten är lämplig både för proffs och konsument.

### Kulör

utvalt sortiment av kulörer

### Produktdata

Egenskap	Test/Standard	Beskrivning
Volymtorrhalt	ISO 3233	39 ± 2 %
Flampunkt	ISO 3679 Method 1	35 °C
Densitet	kalkylerad	1 kg/l
VOC-US/Hong Kong	US EPA metod 24 (testad) (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)	490 g/l
VOC-EU	IED (2010/75/EU) (teoretisk)	500 g/l

De angivna egenskaperna är typiska för fabrikstillverkade färger, mindre variationer kan förekomma beroende av kulör.

### Filmtjocklek per skikt

#### Rekommenderad specificerad omfattning

Torr skiktjocklek	30 - 50 µm
Våt skiktjocklek	75 - 130 µm
Teoretisk sträckförmåga	13 - 7.8 m <sup>2</sup> /l

### Förbehandling

För att säkerställa en varaktig vidhäftning för ytterligare skikt skall alla ytor vara rena, torra och fria från föroreningar.

Avlägsna fett, olja eller andra föroreningar genom rengöring med rekommenderat JOTUN Yachting tvättmedel.

### Sammanfattning förbehandling

Underlag	Förbehandling	
	Minimum	Rekommenderad
Målade ytor	Ytan skall bestå av ren, torr och oskadad primer som är kompatibel	Ytan skall bestå av ren, torr och oskadad primer som är kompatibel Slipa med P280-P360 för bästa slutresultat.

## Applicering

### Appliceringsmetoder

Möjliga appliceringsmetoder

Spruta:	Använd luftspruta.
Pensel:	Använd lämplig borste. Noggrannhet måste vidtas så att specificerad torr filmtjocklek uppnås.
Roller:	Använd en lämplig rulle. Noggrannhet måste vidtas så att specificerad torr filmtjocklek uppnås.

### Produktblandning

Enkomponent

### Förtunning/Rengöringsmedel

Förtunning: Jotun Thinner No. 2

### Riktlinjer vid konventionell sprutmålning

Konventionell spruta:  
Koppspruta  
Färgtryck : 2.5 bar  
Munstyckets diameter: 1.1-1.3 mm

Avståndet från luftkompressorn till filter skall var minst 10 m. **Sprutmålning av produkten skall enbart utföras av yrkesmässig användare.**

## Tork- och härdningstid

Underlagets temperatur	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Torr för beröring	6 h	4 h	2 h	1 h
Torr för beträdande	18 h	12 h	6 h	4 h
Övermålningsintervall, minimum	32 h	24 h	14 h	10 h

Tork- och härdningstider är fastställda under kontrollerade temperaturer och relativ fuktighet under 85% samt vid produktens rekommenderade skiktjocklek.

Torr för beröring: Färgen har torkat färdigt då den inte längre får märken efter tryck av ett finger eller liknande.

Torr för beträdande: Minimum tid innan beläggningen tål normal gångtrafik utan permanenta märken, avtryck eller andra fysiska skador.

Torr för övermålning, minimum: Den kortast rekommenderade tiden innan nästa skikt kan appliceras.

## Produktkompabilitet

Föregående skikt: alkyd, epoxi, vinyl

Efterföljande skikt: alkyd

## Emballage (standard)

	Volym (liter)	Förpackningsstorlek (liter)
EasyGloss	1 / 3	1 / 3

Angiven volym avser fabrikstillverkade kulörer. Notera att det förekommer variationer i förpackningsstorlekar beroende på nationella föreskrifter.

## Lagring

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser i ett torrt och svalt utrymme med god ventilation och hållas borta från värmekälla eller låga. Burkarna måste hållas väl tillslutna. Hanteras varsamt.

### Hållbarhet vid 23 °C

EasyGloss 48 månad(er)

I vissa länder kan den lagringsbeständigheten vara kortare på grund av nationell lagstiftning. Ovanstående är minimum lagringsbeständighet, därefter bedöms den utifrån att den har kontrollerats.

## Varning

Produkten är lämplig både för proffs och konsument. **Sprutmålning av produkten skall enbart utföras av yrkesmässig användare.** Personen som arbetar med produkten skall ha utbildning, erfarenhet och korrekt utrustning för att kunna röra upp och applicera färgen enligt Jotuns tekniska information. Personen som arbetar med produkten skall använda lämplig skyddsutrustning under applicering. Informationen i databladet baseras på nuvarande kunskap om produkten. Om förutsättningarna vid användning avviker från instruktionerna i databladet skall detta stämmas av med Jotun representant innan arbetet påbörjas.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera de säkerhetsföreskrifter som finns angivna på förpackningen. Används under väl ventilerade förhållanden. Andas inte in sprutdimma. Undvik hudkontakt. Färgstänk på huden skall omgående avlägsnas med lämpligt rengöringsmedel, tvål och vatten. Ögonen bör sköljas rikligt med vatten och läkare skall kontaktas.

## Kulöravvikelse

I vissa fall kan produkter som huvudsakligen är avsedda att användas som grundfärg eller antifouling ha mindre färgnyanser från sats till sats. Liknande produkter och epoxibaserade produkter som används som slutstryk kan eventuellt krita när de utsätts för solljus och förvittring.

Färg- och bibehållen glans på slutstryk kan variera beroende på typ av färg, exponeringsmiljö som t.ex, temperatur & UV-intensitet, appliceringskvalitet och vilken typ av generisk färg. Kontakta ditt lokala Jotun-kontor för mer information.

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.